











6990 betodeck

Tsemendi ja pestud kvartsliiva baasil valmistatud väheleeliseline betooniparandussegu. Väga madala ASR riskiga.

- **Sobib tasandus- ja parandustöödeks**
- **Ujumisbasseinides, väliterrassidel, rõdudel jms**
- **Kasutatav tööstuskeskkonnas**
- **Vähendatud tolmavusega**

6990 betodeck on väheleeliseline, tsemendi baasil, modifitseeritud tasandus- ja remontsegu.

6990 betodeck on sobib kasutamiseks suurema koormusega pindadel, nagu terrassid, rõdud, ujumisbasseinid, välistrepid, ning kohtades, kus traditsioonilised tooted võiks põhjustada leeliselist reaktsiooni.

6990 betodeck on kuivsegu, mis peale veega segamist on valmis kasutamiseks.



Tarind

- ☑ Põrand
- ☑ Sein
- ☑ Kuiv ruum
- ☑ Märg ruum
- ☑ Bassein, rõdu
- ☑ Sisetingimustes
- ☑ Välitingimustes

Aluspind

- ☑ Betoon
- ☑ Kergbetoon
- ☑ Põranda tasandussegu
- ☑ Köetav põrand
- ☑ Stabiilne aluspind

Kihi paksus

- ☑ 1–40 mm

mira tasandussegu

Toote kirjeldus

Väheleeliseline, tsemendi ja kvartsliiva baasil vee- ning külmakindel betooni tasandus- ja parandussegu.

Tehniline teave

Toote klass EN 1504-3 järgi	R1 > 10 MPa
Survetugevus	30 MPa
Paindetugevus	6 N/mm²
Kasutusaeg	3 h
Tardumisaeg 18°C	
Kergemaks koormuseks	6 h
Edasiseks töötluseks	24 h
Töötemperatuur	
Soovituslik	10–20°C
Minimaalne	6°C
Kihipaksus	1–40 mm
Kulu 1 mm kihi kohta	1,8 kg/m²
CE	Vaata lisaks toimivusdeklaratsiooni DoP

Kasutusala

Tasandamiseks, parandustöödeks ning kallete andmiseks pindadel, mis puutuvad kokku vee ja niiskusega. Mõõduka koormusega ruumides võib valatud pinna jätta katmata.

Aluspind

Sobib kasutamiseks sidusatel, puhastel aluspindadel, nagu näiteks betoon ja tasandussegu.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus ja kandevõimeline, puhas rasvast, tolmust ja muust mustusest. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada. Puhastada mira 7110 base cleaneriga, kasutades survepesurit või muud tõhusat meetodit.

Kruntimine

Kruntimine ei ole tavaliselt vajalik, kuid väga poorsete pindade puhul kasutada mira 4180 primerit.

Kasutamine

25 kg pulbrit segada 3,4–3,9 liitri puhta veega. Parima tulemuse saamiseks kasutada segumiksrit või pumpa vähemalt 2 minutit, kuni mass on ühtlane.
Segu on kasutav 3 tunni jooksul pärast valmissegamist temperatuuril 10–20°C.
Valmissegatud mört kanda aluspinnale nii, et aluspinnaga tekiks võimalikult hea nake. Värskelt valatud massi tuleb kaitsta liiga kiire väljakuivamise eest. Kergemaks koormuseks ja edasiseks töötluseks on pind valmis 6 tunni pärast.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendikäitlemise erinõudeid. 6850 cemplaster on valmistatud valge tsemendi baasil, mille loomulik kroom VI tase ei ületa lubatud 2 mg/kg normi. Vaata ohutuskaarti.

Pakend

6990 betodeck on saadaval 25 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Toote omadused on garanteeritud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, kuid selle omadused võivad olla muutunud – näiteks pikenenud kivinemisaeg.

Müük

mira tooteid müüakse ehitusmaterjalide kauplustes üle Eesti.