

Kiilto Start Primer nakkedispersioon



Tagab hea nakke tasandusegu ja aluspõranda vahel. Veebaasil.



LEED



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- seob tolmu
- annab seina-ja põrandatasandusegule pikema töötlemisaja
- takistab segu liiga kiiret kuivamist, vähendades seega pragude teket ja andes segule suurema lõpptugevuse
- väga ökonoomne
- veebaasil

KASUTUSALA

Veepõhine kruntimisvahend, sobib sisetingimustes nii poorsete kui ka mitteimavate pindade kruntimiseks enne tasandamist. Mitteimavate aluspindade puhul soovitage enne tasandamist kasutada Kiilto Fix Primer nakkedispersiooni.

Kiilto Start Primer sobib kasutamiseks järgmiste materjalidega:

- betooni- ja tsemendipõhised tasandusegud (lahjendamine: 1 osa nakkedispersiooni /4 osa vett)
- põrandad, kus leidub vana liimi jääke, nagu kunstvaik- ja bituumenliim (kontsentraat)
- aluspinnad, mis ei talu niiskust, näit. kips- või puitpinnad (kontsentraat)
- plaatpinnad, näit. puitlaastplaat, kipsplaat jne. (kontsentraat)
- mitteimavad pinnad, näit. värv ja keraamiline plaat (kontsentraat)

Nakkedispersioonil on hea niiskuskindlus ja see tagab hea nakke tasandusegu ja aluspõranda vahel. Tsemendi leeliselisus ei mõjuta nakkedispersiooni toimet. Ei sobi kasutamiseks tasandusegu lisandina.

KASUTUSJUHIS

Eemaldage tsemendiliim, tolm, lahtine mustus ja rasv. Vajadusel lihvide või freesige pinda mehaaniliselt. Kandke nakkedispersioon pinnale õhukese ja ühtlase kihina, näiteks rulli, pintsliga või harjaga. Vältida nakkedispersiooni loikude teket. Betooni ja tasandusegusid võib tasandada kohe pärast nakkedispersiooni pealekandmist. Laske ehitusplaatidel, mitteimavatel pindadel ja vana liimi jääkidega pindadel kuivada u 2 tundi enne tasandamist. Keskkonna tingimused, nagu ruumi temperatuur ning aluspinna tekstuur ja niiskus mõjutavad

ALUSPÕRANDA NIISKUS	- Betoon < 90% RH
KASUTUSTEMPERATUUR	Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	M1
KÜLMAKINDLUS	Jäätub
KULU	Lahjendatult: 1 l nakkedispersiooni + 4 l vett = 5 l u 30 m ² . Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 l nakkedispersiooni u 10 m ²
ERIKAAL	1
VÄRVID	Roosa
PAKENDI SUURUSED	1 l, 3 l ja 10 l plastmahutid
LADUSTAMINE	Avamata mahutis kuivas ruumis 1 aasta.



olulisel määral kuivamisprotsessi. Seetõttu käsitlege neid juhiseid orienteeruvatena. Tasandada tuleb 24 tunni jooksul pärast nakkedispersiooni pealekandmist.

NB! Aluspinna külge liimitavad parketid ja põrandaküttega pinnad: põrandalt tuleb täielikult maha lihvida/freesida tsemendiliim ning muud nakkumist raskendavad ained, näiteks vanad liimijäägid. Krunditakse vaid tasandatavad või silutavad piirkonnad (lipp-parketi aluspinda ei tohi krundida ega tasandada). Ehitusplaadist aluspinna puhul liimitakse parkett otse plaadile (ei krundita, ei tasandata).

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.