





## Protect Green

Efektivne ja pikaajaline kandekonstruktsioonide ja sarikate pinnakaitse.

- ✓ Imbub sügavale puitu
- ✓ Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal.



Kirjeldus	
Omadused	<p>Vahend varjatud puitkonstruktsioonide ja puitpindade süvaimmutuseks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal</li> <li>✓ Sobib nii sise- kui välispuitpindadele.</li> <li>✓ Imbub sügavale puidu pinda</li> <li>✓ Mitte kasutada siseruumides olevate lahtiste konstruktsioonide töötlemiseks.</li> <li>✓ Ei sobi otseses kokkupuutes vee või maapinnaga olevate puitkonstruktsioonide töötlemiseks</li> <li>✓ Mitte kasutada otsese päikesevalguse käes olevate konstruktsioonide töötlemiseks, kuna pikaajaline UV-kiirguse mõju vähendab vahendi kaitsvaid omadusi.</li> <li>✓ Töödeldud pind ei vaja hooldamist ega uuendamist ja täiendavat kaitsmist ega ülevärvimist.</li> <li>✓ Pind on võimalik üle värvida 3 kuu möödumisel töötlemisest</li> <li>✓ Tagab puitkonstruktsioonide kaitse: siseruumides – puitkonstruktsiooni eluea vältel, välistingimustes on soovitatav kontrollida iga 5 aasta järel.</li> <li>✓ Puit on maksimaalselt kaitstud kulunormi 0,2L/ m<sup>2</sup> juures.</li> </ul> <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes &lt; 750 g/L.</p> <p><b>Puidu kasutustingimused:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use Class 3 vastavalt standardile EN335.</li> </ul>
Kasutusala	<p>Uued või vanad kahjustamata puidust katuse kandekonstruktsioonid (sarikad, müüri latid), põrand- ja laetald, ning teised varjatud konstruktsioonid, kus ei ole vajalik dekoratiivne töötlus. Sobib puitmaterjali töötlemiseks niiskes keskkonnas, näiteks vundamendiga kokkupuutuvate konstruktsioonide puhul. Mitte kasutada siseruumides olevate lahtiste konstruktsioonide, ega välitingimustes veega või maapinnaga kokkupuutuvate või otsese päikesevalguse käes olevate konstruktsioonide töötlemiseks, kuna pikaajaline UV-kiirguse mõju vähendab vahendi kaitsvaid omadusi. Töödeldud pind omandab roheka värvuse, ei vaja hooldamist ega uuendamist ja täiendavat kaitsmist ega ülevärvimist. Soovi korral on võimalik pind üle värvida 3 kuu möödumisel.</p>
Töödeldavad pinnad	<p>Uued töötlemata või vanad kahjustamata puitpinnad ja puitkonstruktsioonid. Sobib nii saetud kui hõõveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.</p>
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ</li> <li>✓ EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavus kasutusklasside standard</li> <li>✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.</li> </ul>

Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5 °C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada saepurust, tolmust, rasvast, õlist, vahast ja muust mustusest. Eeltöödelda sinetusseentega kaetud ja hallitanud pindu puidupuhastusvahendiga WoodClean ja hallitanud või mikroflooraga kaetud pindu hallitusvastase ainega Biotol E. Puhastage eelnevalt värvitud pinnad täielikult kaabitsa, jäiga harjastega harja, kuumaõhupüstoli või OPS Pro värvieemaldiga puhta puiduni. Eemaldage tumenenud kohad mehaaniliselt kõvade harjastega harjaga. Pehkinud, mädanenud, seenkahjustustega puitdetailid asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitusdetailide. Veel töötlemata metalldetailid tuleb eelnevalt kaitsta roostetamise eest roostekaitse krundiga. Tööd ei ole soovitatav teostada vihma või udu ajal, kuuma ilmaga või otseses päikesepaistes. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitsese meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hidroisolatsioon. Puidukaitsesevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitsese meetodite järgimisest.
Immutamine	Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada! Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale rohkelt pintsliga mitu korda „märjalt-märjale“ meetodil kuni puidu maksimaalse küllastumiseni või kasutada sissekastmismeetodit. Eriti hoolikalt immutada puidu otsapinnad ja pinnad mis asuvad niisketes tingimustes. Puit on maksimaalselt kaitstud kulunormi 0,2L/ m <sup>2</sup> juures.
Värvus	Heleroheline. Protect Green ei ole mõeldud puitpindade dekoratiivseks töötlemiseks ja tema rohekas värvitoon on indikaatoriks, et töödeldud pind oleks nähtav.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis.
Kulu	Ühekihilises katmises 8-10 m <sup>2</sup> /L hõõveldatud laud ja 4-6 m <sup>2</sup> /L saetud laud; sissekastmisel 30-60 L/m <sup>3</sup> .
Lahusti	Lakibensiin White Spirit
Kuivamisaeg	1...2 tundi temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, töödeldavast puidust, pinnale kandmise meetodist ja kihipaksusest.
Töövahendid	Pintsel, sissekastmismeetod.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada White Spiritiga.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Säilivusaeg	3 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikesekiirguse eest. Hoida lukustatult.
Ohutusnõuded	  <b>Ettevaatust.</b> Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sissehingamisel kahjulik. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati, India pähkli (Anacardium occidentale) pähklikoore ekstrakt, dekarboksüülitud, destilleeritud. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist. <b>SISSEHINGAMISE KORRAL:</b> toimetada isik värskes õhus kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. <b>ALLANEELAMISE KORRAL:</b> võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. UFI: C410-S0YV-400H-EG5C. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
Jäätmekäitlus ja keskkonkakaitsese	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijäätke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmekogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, <a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a>
Tihedus	0,8 kg/L.
Pakendid	2,7 L – 4,5L – 9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapooldes parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjuste eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: <a href="http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/">http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</a>	