

weber S-30



TAVABETOON

- Tugev
- Ilmastikukindel
- Plastne
- Lihtsalt paigaldatav
- Kvaliteetne

TOOTEKIRJELDUS

weber S-30 on universaalne ilmastikukindel betoonisegu üldisteks valutöödeks, kus kihi paksus on 1...5 cm. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

KASUTUSALA

Betoneerimistööd kihipaksusega 1...5 cm.

ALUSPIND

Betoon, tihendatud pinnas

TEA ENNE KASUTAMIST

Enne weber S-30-ga tasandamist või vuukide täitmist tuleb aluspind hoolikalt puhastada tolmust, lahtistesest ja kahjustunud materjalikihtidest, tsemendipiimast jm naket nõrgendavatest ainetest. Aluspinda on soovitatav niisutada veega, kuid segu ei või kanda läikiv-märjale aluspinnale. Põranda, kõnnitee vmt konstruktsiooni valamisel tuleb aluspind hoolikalt tihendada.

SEGAMINE

Segumasin, trell ja vispel

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	20 kg/m ² /cm
Tera suurus	3 mm
Soovituslik kihipaksus	1...5 cm
Soovituslik veekogus	3...3,4 l/25 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+5...+30°C
Kasutusaeg	2 h
Kivinemisaeg enne katmist	28 päeva
Käimiskuiiv	1...2 ööpäeva
Konsistents	Mört
Sideaine	Tsement
Täiteaine	Liiv
Lisand	Töödeldavust ja ilmastikukindlust parandavad lisandid
Survetugevus	20 MPa
Tulekindlusklass	A1
Kapillaarne veeimavus	WO
Veeauru läbilaskvus	μ 0,1
pH	12...13
Tihedus	2000 kg/m ³
Värvus	Tsementhall
Säilivusaeg	12 kuud
Pakend	25 kg
Sertifikaat	EN 1504-3:2006

TÖÖJUHISED

Väiksemate betoonitööde korral kantakse segu pinnale kelluga või valatakse vähehaaval segamismõust. Suuremamahuliste tööde korral valatakse suurem kogus segu põrandale, pinnasele või raketisse segamismõust või segumasinast. Kohe pärast segu paika panemist peab seda tihendama ning töötlema sobiva viimistlusastmeni. Värskest valatud pinda võib tasandada kellu, terasliibi või rihtlatiga. Vuukide ka pragude täitmiseks kasutatakse kellut või pahtlilabidat. Piisava nakke saavutamiseks aluspinnaga tuleb segu alupinnal hõõruda. Tasandus- ja renoveerimistööde teostamisel järgida üldlevinuid töövõtteid.

JÄRELHOOLDUS

Värskest valatud segu või konstruktsiooni kaitsta tuule, intensiivse päikse, sademete ja kiire kuivamise eest. Tasandatud või renoveeritud pinda on soovitatav 2...3 ööpäeva jooksul pärast tööde tegemist niisutada.

