

# weber LR Fine



## VIIMISTLUSPAHTEL

- Tagab väga sileda pinna värvimiseks ja tapetseerimiseks
- Kerge lihvida
- Lihtne paigaldada
- Suure nakketugevusega

## TOOTEKIRJELDUS

weber LR Fine on peen viimistluspahtel seinte ja lagede pahteldamiseks kuivades ruumides (eluruumid, kontorid, bürood jne). Pahteldatud pind jääb sile ning seda võib värvida ning tapetseerida. Pinnale võib kanda nii käsitsi kui ka pahtlipumbaga.

## KASUTUSALA

weber LR Fine on seinte ja lagede viimistluspahtel kuivades ruumides.

## ALUSPIND

Krohv, kipsplaat, puitlaastplaat, Fibro, silikaat, tellis, betoon, gaasbetoon

## TEA ENNE KASUTAMIST

Pahteldatav sein peab olema puhas, tugev ja piisavalt sile. Tolm ning lahtised või lagunevad aluspinnakihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu seinale kandmist aluspinda niisutada ja/või vajadusel kruntida weberprim 811 vesilahusega.

## SEGAMINE

Sundsegisti, trell ja vispel

## TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm
Tera suurus	0,2 mm
Soovituslik kihipaksus	1...3 mm
Soovituslik veekogus	6,4...7,2 l/20 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+10...+30°C
Kasutusaeg	2 ööpäeva kinnises anumas
Kuivamisaeg	1...2 päeva
Kõvenemisaja algus	20 min
Sideaine	Polümeerliim
Täiteaine	Lubjakivijahu
Värvus	Valge
Säilivusaeg	18 kuud
Pakend	20 kg

## TÖÖJUHISED

Segu valmistamiseks kasutada puhast joogikõlbulikku vett. Veekulu 6,4...7,2 l/20 kg. Segatakse trelli ja vispliga kaks korda. Esimene segamine (u. 2-3 min.) viiakse läbi vähema veega ja seejärel lastakse segul seista u. 15 minutit. Teist korda segatakse (u. 2-3 min.) kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Valmissegu temperatuur peab ületama +10°C. Valmissegatud pahtel on kasutatav 2-3 ööpäeva jooksul, säilitades seda kinnises anumas (nt pärast kasutamist valada pahtlile ca 5 cm paksune veekiht peale nii, et kogu pahtli pind oleks vee all, enne järgmist kasutamist valada pahtlilt vesi ja segada uuesti). Kuivi, poorseid ja imavaid pindu on enne pahteldamist soovitatav niisutada. Osalisel tasandusel kantakse viimistlussegu pinnale käsitsi, kasutades pahtlilabidat. Laustasandusel võib segu pinnale kanda nii pahtlipritsiiga kui ka käsitsi, kasutades selleks laia pahtlilabidat. Pahtlipritsiiga töötamisel kantakse segu nii suurele pinnale, mille jõuab ca 10-20 minuti jooksul pahtlilabidaga üle siluda. Liigne segu eemaldatakse liibilt segamisnõusse ja kasutatakse hiljem uuesti. Enne järgmise kihi pealekandmist peab eelmine kiht olema kuivanud. Lihvimiseks kasutatakse peent (120-180) liivapaberit.

## JÄRELHOOLDUS

weber LR Fine-ga viimistletud sein on soovitatav enne tapetseerimist kruntida.

## LAHTIÜTLEMINE

Kuna võib esineda erinevaid tingimus, ei vastuta Weber muu eest kui teave, mis on esitatud jaotises "Toote spetsifikatsioon". Teave ja asjaolud, mis jäävad väljaspool

Saint-Gobaini (olenemata sellest, kas see on eraldi välja toodud või mitte) on ladustamine, ehitamine, töötlemine, paigaldamine koos teiste toodetega ja töötingimused.