

weberprim 811



UNIVERSAALNE NAKKEDISPERSIOON

- Külmakindel
- Leelisekindel
- Takistab hallituse teket
- Sobib sise- ja välistingimustes
- Niiskust läbilaskev

TOOTEKIRJELDUS

weberprim 811 on mineraalsetele pindadele mõeldud kasutusvalmis kruntimislahus, millel on sügavale aluspinda imendumise võime.

KASUTUSALA

Toode sobib kasutamiseks veetõkkemassi aluseks kruntimiseks nii uute kui vanade pindade korral. Kruntimise järgselt paraneb veetõkkemassi (webertec 822, webertec 824) nakkuvus aluspinnaga ning väheneb veeimamisvõime. Viimistlustöödel saab kasutada krunti ka enne krohvimist. Kruntimislahus on kasutatav nii sise- kui välistingimustes.

ALUSPIND

Mineraalsed aluspinnad (krohv, betoon, Fibo-plokk, kergbetoon jne) ja kipsplaadid

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	0,1-0,3 l/m ² (sõltub aluspinna imavusest)
Ooteaeg järgmise tööoperatsioonini	4 h
Kuivamisaeg	4 h
Kõvenemisaeg	4 h
Kivinemisaeg enne katmist	4 h
Konsistents	Vedelik
Säilivusaeg	6 kuud
Pakend	1 L ja 5 L

TEA ENNE KASUTAMIST

Sobivad aluspinnad on tsement-, betoon-, gaasbetoon-, kips-, kipskartong-, lubjakivitsement- jt imavad mineraalsed aluspinnad. Toode ei sobi kasutamiseks mitteimavatel pindadel (vana keraamiline plaat, poleeritud betoon, klaas, metall, vmt), seal tuleks kasutada nakkekrunti weberprim 804.

TÖÖJUHISED

Aluspind peab olema stabiilne, puhas ja tolmuvaba.

Eemaldada tuleb lahtine krohv/pahtel, värv, vmt ning puhastada õlist ja rasvast. Nõrk või lahtine betoon tuleb eemaldada ning pind tolmust puhastada tolmuimejaga. Kruntimislahus kantakse töödeldavale pinnale pintsliga, rulliga või madalsurve pihustiga ühtlaselt ühe korraga. Kui pind on väga vana, imav ja kahjustatud siis kantakse kruntimislahust pinnale mitu korda (2...3). Sel juhul tuleb esimesel korral lahust lahjendada puhta veega (1:1). Järgmine kiht kantakse peale lahjendamata siis, kui eelmine kiht on kuivanud. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ja kuivamise ajal olema vahemikus +5 kuni +30°C.

LAHTIÜTLEMINE

Kuna võib esineda erinevaid tingimus, ei vastuta Weber muu eest kui teave, mis on esitatud jaotises "Toote spetsifikatsioon". Teave ja asjaolud, mis jäävad väljaspool Saint-Gobaini (olenemata sellest, kas see on eraldi välja toodud või mitte) on ladustamine, ehitamine, töötlemine, paigaldamine koos teiste toodetega ja töötingimused.