

EASYCARE

KITCHEN&BATHROOM

Matt seinavärv köögi, vannitoa ning muude niiskete ja kuivade ruumide viimistlemiseks

- Rasvapekkide- ja niiskuskindla tehnoloogiaga
- Takistab hallituse teket
- Pinnale sattunud rasvapekkid on kergesti eemaldatavad
- Väga kõrge pesukindlusega



Toote omadused

Kõrge pesukindlusega matt sisetööde seinavärv (märghõrdekindluse 1. klass, ISO 11998). Värv on vastupidav rasvapekkide, niiskuse ja hallituse suhtes, mistõttu sobib värvi kasutada köögis, vannitoas ja teistes niisketes ruumides.

Värvitud pind on vastupidav ka selliste raskesti eemaldatavate plekkide suhtes nagu vein, tomatikaste, šokolaad, jumestuskreem, toidurasvad jm.

Värv EasyCare Kitchen&Bathroom on kergesti pinnale kantav, tasandub hästi ja moodustab ühtlase värvikile. Värv on peaaegu lõhnatu. Akrüülvärv on väga kõrge hõrdekindlusega, sellepärast on värvitud pinda kerge hooldada ja see näeb aastaid välja just nagu äsja värvitud.

Kasutuskoht

Värv on mõeldud seinte ja lagede viimistlemiseks niisketes ja sagedast puhastamist nõudvates kuivades ja niisketes ruumides, nt köögis, vannitoas, ühiskondlikes ruumides.

Aluspind

Sobib uute ja varem värvitud kipsplaatide, krohv-, betoon- ja tellispinna, pahteldatud pinna, krunditud puitkiud- ja puitlaastplaatide ning klaaskiudtapeedi värvimiseks. Vannitoas jm niisketes ruumides tuleb kasutada niiskuskindlaid kipsplaatide ning selleks ette nähtud niiskuskindlat pahtlit ja kruntvärvi.

Pinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas rasvast ja tolmust. Pind puhastada leige veega, väga määrdundud pinna puhastamiseks kasutage sobivat pesuvahendit. Pesuvahendiga puhastatud pind loputada üle puhta veega.

Eemaldada pinnalt vana koorunud värv ning nõrgalt seotud pinnakihid kuni kindla aluspinnani. Parema nakkuvuse saamiseks karestada varem õli- või alküüdvärviga kaetud pind liivapaberiga. Täita aluspinna praod ja ebatasasused sobiva Sadolin tootevaliku pahtliga. Lihvida pahteldatud pind siledaks ja eemaldada lihvimistolm. Vannitoas, duširuumis ja muudes niisketes ruumides kasutada niiskuskindlat pahtlit **Maxi Aqua**.

Kruntimine

Kruntida poorne, nt pahteldatud või varem värvimata pind ühe kiht kruntvärviga **Bindo Base** (niisked ruumid) või **Grund** (kuivad ruumid). Vajaduse korral võib kruntvärvi lahjendada puhta veega (kuni 10% mahust). Probleemse nakkuvusega pinnad, nt eelnevalt alküüd- või õlivärviga kaetud pinnad, tööstuslikult lakitud või värvitud pinnad, varem töötlemata puitkiud- ja puitlaastplaadid, samuti erineva poorsusega (nt osaliselt pahteldatud) pinnad kruntida tootega **Bindo Base**. Krundikiht parandab viimistlusvärvi nakkuvust aluspinnaga ja vähendab selle kulu, samuti pikendab pinnavärvi kestvust. Vana lubivärv tuleb siduda kruntvärvi **Master Base** ja lakibensiini seguga. Nõrk liim- või kriitvärvi kiht tuleb pinnalt täielikult eemaldada, tugevalt nakkunud liim- või kriitvärv tuleb kruntida värvi **Master Base** ja lakibensiini seguga.

Kui kasutada lõppviimistluseks intensiivset (punast, kollast, oranži) tooni pinnavärvi on korraliku katvuse saavutamiseks soovitatav toonida kruntvärv pinnavärviga võimalikult sarnasesse tooni.

Vannitoas, duširuumis ja mujal niisketes ruumides kasutada kruntvärvina toodet **Bindo Base**.

Lõppviimistlus

Pinnaviimistlus teha tootega **EasyCare Kitchen&Bathroom**. Enne kasutamist segada toode hästi läbi. Kanda pinnale rulli või pintsli abil kaks värvikihti, lastes kihtide vahel pinnal nõuetekohaselt kuivada. Värv on kasutusvalmis ega vaja lahjendamist. Värv lahjendamisel või pinna katmisel soovitatust õhema värvikihiga võib toote kvaliteet halveneda.

Vannitoas, duširuumis ja mujal niisketes ruumides järgida eespool kirjeldatud pahteldus-, kruntimis- ja värvimisjuhiseid.



Tehnilised andmed

Kasutuskoht	niisked ja kuivad ruumide sisetööl.
Sideaine	akrüül.
Läige (Gardner, 60°)	BW matt, BC pigmendiga poolmatt (olenevalt värvitoonist).
Märghõrdekindlus ISO 11998 (28 p, 200 tsükli)	1. klass.
Katvus	varem värvitud ühtlase pinna värvimisel ca 10 m ² /l (katvuse määr sõltub aluspinna imavusest).
Kuivamisaeg (23 °C, suht. niisk. 65%)	tolmukuiv 1 tunni pärast, ülevärvitav 2 tunni pärast.
Vedeldi	vesi. Toode on kasutusvalmis, seda ei ole vaja lahjendada.
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, täistoonivalik.
Tööriistad	pintsel, rull, pihusti.
Pihusti	otsak 0,017–0,025", rõhk 150–200 baar, pihustusnurk 30–60°.
Tööriistade pesemine	veega kohe pärast kasutust.
Säilitamine	suletud pakendis kuivas ja jahedas kohas (üle +5 °C), 3 aastat. Hoida külma eest.
Pakend	1 l / 2,5 l.

Pinna puhastus

Lõpliku kiletugevuse saavutab värv tavaoludes nelja nädala jooksul peale värvimist, seepärast vältida enne nimetatud aja möödumist värvitud pinna intensiivset puhastamist. Juhul, kui pind vajab varasemat puhastamist, tuleb seda teha ettevaatlikult niiske pesulapiga. Pärast nimetatud perioodi on värvitud pind vastupidav intensiivsele puhastusele ja plekkidele.

Määratud värvipinna puhastamiseks kasutada puhast leiget vett, tugevasti määratud pinna puhastamiseks ka neutraalseid puhastusvahendeid (pH 6-7). Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Pinna puhastamiseks kasutada niisket lappi või pehme švammiga. Mitte kasutada pinna puhastamiseks kriimustavaid puhastusvahendeid, karedat käsna või harja. Pesuvahendiga puhastatud pind loputada üle puhta veega.

Soovitused värvimiseks

Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitavalt 65%). Lubatust kõrgem või madalam temperatuur ja/või tuuletõmbus värvimise ajal võib põhjustada ebakvaliteetse värvikitekkimist.

Enne järgmise kihi pinnalekandmist peab eelmine kiht olema korralikult kuivanud. Suuri pindu tuleb värvida ilma katkestuseta, katkestusi võib teha vaid nurkades. Kandke värv pinnale sellise kihina, et 1 liitriga kataksite ühe kihina ~10 m². Nii värvitud pind püsib kauem niiske ja seda on kergem tasandada. Vajaliku värvikoguse kindlaksmääramisel tuleb lähtuda etiketil märgitud katvusandmetest. Liiga õhukese kihi korral ei avaldu värvi omadused täiel määral.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötada hästi ventileeritavas ruumis. Kasutada isikukaitsevahendeid. Vältida värvi sattumist nahale ja silma. Allaneelamise korral pöörduda koheselt arsti poole. Halva enesetunde korral võtta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Hoiatus! Pihustamisel võib tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. ELi lubatud LOÜ piirväärtus tootes on 30 g/l (alaliik A/a). LOÜ sisaldus tootes: < 11 g/l.

Keskonnakaitse ja jäätmekäitlus

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvinõu. Enne tööriistade pesemist eemaldada neilt liigne värv. Mitte valada toodet kanalisatsiooni ega veekogudesse. Vedelad värvijäägid toimetada ohtlike jäätmete kogumispunkti; ümbertöötamiseks võib ära anda üksnes täiesti tühja taara.

Tootja

Akzo Nobel.

Esindaja

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299
info.ee@akzonobel.com

Toote kirjelduses esitatud andmed on saadud laboratooriumi tingimustes, sellepärast võivad tegelikud andmed pinna teistsuguse katmisviisi, ilmastikutingimuste jm tõttu neist mõnevõrra erineda. Esitatud informatsioon on ette nähtud abiks toodete ja töömeetodite valimisel. Esindaja ei vastuta kahju eest, kui toodet on kasutatud väärtalt või mitte otstarbe kohaselt. Täpsemat teavet saab esindajalt. Me jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma eelnevalt teatamata.