



4170 decor primer

Sulgeb aluspinna poorid ning tagab hea nakke aluspinna ja, mira 6820 micro decor pinnaviimistluse vahel.

- Tagab hea nakke
- Sise ja välitöödeks vertikaalpindadel
- Sobib kuiva ja märga ruumi

Polümeerne vedelik. Kasutatakse aluspinna kruntimiseks kuivas ja märjas ruumis.

4170 decor primer tarnitakse 1L pudelites.



Tarind

- ✓ Sein
- ✓ Märg ruum
- ✓ Sisetingimustes
- ✓ Välitingimustes

Aluspind

- ✓ Betoonsein
- ✓ Krohv
- ✓ Betoon
- ✓ Kergbetoon
- ✓ Krohvitud müüritis
- ✓ Kipskrohv/pahtel
- ✓ Kuivkrohvplaat

Tootekirjeldus

Polümeerne peenmolekulaarne vedelik.

Tehniline teave

Tihedus:	1-1,08 kg/l
Kuivamisaeg 18°C juures valmis edasiseks katmiseks:	1-2 h
Soovitav töötemperatuur:	10-18°C
Kulu:	
Lahjendatult:	0,08-0,1 l/m ²
Lahjendamata:	0,1-0,2 l/m ²

Kasutusala

Poorsetel pindadel, nagu kergbetoon, krohv jms kasutage 4170 decor primer lahjendatuna veega suhtes 1 osa primer ja 3 osa vett. Vähempoorsetel pindadel, nagu betoon jms kasutage lahjendatuna suhtes 1:2. Puitpindadel kasutage kontsentreeritult, et tagada micro decor viimistluskihile võimalikult hea näke.

Sobivad aluspinnad

Müüritis, värvitud pinnad, puitalusel ehitusplaadid, kips-kartongplaadid, vana keraamika, krohv, betoon.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, puhas tolmust, õlist, rasvast ja lahtistest osakestest. Aluspind võib vajada lihvimist enne viimistluskihi paigaldamist.

Kasutamine

Aluspind peab olema kuiv, nii et kruntaine saaks imenduda. Poorsetel pindadel, nagu kergbetoon, krohv jms kasutage 4170 decor primer lahjendatuna veega suhtes 1 osa primer ja 3 osa vett. Vähempoorsetel pindadel lahjendatuna suhtes 1:2 või kontsentreeritult.

Kandke pinnale pintsliga või harjaga ning hõõruge hoolikalt aluspinnale.

Ohutusnõuded

Toode ei sisalda REACH määruse (EU) 1272/2008 kohaselt ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. Rakendage tavalisi kemikaalidega töötamise ohutusvõtteid ja vahendeid. Lähem info tooteohutuskardiilt.

Pakend

1L plastikpudel.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kaitstuna külma eest. Toode vastab tehnilisele kirjeldusele vähemalt 1 aasta tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga mõni tehniline näitaja võib olla muutunud (näiteks pikenenud kuivamisaeg).

Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.