

---

**TOOTEKIRJELDUS 725**

9 16.09.2015

## TIMANTTI STOP

**Isoleeriv kruntvärv**

---

**VÄRVITÜÜP**

Vesialuseline alküüdipõhine isoleeriv kruntvärv sisetöödeks.

Täismatt.

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassifikatsiooni M1-rühma.

**KASUTAMINE**

Kasutatakse eelnevalt värvitud või töötlemata määrdund betoonil, pahtelpinnal või ehitusplaadil, mida ei saa puhastada ega pesta muul viisil enne värvimist. Seintele, lagedele, akendele, ustele ning teistele fikseeritud objektidele kuivades, niisketes ja märgades siseruumides. TIMANTTI STOP isoleerib efektiivselt tahma-, nikotiini- ja veekahjustused.

Isoleerkrundiga kaetud pinnad võib katta kõikide Teknos esisevärvidega, mis sobivad antud objektile.

TIMANTTI STOP on valge ja täismatt ning võib jääda lagedele pinnavärvina.

---

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 40 mahu%

**LENDUVAD ORGAANILISED ÜHENDID (LOÜ)**

EL LOÜ (A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.

**KULU**7-10 m<sup>2</sup>/l**TIHEDUS**

Ca 1,3 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

**-tolmukuiv**

1 h

**-ülevärvitav**

16 h

Parim isoleeriv efekt saavutatakse 48 h pärast.

Kuivamisaeg pikeneb jahedas ja/või niiskes.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi. Pese töövahendid kohe pärast tööd pesuvahendi ja sooja veega.

**LÄIGE**

Täismatt

**VÄRVITOOTONID**

Valge.

**PAKENDID**

Valge 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti.

Isesüttimisohu tõttu tuleb tootejäägid (pihustisumu, määrdund lapid jne) ladustada tulekindlalt õhutihedalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.

---

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Eemalda värvitavalt pinnalt mustus ja tolm. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ja eemalda lihvimistolm. Ebatasasusete silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Lihvi pahtel ja eemalda lihvimistolm.

Krundi teraspinnad FERREX AQUA roostetõrjevärvi.

TIMANTTI STOP on vesialuseline värv. Pinnakatted, mis ei ole veekindlad, nt. vana laepahtel, liimvärvid, tuleb täielikult eemaldada enne TIMANTTI STOPiga-ga värvimist. Alternatiivina võib kasutada isoleerivat nakkekrundi FUTURA 3.

### VÄRVIMINE

Sega enne kasutamist hoolikalt. Värv võib vajadusel lahjendada veega, kuid lahjendamine võib halvendada kattevõimet.

Kanna pinnale rulli, pihusti või pintsliga. Õhuvaba pihusti soovitatav düüsi suurus: 0,013-0,017''

### ÜLEVÄRVIMINE

TIMANTTI STOPiga krunditud pinnad värvitakse üle Teknose sisevärvidega, mis sobivad antud objektile. TIMANTTI STOP on valge ja täismatt, mistõttu saab seda kasutada ka lagedel pinnavärvina.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Kuivamine on kiirem madala õhuniiskuse ja üle +21C temperatuuri juures. Mugavamaks värvimiseks võib õhku niisutada ja alandada temperatuuri. Ventileerimine pärast värvimist kiirendab kuivamist.

### LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsesel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---