

# Caparol Interior

Peeneteraline tsementlubikrohv sisetöödeks



## Tootekirjeldus

Kasutusala	Kasutatav siseruumide masinaga või käsitsi krohvimiseks krunt- ja tasanduskrohvina. Soovitatav keraamilistest- ja silikaattelistest ning betoonplokkidest seinte krohvimiseks, aga ka vanale lubi- või lubitsementkrohvile.	
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Peeneteraline, pealekantav käsitsi ja masinaga</li> <li>■ Kasutamiseks ruumide sisepindadel</li> <li>■ Erinevatele aluspindadele</li> <li>■ Väga hea veeauru läbilaskusega</li> </ul>	
Pakendi maht	25 kg kott	
Värvitoonid	Helehall	
Säilitamine	Kuivas ruumis kaubaalustel. Hoida niiskuse eest. Säilivusaeg suletud originaalpakendis nõuetekohasel ladustamisel: 12 kuud.	
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tihedus:</li> <li>■ Survetugevus:</li> <li>■ Nakketugevus:</li> </ul>	<p>Puistetihedus: ca 1,26 kg/dm<sup>3</sup> ca 2,1 MPa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12 mm paksuse krohvikihi nakkuvus aluspinnaga: betoon: ca 0,5 N/mm<sup>2</sup> – FP: B kärgbetoon: ca 0,49 N/mm<sup>2</sup> – FP: B tellis: ca 0,6 N/mm<sup>2</sup> – FP: B</li> </ul> <p>■ Konsistents: Kuivsegu</p>

## Töötlemine

Sobivad aluspinnad	Koormusttaluvad keraamilised-, silikaattellis, betoon- ja keramsiitpinnad, kärgbetoonplokkidest seinad või koormusttaluvad vanad lubi- või lubitsementkrohvipinnad, mille tuletundlikkusklass on vähemalt A1.
Aluspinna ettevalmistamine	Aluspind peab olema tasane, puhas, kuiv, tugev ja puhastatud nakkumist takistavatest ainetest. Mustus ja nakkuvust vähendavad tooted (näiteks vormiõli), väljaulatuvad mõrdijäägid tuleb eemaldada. Normaalse imavusega pinda tuleb vajaduse korral veega niisutada. Suure imavusega pinda tuleks enne kruntida immutuskruudiga OptiGrund E.L.F. Siledatele pindadele kanda kruntkiht, kattes sellega ühtlaselt 50% pinnast. Karedale pinnale võib kanda ilma krundikihta.
Materjali valmistamine	Käsitsi pealekandmiseks puistata pakendi sisu 7–7,5 l puhtasse külma vette ja segada seguriga madalatel pööretel kuni ühtlase massi saamiseni. Seejärel jätta umbes 10 minutiks seisma ja segada uuesti, vajaduse korral reguleerida konsistentsi vähese vee lisamisega. Masinaga pealekandmisel tehakse vajalik veekogus kindlaks proovimise teel. Olenevalt ilmaoludest on kasutusaaeg 2–2,5 h. Kõvastunud segu ei tohi veega vedeldada ega uuesti segada.



## Pealekandmise meetod

Krohvi kanda peale roostevabast terasest tööriistaga. Krohvi tõhusamaks pealekandmiseks võib kasutada mikserit, ka tigu- või kolbpumpa. Ühtlasi seinapindu tuleb krohvida ühes kihis. Segatüüpi või ebaühtlasi pindu tuleb krohvida kahe kihina märg-märjale-meetodil.

Krohvikihhi tugevdamise vajaduse korral (puitplaadid, laeliistud, aga ka raamide, ribakardinate ümbrus) kasutatakse lisaarmeerimist järgmise skeemi järgi: kanda peale esimene kiht segu paksusega 5 mm ja paigaldada värskelt peale kantud massile klaaskiust tugevdusvõrk Gewebe 650, kattes kanga jätkukohad 10 cm ulatuses. Järgmisel päeval kanda peale teine kiht segu kuni vajaliku paksuseni (enne teise kihi pealekandmist harjata tugeva harjaga kõvastunud segukiht kergelt üle).

Pärast viimase krohvikihhi pealekandmist tasandatakse pind laia krohvisiluriga. Pärast krohvi esmast tahenemist (4–16 h, sõltuvalt kuivamistingimustest) pritsida pinda veega ja hõõruda sobiva hõõrutüüpi või jäiga kummikäsna tasaseks.

Kihi pealekandmise minimaalne paksus on 12 mm.

Üle 20 mm paksune kiht kanda peale järk-järgult. Iga järgmine kiht kanda peale pärast eelmise piisavat kuivamist (sõltuvalt ümbritseva õhu niiskusest ja temperatuurist 1-2 ööpäeva, madala temperatuuri ja suure õhuniiskuse korral aeg pikeneb) seda vajalikul määral heaks nakkumiseks karestades. Pealekandmisel ja kuivamisel kindlustada ruumis piisav ventilatsioon, kuid vältida tuuletõmbust.

Enne järgmiste pahtlikihtide pealekandmist puhastada krohvipind esilekerkivate liivaosakeste eemaldamiseks tugeva harja või pahtlilabidaga. Värsket krohvi ei soovitata teiste materjalidega katta varem kui 2–4 nädala pärast. Caparoli sise- ja mineraalvärve võib peale kanda ilma erilise ettevalmistuseta. Enne dispersioonkrohvide pealekandmist võib nakke parandamiseks krohvipinda kruntida tootega Putzgrund 610.

## Kulu

Ca 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm (materjali töökulusid arvestamata). Täpne kulu tehakse kindlaks proovimise teel.

## Töötlemistingimused

Materjali ettevalmistamise, pealekandmise ja kuivamise ajal peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema +5 °C kuni +30 °C. Kui töid tehakse talveperioodil, tuleb krohvipinda soojendada või kaitsta nii enne kui ka pärast tööde tegemist, et säilitada nõuetekohased kuivamistingimused. Värskest krohvitut pinnad hoida järgneva 2-3 päeva jooksul niiskena, kõrgete temperatuuride korral aga kontrollida tihedamini niiskustaset.

Mitte lasta värskelt krohvitut pinnal kuivada otsese päikese käes. Kui kasutatakse küttekihi, tuleb ruume tuulutada või tagada nende nõuetekohane ventilatsioon, et säilitada kuivamise ja kõvastumise õige kulg. Paigaldusvuugid või sügavad praod täita sama materjaliga vähemalt kaks päeva varem või krohvikihhi pealekandmise käigus. Keraamiliste plaatide või fassaadi dekoratiivelementide alune pind tuleb nõuetekohase nakke säilitamiseks tasandada ja karestada.

## Kuivamine/kuivamisaeg

Krohvi kuivamisaeg (temperatuuril + 20 °C, suhteline õhuniiskus 65%) on umbes 1 mm ööpäevas. Krohv kuivab hüdratatsiooni kaasabil ja füüsikaliselt, st krohvisegu valmistamiseks kasutatava vee aurustumise kaudu. Seoses sellega on krohvi kuivamisaeg jahedatel perioodidel ja suure õhuniiskuse korral pikem.

## Tööriistade puhastamine

Tööriistad pesta veega kohe pärast kasutamist. Mitte lasta materjalil tööriistade külge kuivada. Krohvimiseseadme kasutamise korral pesta seade kohe pärast kasutamist puhtaks tootja juhiste kohaselt.

## Tähelepanu

### Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Toode sisaldab tsementi ja kaltsiumhüdroksiidi (kaltsiumalus) ning põhjustab aluselise reaktsiooni teket. Silmade kahjustamise tõsine oht. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kanda sobivat kaitseriietust, - kindaid ja silmade või näokaitset. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. Tootja ei vastuta toote oskamatu või otstarbele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest.

### Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusse anda ainult täiesti tühjad kotid (ilma materjalijääkideta). Kõvastunud materjal utiliseerida ehitusjäätmetena.

### Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskarti.

### SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald  
75312 Harjumaa  
Tel (+372) 600 0690  
Fax (+372) 600 0691  
e-mail info@daw.ee  
www.caparol.ee

## Tehniline informatsioon nr – seisuga aprill 2021

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objekt valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt