

TOOTEKIRJELDUS 347

16 01.02.2021

BIORA 20

Poolmatt sisevärv

**VÄRVIÜÜP
KASUTAMINE**

Vesialuseline akrülaatdispersioonvärv siseseintele ja -lagedele. Lihtne pinnale kanda, moodustab kergesti puhastatava poolmatti sileda ja kergesti puhastatava pinna. BIORA 20 sobib väga hästi köögiseintele ja -lagedele, garderoobidesse, trepikodadesse, raviautustesse ja klassiruumidesse. BIORA 20 sobib betoonile, krohvile, pahteldatud pindadele, tellisele ja ehitusplaatidele. Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Toode omab õigust kanda Soome Allergia-, naha- ja astmaliidu märgist, samuti ka Nordic Ecolabel 'luuke'.

TEHNILISED ANDMED**KUIVAINESISALDUS**

Ca 39 mahu%

LENDUVAD ORGAANILISED

EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l 2010. Toote LOÜ: max 30 g/l

ÜHENDID**(LOÜ)****KULU**Eelnevalt värvitud pinnad: 10-12 m²/lPahteldatud ja puitkiudplaatpinnad: 8-10 m²/lBeton- ja krohvpinnad: 4-8 m²/l

Ca 1,3 g/ml

TIHEDUS**KUIVAMISAEG +23C,****ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

50%

-tolmukuiv

½ h

-ülevärvitav

2 h

Kuivamine aeglustub jahedas ja/või niisketes tingimustes.

LAHUSTI, VAHENDITE PESU

Vesi. Pese töövahendid vahetult pärast kasutamist sooja vee ja pesuvahendiga.

LÄIGE

Poolmatt.

VÄRVITONID

Baasvärvid 1 ja 3. Toonitavad sisevärvikaartide järgi.

PESU- JA KULUMISKINDLUS

Värvitud pinna kulumiskindlus on hea.

Värvitud pind kestab pesu.

Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 1198).

Kestab üle 5000 harjamise, SFS 3755

PAKENDID

Baas 1: 0,9L, 2,7L 9L

Baas 3: 0,9L, 2,7L 9L

OHUTUSTEAVE

KASUTAMINE

PINNA EELTÖÖTLUS

Puhasta uued pinnad tolmust ja mustusest. Pese varem värvitud pinnad RENSA-SUPERiga. Matista liivapaberiga kõvad ja läikivad pinnad ning eemalda lihvimistolm. Eemalda kõik vanad liim- ja lubivärvikihid. Mitteveekindla pritspahtliga töödeldud laed tuleb kruntida lahustibaasilise kruntvärviga, nt FUTURA 3 nakkekrundiga. Ebatasasuste ja konaruste silumiseks kasuta sobivat pahtlit SILORA-sarjast. Kuivanud pahtel lihvitakse siledaks ja eemaldatakse lihvimistolm.

KRUNTIMINE

Krundi metallpinnad FERREX AQUA roostetõrjekrundiga. Krundi betoon-, krohv-pahteldatud, tellis- ja ehitusplaatpinnad BIORA PRIMER krunt- ja laevärviga.

VÄRVIMINE

Enne kasutamist sega korralikult. Vajadusel vedelda veega. Kanna pinnale üks kuni kaks korda pintslit, rulli või pihustiga. Õhuvaba pihusti düüs: 0,017-0,021".

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

PÄRAST VÄRVIMIST

Lõplik värvikile moodustumine ja tugevuse saavutamine võtab normaaltingimustes aega u 4 nädalat. Enne seda tuleks värvipinda hooldada ettevaatlikult.

Värvitud pinda puhastatakse neutraalse (pH 6-8) pesuvahendiga kergelt pühkides. Pesuvahend ja mustus loputatakse puhta veega. Kasuta niisket lappi, pehmet käsna vms. Väldi tugevat harjamist ja abrasiooni. Järgi puhastusvaheni kasutamise ja lahjendamise juhiseid.

LADUSTAMINE

Ei tohi jäätuda.

Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks määruse (EÜ) 1272/2008 järgi.

KEEMILISED OMADUSED JA TURVALISUS

Toote kasutamisel soovitatavad ettevaatusabinõud:

Väldi tarbetut kontakti nahaga. Kasuta värvipritsmete eest kaitseks töökindaid.

Kasuta vajadusel värvipritsmete eest kaitseks silmakaitset.

Väldi värvimise ajal värvitolmu sissehingamist. Kasuta hingamiskaitset (tüüp A P).

Lisainfo ja ohutuskaart: tootelehel www.teknos.ee

