

VÄRVITÜÜP

Vesialuseline läbipaistev puidukaitse, mis imendub puupinda. Kaitseb puitpindu niiskuse, mustuse ja päikese UV-kiirgusest tingitud pleekimise eest.

KASUTAMINE

Mõeldud uute puidust elementide ja kaitsekihti mitte jätva puidupeitsiga eelnevalt töödeldud puidust elementide jaoks, nt seinad, ukсед, aknaraamid, aialpid ja postid. Sobib ka palkmajadele.

Ei sobi dispersioon- ja õlipõhjaliste kihti moodustavate puukaitseainete värvimiseks, samuti kasvuhoonetele ja loomataranditele.

Värvitu puidukaitsevahend WOODEX AQUA CLASSIC kasutamist ei soovitata, kuna värvimine kaitseb puitu päikese UV-kiirgusest tingitud hallinemise eest.

TEHNILISED ANDMED**Kuivaine maht**

Ca 23 %

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)

Ca 130 g/l

Kulu

Saেলাud: 5-8 m² /l
Hööveldatud laud ja palkpind: 8-12 m² /l

Tihedus

Ca 1,0 g/ml

Kuivamisaeg +23 °C/50 % RH

16 t
Kuivamine toimub aeglasemalt külmades ja/või niisketes tingimustes.

Lahusti ja puhastamine

Kasutada lahustamata kujul. Töövahendid pesta sooja veega.

Läikeaste

Määratlemata. Toode imbub puidu pooridesse.

Värvitoon

Värvitu ja läbipaistvad puidukaitsetoonid.
Lõplik värvitoon on näha alles pärast pinna täielikku ära kuivamist.

Ilmastiku kestvus

Hea.

SÄILITAMINE

Värv ei tohi jääda.

TÖÖTERVISHOID

MÄRKUS! Toote värvimisel kasutatavad abivahendid on isesüttivad.
Enne ära viskamist kasta veega või põletada.

Vt teine külg

KASUTUSJUHEND**Pinna ettevalmistus**

Eemaldage traatharja, küürimisharja või kaabitsaga kõik lahtised osised, mustus ja tolm.

Töötlemata puidu korral soovitatakse kruntimist tootega WOODOX AQUA BASE. Laske kuivada ühe päeva jooksul.

Peske määratud ja/või hallitusega pindu fassaadipuhastusvahendiga RENSA FACADE. Loputage pinda põhjalikult veega ja laske sel kuivada.

Värvimine

Segage toodet WOODOX AQUA CLASSIC põhjalikult enne kasutamist. Värvierinevuse vältimiseks ja ühesuguste kihtide saavutamiseks kasutage ühte nõu ja pange sellesse piisavas koguses puidupeitsi. Töö käigus tuleb peitsi aeg-ajalt segada.

Kasutage toote WOODOX AQUA CLASSIC pealekandmiseks pintslit või pihustit.

Katke töötlemata puit üks või kaks korda tootega WOODOX AQUA CLASSIC olenevalt värvi intensiivsusest ja soovitud tulemusest.

Puidupeitsi kantakse ühtlaselt ja pidevalt kogu tala või puitelemendi pikkuses, et vältida katkestuskohti. Töödelge otsa süüd eriti hoolikalt. Esimese kihi peale kandmiseks soovitatakse kasutada pintslit. Kui kasutatakse pihustit, tuleb pind seejärel viimistleda pintsliga siludes.

Läbipaistvat peitsi ei soovitata kasutada üksi.

Puitpindade, mida on töödeldud tootega WOODOX AQUA CLASSIC, hooldusvärvimist võib teha Teknose vee- ja lahustipõhiste puupeitsidega ning majavärvidega.

Värvimistingimused

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.

Puidu niiskus alla 20 %.

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 % ja õhu niiskus alla 80 %.

Ära värvi otse päikese käes.

Eeltoodud teave on normatiivne ja põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel. Teave ei ole siduv ja me ei võta endale vastutust meie poolt mitte kontrollitavates töötingimustes saadud tulemuste eest; ostja ega kasutaja ei ole vabastatud kohustusest katsetada meie toodete sobivust konkreetseteks ülesanneteks ja rakendusmeetoditeks tegelikes rakendustingimustes. Meie vastutus katab ainult otseselt Teknose tarnitud toodete defektide põhjustatud kahjustusi. Teknose tehniliste andmelehtede ja materjali ohutuslehtede uusimad versioonid on kättesaadavad meie kodulehel aadressil www.teknos.com.
