

**VÄRVITÜÜP**

Kergelt tikstroopne alküüdi põhine läbipaistev puidulasuur välistöödeks. Lihtne pinnale kanda, imendub puitu ja ei moodusta esimesel pealekandmisel nähtavat kilet. Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest vähendades niiskus-, määrdumiskahjustusi ja UV-kiirguse toimet.

**KASUTAMINE**

Uued ja eelnevalt läbipaistvate lasuuridega töödeldud puitpinnad, nt palkpinnad, seinad, ukсед aknaraamid ja aiad. Ei sobi kilet moodustavatele puidulasuuridele, kasvuhoonetesse, taimelavadele ega loomapidamisehitistele. Ei sobi sisetöödeks.

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 18 mahu %

**LENDUVAD ORGAANILISED**

EL LOÜ piirnorm (kat A/f): 700 g/l. Toote LOÜ: max 700 g/l..

**ÜHENDID****(LOÜ)****KULU**Saepinnad: 5-8 m<sup>2</sup>/lHöövelpinnad: 8-12 m<sup>2</sup>/l**TIHEDUS**

Ca 0,8 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,**

16 h

**ÕHU SUHTELINE NIISKUS**

Kuivamine aeglustub niiskes ja/või jahedas.

**50%****TÖÖVAHENDITE PESU**

TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)

**LÄIGE**

Pole määratletud, toode imendub puidu pooridesse.

**VÄRVITONID**

Värvitu ja poolläbipaistvad toonid. Ilmastikukoormuse käes ei soovitata kasutada toonimata puidulasuuri.

**OHUTUSTEAVE**

Vt. ohutuskaarti

NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb kõiki tootejääke, pihustitolmu ja määratud lappe jne hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud konteinerites. Soovitatakse ka veega immutamist.

**KASUTAMINE****EELTÖÖTLUS**

Eemalda kõik lahtised osakesed, mustus ja tolmu traatharja, tugeva harja või kaabitsaga. Pese määratud või hallitanud

## VÄRVIMINE

pinnad RENZA FACADE fassaadipuhastusainega. Loputa pinnad hoolikalt veega ja lase kuivada.

Sega WOODEX CLASSIC enne kasutamist korralikult läbi, sega ka kasutamise ajal. Kanna pinnale pintsli või pihustiga.

Kanna lasuur pinnale terve laua või tala pikkuses, et vältida nähtavaid üleminekukohti. Töötle eriti hoolikalt ristlõikekohti.

Töötlemata puidu kruntimiseks soovitatakse WOODEX BASE kruntimmutit. Ilmastikukoormuse tõttu ei soovitata kasutada puidulasuuri ilma krundita.

## VÄRVIMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus võib olla max 20% puidu kuivkaalust. Töötlemise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhi, toote ja pinna temperatuur olema üle +5C ja suhteline õhuniiskus alla 80%

---

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsest katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknose kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.

---