

weber S-30 Talvine



TALVINE TAVABETOON

- Külmakindel
- Tugev
- Ilmastikukindel
- Plastne
- Lihtsalt paigaldatav
- Kvaliteetne

TOOTEKIRJELDUS

weber S-30 Talvine on universaalne betoonisegu üldises- teks valutöödeks talvistes oludes. Minimaalne kasutustem- peratuur -10°C. Kihi paksus on 1...5 cm. Sobib kasutami- seks sise- ja välistingimustes.

KASUTUSALA

Betoneerimistööd talvistes oludes kihipaksusega 1...5 cm.

ALUSPIND

Betoon, tihendatud pinnas

TEA ENNE KASUTAMIST

Enne weber S-30 Talvine betooniga tasandamist või vuu- kide täitmist tuleb aluspind hoolikalt puhastada tolmust, lahtistesest ja kahjustunud materjalikihtidest, tsemendi- piimast jm naket nõrgendavatest ainetest. Segu ei või valada jäätunud või härmatisega kaetud pinnale. Põranda, kõnnitee vmt konstruktsiooni valamisel tuleb aluspind hoolikalt tihendada.

SEGAMINE

Segumasin, trell ja vispel

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	20 kg/m ² /cm
Tera suurus	3 mm
Soovituslik kihipaksus	1...5 cm
Soovituslik veekogus	2,2...2,5 l/25 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	-10...+30°C
Kasutusaeg	2 h
Kivinemisaeg enne katmist	28 päeva
Käimiskuiiv	1...2 ööpäeva
Konsistents	Mört
Sideaine	Tsement
Täiteaine	Liiv
Lisand	Külmumisvastased lisandid, polümeerid
Survetugevus	20 MPa
Tulekindlusklass	A1
Kapillaarne veeimavus	WO
Veeauru läbilaskvus	μ 0,1
pH	12...13
Tihedus	2000 kg/m ³
Värvus	Tsementhall
Säilivusaeg	12 kuud
Pakend	25 kg
Sertifikaat	EN 1504-3:2006

TÖÖJUHISED

Väiksemate betoonitööde korral kantakse segu pinnale kelluga või valatakse vähehaaval segamiskoost. Suure- mamahuliste tööde korral valatakse suurem kogus segu põrandale, pinnasele või raketisse segamiskoost või se- gumasinast. Kohe pärast segu paika panemist peab seda tihendama ning töötlemata sobiva viimistlusastmeni. Värskest valatud pinda võib tasandada kellu, terasliibi või rihtlatiga. Vuukide ja pragude täitmiseks kasutatakse kellut või paht- lilibidat. Piisava nakke saavutamiseks aluspinnaga tuleb segu aluspinnal hõõruda. Tasandus- ja renoveerimistöõde teostamisel järgida üldlevinuid norme ja töövõtteid.

JÄRELHOOLDUS

Värskest valatud/paigaldatud segu kaitsta tuule ja sade- mete eest. Võimaluse korral soojendada värsket betooni- valu kuni +10°C kraadini.

