

Capadecor Arte-Lasur

Kasutamismisvalmis valgete osakestega akrülaatbaasil lasuurvärv sisetöödeks.



Tootekirjeldus

Kasutusala	Spetsiaalselt väljatöötatud väga atraktiivne lasuur sisepeindade viimistluseks. Capadecor Arte-Lasur on patendiõigusega toode (Nr.:E93830019.1/TO98A000997). Lasuur koosneb heleda pigmendiga osakestest, mis ei segune teiste värvipigmentidega, luues heledal taustal kõrgväärtusliku ja mitmete värvuste optika.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Veega lahjendatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga ■ Märghõrde klass 2 (veega ja neutraalsete puhastusvahenditega pestav) ■ Võimaldab teha parandusi (väga hoolikalt) ■ Toonitav ColorExpress toonimismasinaga
Sideaine	Akrülaat- dispersioon
Pakendi maht	2,5l, 5l
Värvitoonid	Läbipaistev valgete osakestega
	<p>Toonimine</p> <p>Võimalik toonida ColorExpress -masinates, 3D-süsteemis ca 350 värvitooni. Siinkohal peaks silmas pidama asjaolu, et lasuuri värvitoon võib tänu oma lasuursusele iseloomule, pealekandmise tehnikale, kihi paksusele ja aluspinna värvitoonile 3D-värvitooni originaalist erineda.</p>
Läikeaste	Kuivanult siidjasmatt
Säilitamine	Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadidel. Avatud pakendit hoida tihedalt suletuna.
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tihedus: ca 1,0 g/m²



Täiendavad tooted

Perlatec Gold/Silber

Pearl White/Red/Green/Blue

Switch Desert Light/Lagoon Water

Pärilmutterpigmentid efektsete pealispindade saavutamiseks. Ainult sisepindadele Arte-Lasur, Arte-Lasur Color ja Deco-Lasur glänzend värvides. Lisatav kogus peaks jääma 1-5% piiridesse (järgida tehnilist informatsiooni nr 816).

Perlateci kogus 2,5 liitri Arte-Lasuri kohta:

1% = 25 g
2% = 50 g
3% = 75 g
4% = 100 g
5% = 125 g

Perlateci kogus 5 liitri Arte-Lasuri kohta:

1% = 50 g
2% = 100 g
3% = 150 g
4% = 200 g
5% = 250 g

Vastavalt vahekihi omadustele ja värvitoonile kui ka Arte-Lasuri lisatud efektpigmenti kogusele on võimalik luua erinevaid pealispinnaefekte.

Töötlemine

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema kuiv ega tohi olla määrdunud, ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid ja osakesi.

Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), osa C, standard DIN 18 363, lõik 3.

Aluspind peab olema vaba värvikontrastidest. Seepärast soovitame aluspinda eelnevalt töödelda kergelt imavate valge pigmentidega materjalidega.

Uutele klaaskiudtapeetidele või karedapinnalistele tapeetidele võib vahekihi kohe peale kanda. Palun järgige vastavat tehnilist informatsiooni kasutatavate krun- ja vahekihtide kohta.

Pealekandmise meetod

Kihtide pealekandmine:

Kruntkiht

- Caparol-Haftgrund sileda pinna saavutamiseks
- Putzgrund 610 või MultiStructurStyle struktureeritud pinna saavutamiseks
- Capadecor Metallocryl INTERIOR metalloptika saavutamiseks

Viimistluskiht

Arte-Lasur on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist. Meie soovitame lasuuri pealekandmiseks kasutada pehmet harja (näiteks ovaalhari). Värv kanda peale lühikeste pintslitõmmetega. Peale lühikeste kuivamisega võib pealispinna kuiva harjaga (nt tolmu- või tapeedihari) üle siluda. Vastavalt soovitud optikale võib iga järgnevat värvitooni kanda eelmisele värvikihile märg-märjale-meetodil või juba kuivanud pinnale. Teistkordne lasuurikiht suurendab värvintensiivsust, heledate osakeste hulka ja pinna vastupidavust. Teine pealekandmine toonimata Arte-Lasuriga suurendab osakeste hulka ja värvintensiivsust.

Juhised värvimiseks

Sisepindadel kasutatavad lasuurid on läbipaistvad materjalid, mis lasevad aluspinna värvil ja struktuuril läbi kumada. Seepärast on enne konkreetse pinna katmist soovitatav teha proovikatmine. Parema kontrasti saavutamiseks kanda heleda krundi peale tume lasuurvärv. Juhul kui kasutatakse väga heledaid lasuuritoone või kui aluspind on tugevalt struktureeritud, ei pääse heleda pigmentidega lasuuriosakesed mõjule. Mida paksem on pealekantav lasuurikiht, seda intensiivsem on läige. Väga efektsete pindade saavutamiseks lisada lasuurile pärilmutterpigmente. Lisatav kogus peaks jääma 1-5% piiridesse. Pärilmutterpigmentid ühtlaselt sisse segada.

Kattekihtide ülesehitus

- Kruntida kvartsi sisaldava Caparol-Putzgrund 610 kruntvärviga. Värv harjaga lühikeste pintslitõmmetena peale kanda. MultiStructurStyle rulliga pinnale kanda (võimalik toonida ColorExpress toonimis- masinaga paljudesse värvitoonidesse).
- Pärast kuivamist kanda peale viimistluskiht Arte-Lasuriga. Värv harjaga lühikeste pintslitõmmetena peale kanda.
- Pärast lühikeste kuivamist võib pinna kuiva, pehme harjaga üle siluda.

Kulu

Ca 110-170 ml/m² lasuurikihi kohta sõltuvalt aluspinna karedusest.

Täpne värvikulu tuleks arvestada proovivärvimise teel.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud värvi pealekandmise temperatuur:

+5 °C – aluspind ja ümbritsev õhk

Kuivamine/kuivamisaeag

+ 20 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 65% on pealispind kuiv ca 4 tunni pärast.

Tööriistade puhastamine

Pesta pärast kasutamist veega, vajadusel lisada pesemisvahendit.

Tähelepanu

Tähelepanu!	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Silma sattumisel loputada koheselt veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale.
Jäätmekäitlus	Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelaid materjalijääke utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jääke. Kuivanud materjali jääke võib utiliseerida olmeprügina.
ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul	(Kat. A/I): 200 g/l (2010). See toode sisaldab max 50 g/l LOÜ-d
Värvide ja lakkide tootekood	M-DF02
Koostis	Akrüülvaik- dispersioon, mineraalsed täiteained, vesi, kilemoodustamise abiaine, lisandid, konservandid.
Täpsemad andmed	vt ohutuskaarti.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 Fax (+372) 600 0691 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 859 – seisuga august 2022

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektid valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt