

T-Rex ülitugev liim – toodetud ümbertöödeldud toormest

Üle vaadatud: 14/12/2021

Leht 1/2

Tehnilised andmed

Põhikomponent	Akrülaat
Konsistentsus	Pasta
Kõvenemissüsteem	Füüsiline kuivamine
Tihedus	Ligikaudu 1,30 g/ml
Temperatuuritaluvus**	-20 °C kuni 70 °C
Avatud oleku aeg (23 °C, 55% RV)*	15 min
Algnakke tugevus	Vähemalt 250 kg/m ²
Töötemperatuur	5 °C kuni 30 °C

* Need väärtused võivad erineda sõltuvalt paigaldustingimustest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp.

** See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Ülitugev liim T-Rex on veepõhine haarde-liim, mis on osaliselt toodetud ümbertöödeldud toormest. Liimil on väga tugev algnake. Sobib eriti hästi poorsete materjalide liimimiseks.

Omadused

- Valmistatud 80% ulatuses ümbertöödeldavast toormest.
- Sisaldab bioloogilisi materjale.
- Algnakke tugevus: 250 kg/m² (kogu liimitaval pinnal).
- Sobib liimimiseks ebatasaste pindade liimimiseks.
- Vajalik pealekandmine ühele liimitavale pinnale.
- Väga hea nake paljude poorsete materjalidega.
- Sobiv ruumides kasutamiseks.

Kasutuskohad

- Väga hea nake kõikidel tavalistel poorse pinnaga ehitusmaterjalidel.
- Sobib tugevate materjalide – puit, sünteetilised materjalid, kivi, seinaplaadid, metallist betoonikatted, kipsplaat, puitlaastplaat – jäigaks kinnitamiseks.
- Sobib seinapaneelide, puit- ja PVC-liistude, kaablikarbikute ning enamike tavaliste dekoratiivmaterjalide liimimiseks.

Pakend

Värvus: valge
Pakend: padrun 350 g, mis on valmistatud ümbertöödeldud materjalist (PCR).

Säilimisaeg

24 kuud avamata pakendis kuivas hoiukohas temperatuurivahemikus +5 kuni +25 °C.

Märkus. See tehniliste andmete leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis olevad juhised põhinevad meie poolt tehtud katsetele ja saadud kogemustele ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade mitmekesisusest ning erinevatest kasutusviisidest, mille nõuetele vastavust meie ei saa kontrollida, ei kanna me mingit vastutust kasutamisest saadud tulemuste eest. Kuna aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

T-Rex ülitugev liim – toodetud ümbertöödeldud toormest

Üle vaadatud: 14/12/2021

Leht 2/2

Aluspinnad

Aluspinnad: kõik tavalised ehituslikud aluspinnad Olek: puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Vähemalt üks liimitavatest materjalidest peab olema poorne.

Pinna ettevalmistamine: eeltöötlus pole nõutav.

Mittenakkuvad materjalid: PE, PP, PTFE (Teflon®) ja bituumeniga kaetud pinnad.

Soovitame teha igal aluspinnal eelneva nakketesti.

Pealekandmise viis

Pealekandmise viis.

Kandke liim ühele liimitavale pinnale mastikspüstoliga ribadena ja punktidenä. Kandke liimiriba liimitava alusmaterjali servadele ja liimitava paneeli servadele ning nurkadele. Suruge pinnad kohe kokku ja vasardage üle kummihaamriga. Toetage vajaduse korral. Liimitud ühendust võib koormata 24 kuni 48 tunni pärast.

Puhastamine.

Enne kõvenemist saab ülitugevat liimi T-Rex aluspindadelt ja tööriistadelt eemaldada veega. Pärast kõvenemist saab ülitugevat liimi T-Rex eemaldada ainult mehaaniliselt.

Parandused: sama materjaliga.

Tervisekaitse- ja ohutusalsed soovitus

Järgige tavapäraseid tööturvishoiu nõudeid. Lisateabe saamiseks vaadake sildil esitatud teavet.

Märkused

- Võtke arvesse, et lõpliku nakkumistugevuse määrab kokkusurumise tugevus, mitte selle kestus.
- Ärge kasutage kohas, kus on võimalik pidev veega kokkupuutumine.

Märkus. See tehniliste andmete leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis olevad juhised põhinevad meie poolt tehtud katsetele ja saadud kogemustele ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade mitmekesisusest ning erinevatest kasutusviisidest, mille nõuetele vastavust meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust kasutamisest saadud tulemuste eest. Kuna aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.