

## Hermeetik *Sanitaarne Easy*

Üle vaadatud: 25/03/2022

Leht 1/2

### Tehnilised andmed

Põhikomponent	Elastomeer
Konsistentsus	Pasta
Kõvenemissüsteem	Füüsiline kuivamine
Kilekihi moodustumine* (23 °C / suhteline niiskus 50%)	Ligikaudu 20 min
Kõvenemiskiirus* (23 °C / suhteline niiskus 50%)	Ligikaudu 1 mm / 24h
Tihedus	Ligikaudu 1,45 g/ml
Temperatuuritaluvus**	-20 °C kuni 80 °C
Töötemperatuur	5 °C kuni 30 °C
Kokkutõmme	< 30%

\* Need väärtused võivad erineda sõltvalt paigalduskoha tingimustest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp. \*\* See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

### Toote kirjeldus

*Sanitaarne Easy* on kõrgkvaliteetne, hõlpsalt kasutatav elastomeeripõhine hermeetik.

### Omadused

- Pärast kõvenemist on püsivalt elastne.
- EC-1 Plus märgis – väga madal emissioonitase.
- Väga hõlpsalt pealekantav ja viimistletav.
- Pärast kõvenemist võib üle värvida.
- Väga hea kleepuvus paljudel poorsetel materjalidel, kõval PVC-l ja alumiiniumil.

### Kasutuskohad

- Sanitaarruumide hermeetik. Vuugihernetik köökides, vannitubades, duširuumides ja tualettides.
- Liitekoht võib liikuda kuni max 15%.

### Pakend

Värv: valge, hall, must.  
Pakend: padrun 290 ml.

### Säilimisaeg

12 kuud avamata pakendis kuivas hoiukohas temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Kaitske külmumise eest.

### Aluspinnad

*Aluspinnad*: kõik tavalised poorsed ehituslikud aluspinnad.

*Olek*: pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja tolmuvabad.

Pole ette nähtud püsivalt vee all kasutamiseks. Ei sobi kasutamiseks plastidega PE, PP, PTFE (nt Teflon®) ja bituumeniga kaetud pindadel, vasel ning vaske sisaldavatel materjalidel, näiteks pronksil ja messingil. Soovitame teha igal pinnal eelneva nakketesti.

### Vuugi mõõtmed

*Vuugi min laius*: 5 mm.  
*Vuugi max laius*: 20 mm.  
*Vuugi min sügavus*: 5 mm.

Mõõtmete soovitus: vuugi laius = vuugi sügavus. Suurtes liitekohtades kasutage enne hermeetiku pealekandmist PE vuugitäiteprofiile, et vältida 3-punktilist kleepumist.

### Pealekandmise viis

Ärge kasutage, kui kõvenemise ajal võib hakata vihma sadama või on külmumisohu.  
*Pealekandmise viis*: käsitsi või suruõhuga käitatava mastikspüstoliga. Viimistlege spaatliga või pahtel-labidaga.  
*Puhastamine*: enne kõvenemist saab *Sanitaarne Easy* aluspinnalt ja tööriistadelt eemaldada veega.  
*Viimistlemine*: siledaima pinna saab viimistlemisel märja pahtellabida või spaatliga.  
*Parandused*: sama materjaliga.

### Tervisekaitse- ja ohutusalsed soovitus

Järgige tavapäraseid töötervishoiu nõudeid. Lisateabe saamiseks vaadake sildil esitatud teavet. Ohtlik! Järgige ettevaatusabinõusid.

Märkus. See tehniliste andmete leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis olevad juhised põhinevad meie poolt tehtud katsetele ja saadud kogemustele ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade mitmekesisusest ning erinevatest kasutusviisidest, mille nõuetele vastavust meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust kasutamisest saadud tulemuste eest. Kuna aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

---

## Hermeetik *Sanitaarne Easy*

---

Üle vaadatud: 25/03/2022

Leht 2/2

**Märkused**

- Ärge kasutage kohas, kus on võimalik pidev veega kokkupuutumine.
- Ülevärvitav enamike värvidega.
- Värv peab plastilis-elastse liitekohta saavutamiseks olema piisavalt elastne.
- Kuna saadaval on palju erinevaid värve, siis soovitame enne kasutamist teha ühilduvustesti.
- Laske vuugil kõveneda vähemalt 7 päeva, enne kui seda puudutate või puhastate.

Märkus. See tehniliste andmete leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis olevad juhised põhinevad meie poolt tehtud katsetele ja saadud kogemustele ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade mitmekesisusest ning erinevatest kasutusviisidest, mille nõuetele vastavust meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust kasutamisest saadud tulemuste eest. Kuna aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.