

---

**TOOTEKIRJELDUS 1214**

9 08.05.2017

**TEKNOSPRO SX**

üldpahtel

---

**TOOTE TÜÜP  
KASUTAMINE**

Kasutusvalmis, vesialuseline valge pritspahtel.  
Kasutatakse kuivades siseruumides seina- ja laepindade vuugi- ja lauspahtelduseks. Eriti head täiteomadused. Aluspinnaks võib olla kips-, kiudplaat, betoon, kergbetoon, krohv vms.

**ERIOMADUSED**

TEKNOSPRO SX-s sisalduv kõrgekvaliteetne dolomiitmarmor annab pahtlile eriti head täiteomadused ja valge tooni.

**HEAKSKIIDUD**

Toode kuulub ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1. Tootel on CE-märgis. Lisainfo: lk.2 „CE-märgistus“

---

**TEHNILISED ANDMED****KUIVAINESISALDUS**

Ca 43 mahu%

**KIHIPAKSUS**

0-5 mm

**LENDUVAD ORGAANILISED  
ÜHENDID**

Toode ei kuulu EL LOÜ-direktiivi alla

**(LOÜ)****KULU**

Lauspahteldusel 1 l/m<sup>2</sup> kihipaksuse 1 mm puhul. Osalisel ja vuugipahteldusel kahekordselt kipsplaadile ca 0,3 l/m<sup>2</sup>

**TERASUURUS**

Max 0,3 mm

**TIHEDUS**

1,8 g/ml

**KUIVAMISAEG +23C,**

2-3 tundi sõltuvalt kihipaksusest.

**ÕHU SUHTELINE NIISKUS  
50%**

Kuivamisprotsess aeglustub niiskes ja/või jahedas.

**LAHUSTI, VAHENDITE PESU**

Vesi

**VÄRVITONID**

Valge

**PAKENDID**

15 L

**OHUTUSTEAVE**

Vt ohutuskaarti

## KASUTAMINE

### PINNA EELTÖÖTLUS

Uued pinnad puhastatakse tolmust ja mustusest.  
Varemvärvitud pinnad pestakse RENSA SUPER pesuainega. Kõvad ja läikivad pinnad matsistatakse ja eemaldatakse lihvimistolm.

### PAHTELDAMINE

Pahtel kantakse pinnale pahtlipihustiga. Kõrgsurvepihusti düüsi suurus 0,039-0,045". Kihtide arvu määrab pinna ebatasasus. Kuivanud pahtlit võib värvida ja tapeetida. Enne tapeetimist pahtlipinnad eekliisterdatakse. Pahtlit lihvides soovitatakse kasutada silma- ja hingamisteede kaitsevahendeid.

### PAHTELDAMISTINGIMUSED

Töödeldav pind peab olema kuiv. Õhu, pahtli ja pinna temperatuur peab olema üle +5C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

### LADUSTAMINE

Hoida jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg: 1 aasta avamata pakendis.

### CE-MÄRGISTUS



Teknos Oy  
Takkatie 3, PL 107  
00371 Helsinki  
13

Kipsplaadi viimistlusmaterjalid  
Sisekasutuseks  
Pihustamine

Nakkuvus

>0,35 MPa

Tulepüsivus

B-s1 - d0

Tootekirjeldustes esitatud andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel ja toodete praktilisel kasutamisel. Kõik esitatud väärtused on suunavad ning olenevad muu hulgas toonist ja läikeastmest. Kuna me ei saa mõjutada värvi kasutus- või tööolusid, vastutame ainult värvi kvaliteedi eest ning tagame, et see vastab Teknosa kvaliteedikinnitusele. Me ei vasta kahjude eest, mis tulenevad toote kasutamisest kasutusjuhendi või -otstarbe vastaselt. Meie koduleheküljelt [www.teknos.com](http://www.teknos.com) leiab ajakohased versioonid tootekirjeldustest, ohutusjuhenditest ja süsteemikirjeldustest.