

Capadecor® Diamonds

Sädelevad efektpigmentid õhukesekihiliseks, katvaks ning läbipaistvaks viimistluseks siseruumides "Diamante" dekoratiivtehnikas

Tootekirjeldus

Kasutusala

Sädelevad efektpigmentid Capadecor seinalasuurides ning teistes täiendavates toodetes kasutamiseks. Efektpigmente kasutada ainult sisetingimustes.

Omadused

- Kuivpigment sisetingimustesse
- Sädelev efekt ka koos mattide toodetega
- Individuaalselt doseeritav kuni max 3%

Pakendi maht

75 g

Värvitoonid

- Hõbedane
- Kuldne

Säilitamine

Jahedas, kuivas, kaitsta külma eest. Suletud originaalanumas säilib vähemalt 2 aastat.

Täiendavad tooted

- ArteLasur
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- Capadecor VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor
- PremiumClean
- ICONS Silkfinsh
- ICONS Mattfinish

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	o	–	–
(-) ei sobi / (o) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				

Töötlemine

Aluspinna ettevalmistamine

Järgida kasutatavate toodete tehnilisi informatsioone.

Segamisvahekord

Täiendavale tootele lisada max 3 % Capadecor Diamonds efektpigmenti.

Calcino Romantico korral peab segu enne kasutamist ca 2-3 päeva seisma, et taastuks materjali pahtlilaadne konsistents. Segu valmistamisel ei tohi Calcino Romanticot liiga kaua ja kiirelt segada. Soovituslik segamisaeg on 1 min kiirusel 400 pööret minutis.



Pealekandmise meetod

Efektpigmenti Capadecor Diamonds pealekandmisel järgida järgmiste toodete tehnilisi informatsioone:

- ArteLasur
- ArteDolce
- ArteVelvet
- DecoLasur Glänzend
- DecoLasur Matt
- VarioPutz
- Calcino Romantico
- Stucco Satinato
- PremiumColor
- PremiumClean
- ICONS Silkfinish
- ICONS Mattfinish

Efektpigmentide pealekandmisel, eriti ülnimetatud katvate toodete korral, tuleb jälgida, et jätkukohad töödeldakse võimalikult suure ülekattega rulliga märg-märjale meetodil. Värvitud pinna ületöötlemine, nt harja või rulliga, ei ole vajalik ning see võib pealispinna optikat rikkuda. Kui kasutada efektpigmente heledates värvitoonides katvates toodetes, siis võib sädelev efekt nõrgemini esile tulla kui tumedate värvitoonide korral. See võib muuta ka läikeastet.

Kasutades efektpigmente Caparol ICONS värvidega, siis võib pinnale jääda tugevam rullistruktuur.

Capadecor Diamonds efektpigmente kasutada ainult lõppviimistluskihis.

Töötlemisaeg

Tooted, millele lisatakse Capadecor Diamonds efektpigmente, tuleb nädala jooksul pinnale kanda. Vastasel juhul ei saa garanteerida, et sädelev efekt seisnud tootes säilib.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada pärast kasutamist vee ja seebiga.

Tähelepanu

Capadecor efektpigmente tarnitakse pulbrina. Pigmente tuleks ettevaatlikult käsitleda, kuna vastasel korral ei saa välistada tolmu teket.

Tähelepanu

Tähelepanu!

Arsti poole pöördudes näidata toote pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutada P2 tolmufiltrit.

Jäätmekäitus

Jäätmekäitusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. Utiliseerida vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Koostis

Polüester, epoksiidvaik, metallpigmentid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 818 – seisuga oktoober 2019

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektide valitavate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmunisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt