



# **VESIKLAAS**

## *Naatrimsilikaat*

**KASUTUSALA:** Krohv- ja betoonpindade tihendamiseks, silikatiseerimiseks ja niiskuskindluse tõstmiseks. Happekindla betooni valmistamiseks, sobib ka puidu tulekindluse tõstmiseks.

**LAHUSTI:** Vesi.

**PINNA EEL-TÖÖTLUS:** Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud rasvast ja mustusest.

**KASUTAMINE:** Temperatuuril üle + 5°C. Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale kaks kihti, loike mitte jätta.

**KULU:** Sõltuvalt aluspinnast 1L/6-8 m<sup>2</sup>. Betoonisegu valmistamisel lisada ~ 0,5%.

**OHTLIKKUS:** Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

**KESKKONNA-OHTLIKKUS:** Tühi, kuivanud taara viia prügilasse, vedelad jäägid ohtlike ainete kogumispunkti.

**SÄILIVUS:** Säilivusaega ei piirata, temperatuuril üle +5°C.

**TÄHELEPANU:** Söövitab klaasi ja alumiiniumi. Ei sobi iseseisva kattekihina välistingimustes.