

Kiilto Pro Grip püsinakkega liim



Rulliga pealekantav liim igat tüüpi lahtise põrandakatte jaoks. Moodustab kiiresti kleepuva kile ja loob püsivalt kleepuva pinna. Kate on hiljem eemaldatav ja liimi saab eemaldada pestes. 2-etüülheksanoolivaba. Sobib ka põrandaküttele.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- kasutusvalmis ja rullitav liim
- lahtiste põrandakatete liimimiseks
- moodustab kiiresti kleepuva pinna
- püsiv kleepuvus
- suur katvus 6–12 m²/l
- 2-etüülheksanoolivaba

KASUTUSALA

Püsinakkega liim kõigile eemaldatava tekstiili tüüpidele, vinüülist põrandakatetele ja plaatidele kuivades siseruumides.

KASUTUSJUHIS

Sobib tasasele, kuivale ja tolmuvabale tasandusseguga kaetud aluspõrandale, ehitusplaadile või olemasolevale põrandakattele. Soovitame betoonaluspinda tasandada sobiva Kiilto vähese leelisesisaldusega tasandusseguga, mis vähendab põrandakatte või liimi kahjustamise ohtu liiga suure leeliselise niiskuse tõttu. Enne paigaldamist veenduge, et olemasolev põrandakate on korralikult liimitud alusele, et kõik vahajäägid on pinnalt eemaldatud ja et see sobib liimimiseks.

Kandke Kiilto Pro Grip pinnale lühikeste karvadega rulliga. Võite kasutada ka terasest pahtlilabidat. Liimikile nakkuvus on aluspõranda poorsusest ja kasutatava liimi kogusest. Laste kuivada, kuni moodustab kleepuv kelme, ja paigaldage seejärel põrandakate vastavalt tootja juhistele. Sõltuvalt tingimustest võib kleepuva kelme moodustumine kesta 20–45 min. Põrandakate tuleb paigaldada tavapärasel viisil, kuid liimipind peab enne paigaldamist olema kleepuv. Järgige põrandakatte tootja juhiseid õige liimikoguse kohta.

Kiilto Gripi saab maha pesta, kui kanda liimile leeliselist pesuvahendit, nt veega lahjendatud vahendit Kiilto Maalarinpesupesu (1 osa Maalarinpesu ja 5 osa vett). Las pesuvahend hakkab mõjuma, eemaldage pehmenenud liim käsitsi või masinaga ja loputage pinda puhta veega. Puhastamisel võib kahjustada poorseid aluseid, näiteks tasandussegu või ehitusplaate. Kiilto Gripi mahapesemisel vanalt kattel veenduge, et kate talub leeliselist pesuvahendit.

Poorseid aluspõrandaid võib kruntida lahjendatud Kiilto Start Primeriga (1 osa Start Primerit and 4 osa vett).

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon: max 3,5% kaalu järgi või 85% RH
KASUTUSTEMPERatuur	+18–25 °C
KULU	Lühikeste karvadega rull: 6–10 m ² /l Sile terasest pahtlilabidas: 8–12 m ² /l
ERIKAAL	1,0 kg/l
SIDEAINE TÜÜP	Akrülaatkopolümeer
TÖÖAEG	Jääb pärast kleepuva kelme tekkimist kleepuvaks.
PAKENDI SUURUSED	5 l, 10 l
LADUSTAMINE	Avamata originaaltaaras, temp. üle +1 °C, 1 aasta. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada.

**LISATEAVE**

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimitete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Lisateavet Kiilto Epoxy Cleaneri kohta leiata toote spetsiaalselt andmelehel. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiata kodulehel www.kiilto.com.