

TERRACE & WOOD OIL

Ilmastikukindel puiduõli

- Imendub tõhusalt puitu moodustamata kilet
- Muudab pinna vetthüljavaks
- Kaitseb päikesekiirguse eest
- Ennetab vetikate ja hallituse levikut pinnal



TOOTE OMADUSED

Hästi imenduv ilmastikukindel puidukaitseõli uute ja varem õlitatud puitpindade dekoratiiviimistluseks ning kaitseks. **Pinotex Terrace & Wood Oil** muudab pinnad vett- ja mustusthüljavaks, parandab nende kulumiskindlust, rõhub ja säilitab puidu loomulikku tekstuuri. Toode sisaldab toimeaineid hallituse ja vetikate leviku ennetamiseks.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud uute ja eelnevalt puidukaitsekrundiga või -õlidega töödeldud (mänd, kuusk, seeder, lehis), süvaimmutatud ning kõvematest puidusortidest terrasside, treppide, aiamööbli, piirete ja teiste välispindade viimistlemiseks. Sobib samuti fassaadide ja palkpindade viimistlemiseks.

ALUSPIND

Toote omadused avalduvad kõige paremini just hõõveldatud pindade õlitamisel, kuid sobib ka (peen)saetud pindade töötlemiseks. Piirang - ei sobi seenhaigustega nakatunud või kahjuritest asustatud puidu töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Tööeldav puitpind peab olema puhas, kvaliteetne ning vaba seenkahjustustest (mädanik-, hallitus- ja sinavusseentest). Kõikidel töötlemisetappidel peab puit olema kuiv, niiskussisaldusega alla 18%.
- Vaigurikka puidu puhul (lehis, seeder, vm) teostada eelnevalt pesu **Pinotex Terrace & Wood Cleaneriga** õli parema imavuse saavutamiseks.
- Pinna olev mustus (tolm, tahm, hallitus, orgaanika) eemaldada soovitatavalt kuivalt harjaga. Tugevasti seotud mustus eemaldada puhastusvahendiga, seejärel loputada pind hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Oksakohtadest eemaldada vaik mehhaaniliselt või lakibensiinis immutatud lapiga. Vältida puitu kahjustada võivate puhastusmeetodite (nt liivapritsi) kasutamist.
- Parema imendumise tagamiseks eemaldada pinnalt vana lahtine puidukaitsevahendi kiht, samuti pisut lagunenuid või halliks värvunud puidukihti, kasutades tugevakiulist harja ja pesuvahendit **Pinotex Terrace & Wood Cleaner**.
- Pinnal olev vana värv (nt õli-, alküüd- või lateksvärv) eemaldada täielikult kas mehhaaniliselt (kaabits, tugev hari), termiliselt (soojaõhupuhur, infrapunane kiirgus) või keemiliselt (värvieemaldusvahend). Sellega tagatakse ühtlane värvitoon hilisemal pinna töötlemisel puidukaitsevahendiga.
- Puitlaudise kinnitamisel eelistada tsingitud naelu ja kinnitusklambreid. Eelnevalt töötlemata metalldetailide kasutamisel tuleb need enne puitpinna lõplikku ülevärvimist eraldi rooste vastu kaitsta.

IMMUTAMINE

- Uued immutamata puitpinnad, samuti pehmetest puidusortidest pinnad tuleb enne õlitamist tingimata immutada!
- Enne immutamist veenduda, et puitpind oleks täielikult kuivanud.
- Maksimaalse kaitseefekti tagamiseks immutada uued puitpinnad 1-2 kihis värvitu lahustipõhise biotsiidse immutuskrundiga **Pinotex Base BPR**. Pinna lõppviimistlust teostada mitte enne 24 tunni möödumist pinna kruntimisest. Horisontaalsete pindade ja suurendatud krundikulu puhul võib pinna täielik kuivamine kesta enam kui 24 tundi.
- Eriti hoolikalt töödelda puitlaudise otsi, immutades neid küllastumiseni.
- Puitpinna kruntimine teha võimalikult varases etapis. Õlitamisega hilinemisel ehk puidu jäämisel ilmastiku meelevalda halveneb õli nake puidu pinnaga.

ÕLITAMINE

- Enne õlitamist veenduda krunditud pinna piisavas kuivuses.
- Pinna viimistlemine teostada mitmes kihis kuni puidu küllastumiseni puidukaitseõliga **Pinotex Terrace & Wood Oil**.
- Tingimata eemaldada ülemäärane puitu imbumata õli lapiga umbes 15 – 20 minutit pärast pinnale kandmist. Katmise käigus puhastada pintslit aegajalt kuiva lapiga.
- Parima vastupidavuse huvides ei tohiks toodet kasutada värvitul kujul; pigmendi lisamine tagab soovitud dekoratiivse efekti ning parema kaitse ilmastikumõjude vastu (UV-kiirgus).
- Pinnad, mis pidevalt taluvad kulumist, päikest ja vihma, vajavad iga-aastast töötlemist. Hooldusõlitamisel kanda puhastatud pinnale üks kiht (küllastumiseni) toodet **Pinotex Terrace & Wood Oil**.
- **Isesüttimise oht! Jäädid, saastunud heitmed ja õliga määratud tekstiilmaterjalid koguda vette kastetuna tulekindlasse mahutisse ning hävitada.**



TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Välisööd
Sideaine	Alküüd (AWB) / linaõli
Tihedus	0,85 ± 0,02 kg/l
Kuivaine sisaldus	38 ± 2%
Valmistooni	Teak, Pähkel
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, värvitu baastoon
Värvikaart	Pinotex Colour Collection
Kuivamisae (23°C / 50% RH)	6 h puutekuiv 12 h ülevärvitav
Katvus (üks kiht)	Hööveldatud puit 10-13 m ² /l (60-85 g/m ²) sõltub puidu poorsusest
Vedeldi	Lakibensiin Solve W
Töövahend	Pintsell
Töövahendite puhastamine	Lakibensiin Solve W
Säilivusaeg suletud tehaseaaras	5 aastat
Toote säilitamine	Suletud taaras, temp.+5...35°C
Pakend	1L / 3L / 5L / 10L

SOOVITUSED ÕLITAMISEKS JA HOOLDAMISEKS

- Enne kasutamist ja töö käigus puidukaitseõli hoolikalt segada. Toode on kasutusvalmis ega vaja vedeldamist.
- Puitpinna parimaks kaitsmiseks on töövahendina soovitatav kasutada pintsli.
- Kuna puidukaitseõliga töödeldud pinna lõplik toon varieerub sõltuvalt puiduliigist, on soovitatav enne suuremate pindade õlitamist katsetada valitud tooni sobivust väiksemal pinnal.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur puidukaitsevahendi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +8...30°C (soovitatavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Vältida värvimist tuulise ilmaga, samuti otsese päikese käes, kuna lahusti liigintensiivne aurustumine võib takistada toote imbustumist puitu.
- Toode kanda pinnale pideva kihina piki puidukiudu. Erilist tähelepanu pöörata pindadele, mis on pidevas kokkupuutes vee ja/või päikesekiirgusega.
- Puitlaudise otste hoolikas töötlemine tõstab märgatavalt puitpinna vastupidavust niiskusele.
- Enne puitlaudise vms detailide paigaldamist on soovitatav need katta vähemalt ühe kihiga ka tagantpoolt.
- Töövahendid puhastada kohe peale töö lõpetamist, kuivanud toodet saab eemaldada ainult mehhaaniliselt.
- Vältida tootega Pinotex Terrace & Wood Oil kaetud pindade sattumist otsesesse kokkupuutesse happelist või leeliselist reaktsiooni andvate pindadega (näit lõpuni kuivamata krohv), mille tulemusel võib kannatada saada pigmenti siduv sideaine.
- Eksploatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett või neutraalseid puhastusvahendeid. Töövahendina kasutada pehmet harja või käsna. Peale puhastamist loputada pinda puhta veega.

TÖÖOHUTUS

- Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Käitlemisel kasutada ohutusnõudeid! Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
- **Iseühtimise oht! Jäädid, saastunud heitmed ja õliga määratud tekstiilmaterjalid koguda vette kastetuna tulekindlasse mahutisse ning hävitada.**

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Töö lõppedes sulgeda hoolikalt värvino. Enne töövahendi puhastamist eemaldada liigne värv. Toodet mitte valada kanalisatsiooni või veekogusse. Sisu ja pakend kõrvaldada vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega.

TOOTJA

Akzo Nobel Baltics AS, Eesti.

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, 10147 Tallinn, Eesti, tel 6305 299
pinotex.ee@akzonobel.com

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.