



6940 micro decor floor

Rustikaalne mikrotsement sobib kasutamiseks põrandate viimistlusskihina

- Annab põrandatele rustikaalse naturaalse välimuse ja tooni
- Võib pinnale kanda mitme kihina
- Ühekomponentne
- Valmis pinnakaitsekihi pealekandmiseks 24 tunni möödudes
- Toonitud – eri värvivõimalused

Mikrotsement annab põrandale loomuliku varjunditega välimuse. Saadaval mitmes värvitoonis.

6940 micro decor floor tarnitakse 5kg kottides.



Tarind

- Sein
- Põrand
- Märg ruum (va dušinurk)
- Sisetingimustes
- Välistingimustes

Aluspind

- Betoonpõrand
- Tasandussegu
- Kergbetoon
- Puitpõrand
- Keraamiline plaat
- Vana keraamiline plaat
- Värvitud pind
- Stabiilne alusplaat
- Kipsplaat/pahtel
- Põrandaküte

Kihipaksus

- 2–4 mm kihi kohta

Tootekirjeldus

Tsemendipõhine mikrotsement kasutamiseks siseruumi põrandatel.

Tehniline teave

Erikaal märjalt	1200 kg/m ³
Kasutusaeg valmissegatuna	30 min
Kuivamisaeg (sõltub temperatuurist)	~24 h
Soovituslik töötemperatuur	10–20 °C
Kulu 2–4 mm kihina	2,5–6 kg/m ²

Kasutusala

Dekoratiivne mikrotsement põrandapindadele. Ärge kasutage 6940 micro decor pinnakatet märgade ruumide märjas tsoonis.

Aluspind

6940 micro decor pinnakatet saab kanda aluspinnale 2–4 mm kihina ühe kihi kohta, tugeval betoonpõrandal, tasanduskihil, värvitud või plaaditud pindadel.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema terve, kuiv ja puhas tolmust, õlist, rasvast ja lahtistest osakestest. Ebatasased aluspinnad kruntida ja tasandada 6600 cemplan tasandusseguga. Tugevad pinnad, nagu vana värv, keraamilised plaadid jms tuleb puhastada vajadusel jämedalt karestada ja, kuid mitte kruntida.

Vanadel plaaditud aluspindadel soovitame pinnale esmalt kiht 6940 micro decori või õhuke kiht plaatimisega plaatkatte vuukide täitmiseks. Kui kontaktkihina kasutatakse 6940 micro decori, peab arvestama suurenenud kulunormiga.

Kruntimine

Kruntimine toimub siis, kui aluspind on puhastatud ja kuiv. Imavad aluspinnad nagu betoon, kergbetoon, krohv ja tellis krunditakse mira 4170 decor primer kruntainega, mis on lahjendatud veega vahekorras 1 osa krunti ja 3 osa vett. Vähem imavatel pindadel on suhe 1 osa krunti ja 2 osa vett. Mitteimavad aluspinnad, nagu vana värv, keraamilised plaadid jne, tuleb ainult karestada ja puhastada.

Kasutamine

5 kg 6940 micro decor pulbrit segatakse 1,2–1,3 l puhta veega ühtlaseks klimpideta massiks, kasutades aeglase kiirusega segamistrelli, segamisaeg 2–3 min.

Pinnakattemört kantakse ettevalmistatud põrandapinnale laia liibi vms abil. Ühtlase kihipaksuse saamiseks võib 6940 micro decor floor laotada aluspinnale 4 mm segukammi hambulise poolega ning tasandada sirge servaga.

Kasutamine: 1–2 kihti kuni pind on täielikult kaetud ning saavutatud soovitud efekt ja struktuur. Kui soovitakse kanda rohkem kihte, peab esimene kiht olema pinnakuiv, kuid mitte varem kui 3 tundi.

6940 micro decor põrandale kandmine peab toimuma ühe katkematu töövoona, kuni kogu pind on täielikult kaetud, et vältida toonierinevust. Töö võib katkestada ainult ukسلävel vms kohal.

Vältige tuult, tuuletõmbust ja liiga kõrget temperatuuri (nt päikesevalgus ja põrandaküte) pealekandmise ja kivinemise ajal. Põrandakütte võib järk-järgult sisse lülitada alles 7–8 päeva möödudes. Tööriistad puhastada veega kohe pärast töö lõpetamist.

Valmis pind on sile, tihe ja poorideta. Seda võib soovi korral lihvida mehaanilise lihvmasinaga, liivapaberiga karedusega 120–240. Seejärel tuleb nii lihvitud kui ka lihvimata pinda töödelda pinnakaitseainega mira 4730 protect.

Ohutusnõuded

Toode ei sisalda REACH määruse (EU) 1272/2008 kohaselt ohtlikke aineid ja ei vaja ohumärgistust. Rakendage tavalisi kemikaalidega töötamise ohutusvõtteid ja vahendeid. Lähem info tooteohutuskaardilt.

Pakend

6940 micro decor floor on saadaval 5 kg kotis.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas. Toode vastab tehnilisele kirjeldusele vähemalt üks aasta tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga mõni tehniline näitaja võib olla muutunud (näiteks pikenenud kuivamisaeg).

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.