

## Püstolivaht Profil Gunfoam All Season

Viimati täiendatud: 15.07.2021

Lehekülg 1/2

### Tehnilised andmed

Sideaine	Polüuretaan
Konsistents	Stabiilne vaht, tiksotroopne
Kövenemissüsteem	Niiskuse toimel
Kile moodustumine (EN 17333-3)	10 min
Lõikamisaeg (EN 17333-3)	25 min
Vabalt paisunud vahu tihedus (EN 17333-1)	Umbes 27 kg/m <sup>3</sup>
Heliisolatsioon (EN ISO 717-1)	58 dB
Soojusjuhtivus ( $\lambda$ ) (EN 12667)	0,037 W/mK
Kasti saagis (EN 17333-1)	750 ml annab umbes 28 l kõvenenud vahtu
Vuugi saagis (EN 17333-1)	750 ml annab umbes 22 m kõvenenud vahtu
Kokkutõmbuvus pärast kõvenemist (EN 17333-2)	< 2%
Järelpaisumine pärast kõvenemist (EN 17333-2)	Puudub
Survetugevus (EN 17333-4)	Umbes 21 kPa
Nihkejõud (EN 17333-4)	Umbes 33 kPa
Tõmbetugevus (EN 17333-4)	Umbes 79 kPa
Venivus Fmaxi juures (EN 17333-4)	Umbes 11%
Temperatuuritaluvus**	-40 kuni +90 °C (kõvenenuna)

\*\* See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

### Tootekirjeldus

Profil Gunfoam All Season on ühekomponentne, isepaisuv, kasutusvalmis polüuretaanvaht, mis sisaldab osoonikihile mittekahjulikke HCFC- ja CFC-vabasid propellante. Aerosoolpudel on varustatud keermega, et seda saaks püstoliga kasutada. Kasutatav temperatuuridel kuni -5 °C.

### Omadused

- Suurepärane stabiilsus (puudub kokkutõmbumine ja järelpaisumine)
- Väga heade täiteomadustega
- Hea nake kõikidel pindadel (välja arvatud PE, PP ja PTFE)
- Väga hea isoleerimisvõime nii soojuse kui ka müra suhtes
- Väga head kleepumisomadused
- Ei ole vastupidav UV-kiirgusele
- Freoonivaba (osoonikihile ohutu ja puudub kasvuhooneefekt)

### Rakendus

- Ukse- ja aknaraamide paigaldamiseks
- Tühimike täitmiseks
- Igat tüüpi avade tihendamiseks katusekonstruktsioonides
- Müratõkete jaoks
- Termoisolatsiooni parandamiseks jahutussüsteemides

### Pakend

Värvus: beežikaskollane

Pakend: 750 ml aerosoolballoon (netokogus)

### Säilivusaeg

18 kuud avamata pakendis, kuivas ja jahedas kohas (+5 kuni +25 °C)

Soovitav hoiustada püstises asendis

Märkus: selle tehnilise andmelehe avaldamisega kaotavad kehtivuse kõik eelmised versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide omadustest ja pindade erinevustest, omadustest ja kvaliteedist, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest ja -tingimustest, mida me ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Kõigil juhtudel soovitame läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.

---

## Püstolivaht Profil Gunfoam All Season

---

Viimati täiendatud: 15.07.2021

Lehekülg 2/2

### Kasutusviis

Raputage aerosoolpudelit ligikaudu 20 sekundit. Keerake püstol adapteri külge. Aluspind peab olema rasva- ja tolmuvaba. Enne pealekandmist niisutage pinnad veega (kui temperatuur on üle 0 °C). Ebaharilikel pindadel on enne kasutamist soovitatav teha nakkekatsed. Kuna vaht paisub, täitke augud ja õõnsused 65% ulatuses. Loksutage pealekandmise ajal regulaarselt. Kui on vaja töötada kihi kaupa, niisutage peale igat kihti. Kövenemata vahtu saab eemaldada tootega Soudal Gun & Foamcleaner või atsetooniga. Enne toote Gun & Foamcleaner kasutamist katsetage selle mõju pindadele. Toote suhtes võivad olla tundlikud eriti plast ja lakk või värvikihid. Kövenenud vahtu saab eemaldada ainult mehaaniliselt või tootega Soudal PU-Remover.

Ballooni temperatuur: +5 kuni +30 °C  
Ümbritseva õhu temperatuur: –5 kuni +30 °C  
Pinna temperatuur: –5 kuni +35 °C

### Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Töötamisel järgige tavapäraseid tööhügieeni nõudeid. Kandke alati kindaid ja kaitseprille. Kövenenud vaht tuleb eemaldada mehaaniliselt. Ärge põletage seda mitte kunagi. Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuslehte. Aurustamisel (näiteks kompressoriga) tuleb võtta kasutusele täiendavad ohutusmeetmed. Kasutage ainult hästiventileeritud kohas.

### Märkused

- Enne pealekandmist niisutage pinnad veega (kui temperatuur on üle 0 °C). Kui on vaja töötada kihi kaupa, niisutage peale igat kihti. Ebaharilikel pindadel on enne kasutamist soovitatav teha nakkekatsed.

Märkus: selle tehnilise andmelehe avaldamisega kaotavad kehtivuse kõik eelmised versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide omadustest ja pindade erinevustest, omadustest ja kvaliteedist, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest ja -tingimustest, mida me ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Kõigil juhtudel soovime läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.