

## 44A kontaktliim

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 1

### Tehnilised nõuded

Alus	Polükloropreen kautšuk (neopreen).
Konsistents	Vedelik
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine ja kristalliseerimine
Tihedus	Ca. 0,86 g/ml
Avatusaeg (23 °C, 55% RV)*	Ca. 10 min.
Tarbimine*	Umbes 300 ml/m <sup>2</sup> , mõlemal küljel
Temperatuuritaluvus**	-20 °C → 70 °C
Kasutamistemperatuur	5 °C → 25 °C

\* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. \*\* See teave kehtib täielikult kõvenenud toote kohta.

### Toote kirjeldus

44A kontaktliim on kummil ja sünteetilistel vaikuldel põhinev universaalne, tolueenivaba, lahustipõhine kasutusvalmis kontaktliim.

### Omadused

- Kuivab kiiresti
- Tugev nakkuvus
- Niiskuskindel

### Rakendused

- Paljude materjalide, näiteks kummi, naha, korgi, plasti, vildi jm liimimine erinevat tüüpi aluspindadele või omavahel.
- Sünteetiliste dekoratsioonipaneelide liimimiseks puidust, metallist või puitkiudplaadist tööpindadele.

### Pakend

Värvus: kollane

Pakend: tuub 50 ml, tuub 125 ml, metallpurk 750 ml, metallpurk 5 l

### Säilivusaeg

24 kuud avamata pakendis, kuivas ja jahedas kohas (5–25 °C)

### Alusmaterjalid

Iseloom: tugev, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.

Pinna ettevalmistamine: Pole vaja eeltöödelda.

Toodet 44A kontaktliim võib kanda kõikidele aluspindadele, välja arvatud PS- (polüstüreen), PE-, PP- ja PTFE-pindadel. Soovitame teha

esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

### Rakendamisviis

Kandke liim ühtlaselt sälkudega liimikammi või pintli abil mõlemale liimitavale pinnale.

Oodake umbes 10 minutit ja ühendage mõlemad osad kokku. Pärast suruge tugevalt.

*Puhastamine:* Liimipuhastiga 90A.

*Parandus:* Sama materjaliga.

### Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.

Kasutada ainult hästiventileeritud kohas. Mitte suitsetada. Piisava ventilatsiooni puudumisel kanda vastavat hingamisteede kaitsevahendit. Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti.

Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

### Märkused

- Liimimisel määrab löpliku nakketugevuse kokkusurutavate poolte kokkuvajutamiseks kasutatav jõud, mitte selle jõu kestvuse aeg.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.