

Liim põrandakattematerjalidele

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 1 Of 2

Tehnilised nõuded

Alus	(Stüreen) Akrülaat
Konsistents	Pasta
Kuivamissüsteem	Füüsiline kuivatamine
Tihedus	Ca. 1,50 g/ml
Kuivaine üldsisaldus	Ca. 77 %
Avatusaeg (23 °C, 55% RV)*	Max 30 min.
Kuivamisaeg (23°C ja õhuniiskus 50%)	Umbes 12 tundi
Tarbimine*	Umbes 400–600 g/m ² : sõltuvalt aluspinnast ja kasutatavast liimikammist
Temperatuuritaluvus**	-20°C kuni +80°C (kövenenud)
Kasutamistemperatuur	5 °C → 30 °C

* Need väärtused varieeruvad sõltuvalt ümbritsevatest tingimustest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind. ** See teave kehtib täielikult kövenenud toote kohta.

Toote kirjeldus

Liim põrandakattematerjalidele on kasutusvalmis siseruumides kasutamiseks mõeldud universaalne sünteetiliste vaikudega dispersiooniliim.

Omadused

- Lihtne tööriistaga töödelda
- Professionaalne kvaliteet
- Tugev nakkuvus
- Pikk avatusaeg
- Elastne liimikiht

Rakendused

- Mis tahes põrandakatete liimimine.
- Seinast seina vaipkatete liimimine vahtplastiga ja ilma selleta.
- Linoleumi liimimine.

Pakend

Värvus: valge-beež

Pakend: 1 kg plastämber, 5 kg ämber, 15 kg ämber

Säilivusaeg

Vähemalt 12 kuud avamata originaalpakendis, jahedas ja kuivas hoiukohas, vahemikus +5 °C kuni +25 °C.

Alusmaterjalid

Alusmaterjalid: Poorsed aluspinnad nagu betoon ja puit

Iseloom: Liim põrandakattematerjalidele tuleks kanda tugevale, puhtale, püsivalt kuivale, tolmu- ja rasvavabale pinnale, millel ei ole lahtiseid osakesi, värvi, vaha, õli ega muud mustust. Nakkumist võivad kahjustada ebatasasused, nagu betooni nivelleerimine, vanad liimid. Eelistatult tuleb need eemaldada mehaaniliselt, näiteks lihvides või pritsi kasutades.

Pinna ettevalmistamine: Pole vaja eeltöödelda. Soovitame teha esialgse nakkumiskatse kõikidele aluspindadele.

Rakendamisviis

Rakendamisviis: Kandke liim liimikammiga (B1, kui on vinüül/PVC, ja B2, kui on vaibad, millel on kotiriidest või sünteetikast alus) aluspinnale. Ärge kandke aluspinnale rohkem liimi, kui kogus, mida suudate järgmise 20–30 minuti jooksul käsitseda.

Puhastamine: Toodet Liim põrandakattematerjalidele saab aluspindadelt ja tööriistadelt enne kõvenemist veega eemaldada. Kõvastunud toodet Liim põrandakattematerjalidele saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Parandus: Sama materjaliga.


Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid.

Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja materjali ohutuskaarti.

Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.



Liim põrandakattematerjalidele

Revisjon: 11/09/2023

Lehekülg 2 Of 2

Märkused

Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.