

# Capadur GreyWood

Tugeva pigmendiga, veega vedeldatav puidulasuur välispindadele. Valitud hallide toonidega toetatakse puidu loomulikku hallinemist. Mõõtuhooldvatele, piiratult mõõtuhooldvatele ja mitte mõõtuhooldvatele puitehitusdetailidele.



## Tootekirjeldus

Kasutusala	<p>Valitud elegantsed hallid toonid tekitavad mulje looduslikust ja ühtlaselt hallinenud puidupealispinnast, mis tekib looduses soodsatel tingimustel sageli alles paljude aastate järel.</p> <p>Eelistatud kasutusala on puitfassaadid, millele soovitakse anda loomulikku välimust. Samuti sobib Capadur GreyWood taradele, rõdupiiretele, aknaluukidele, väravatele ja teistele mitte mõõtuhooldvatele ja piiratult mõõtuhooldvatele puitehitusdetailidele, aga ka mõõtuhooldvatele ehitusdetailidele nagu aknad ja välisüksed.</p> <p>Kasutamiseks ainult välispindadele! (välisakende ja -uste sisekülg loetakse väliste detailide hulka)</p> <p>Capadur GreyWood sisaldab kilet moodustavat konservanti, mis kaitseb kattekihi pealispinda seente- ja vetikatega saastumise eest. Kilet moodustav konservant takistab saastumist.</p> <p>Sõltuvalt bioloogilisest koormusest tuleb saastest äärmiselt ohustatud puitpindade korral nagu nt lamekatuste räästad ja plaadikujulised puitmaterjalid (nt merimännist plaadid) arvestada uue saastumisohuga ka enne tavapärase kaitse tähtaja möödumist.</p> <p>Ei sobi pidevalt maapinnaga või veega kokkupuutuval puidule.</p>
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pärlmutterpigmentide elegantsed hallid värvitoonid</li> <li>■ Suurepärase UV-kaitse tänu peegeldavatele pigmentidele</li> <li>■ Kaitsekile hallitusseente vastu</li> <li>■ Renoveerimiseks sobiv õhukesekihiline lasuur</li> <li>■ Veega vedeldatav</li> <li>■ Mittekleepuv</li> <li>■ Vastab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) direktiividele (2010)</li> <li>■ Mittetilkev konsistents</li> </ul>
Sideaine	Akrüüldispersioon
Pakendi maht	1l, 5l
Värvitoonid	<p>ColorExpress toonimissüsteemis järgmised värvitoonid: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island.</p> <p>Puitpinna omadused, samuti kattekihtide arv ja pealekantav kogus mõjutavad värvitooni ja läiget.</p>
Läikeaste	Siidjasmatt
Säilitamine	Kuivas, jahedas ja mitte miinuskraadidel hoidmisel säilib originaalpakendis vähemalt 2 aastat.
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tihedus: ca 1,0 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>



## Töötlemine

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema puhas, kande- ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Puiduniiskus ei tohi mõõtuheidvate puitehitusdetailide korral ületada 13% ja 15% piiratud mõõtuheidvate ja mitte mõõtuheidvate puitehitusdetailide puhul. Järgida konstruktiivse puidukaitses põhimõtteid. Need on kattematerjaliga kaetud puidu püsiva kaitse eeldused. Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 jj juhiseid.

### Märkus töödeldud puitehitusdetailide hooldamise kohta

Üksnes korrapärane ja asjatundlik hooldus tagab värvitud puitpindade väärtuse püsiva säilimise. Märkused hoolduse ja nõutavate hoolduse intervallide kohta leiata Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz komisjoni BFS-infolehest nr. 18, lisa C.

Aluspinna ettevalmistamine

### Uued puitpinnad

Siledad, hõõveldatud pealispinnad lihvitakse piki kiudu ja puhastatakse, puidust immitsevad ained nagu nt vaik eemaldatakse. Välispinnad impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund.

### Vanad puitpinnad

Hallinenud, ilmastikust mõjutatud puitpinnad lihvitakse kahjustamata kandevoimelise puiduni ja puhastatakse. Seened ja vetikad eemaldatakse pinnalt põhjalikult pestes ja pealispinnad desinfitseeritakse tootega Capatox. Impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund.

### Värvkattega puitpinnad

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldatakse kuni puidu pealispinnani täielikult. Seened ja vetikad eemaldatakse pinnalt põhjalikult pestes ja pealispind desinfitseeritakse tootega Capatox. Puidu pealispind impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund. Kandvad, kinnised vanad värvikihid puhastatakse ja krunditakse tootega Capacryl Haftprimer renoveerimisvärvitoonis (Caparol 3D/ Palazzo 205). Vahe- ja lõppviimistluskiht tehakse soovitud värvitoonis tootega Capadur GreyWood (aaderdamistehnikas).

Materjali valmistamine

Capadur GreyWood on kasutusvalmis. Enne kasutamist segada. Pintsliga pealekandmiseks kasutada polüester- ja looduslike harjastega akrüüllaki pintsliit (nt Orelmix). Rulliga pealekandmiseks kasutada lühikesekarvalist polüamiidrulli ning hiljem viimistleda pintsliga. Capadur GreyWood sisaldab kilejat konservanti seente ja vetikatega saastumise vastu ning seetõttu tohib seda pihustusmeetodil peale kanda üksnes kinniste seadmetega.

Kattekihtide ülesehitus

Aluspind	Kasutamine	Aluspinna ettevalmistus	Impregneerimine	Kruntimine	Vahekiht	Lõppkiht
Värvimata puitehitusdetailid	ainult väljas <sup>1)</sup>	vt ülalt ja BFS-infolehte nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur GreyWood	Capadur GreyWood (kui nõutav)	Capadur GreyWood
Kandvate vanade värvikihtidega puitehitusdetailid	ainult väljas <sup>1)</sup>	vt ülalt ja BFS-infolehte nr. 18	—	Capacryl Haftprimer renoveerimisvärvitoon või Palazzo 205	Capadur GreyWood	

1) Välisakende ja välisuste sisekülj loetakse väliste detailide hulka

Kulu

70-100 ml/m<sup>2</sup> pealekantava kihi kohta. Puitpinna omadused (nt karedus, imavus jt) mõjutavad materjalikulu. Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur min + 8 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures võib järgmise kihi pinnale kanda kõige varem 4 tunni pärast. Puutekindel ca 1,5 tunni pärast. Edasiseks töötlemiseks jätta min 4 tundi kuivamisaega. Madalamatel temperatuuridel ja kõrgema õhuniiskuse korral, nt ehitusdetailide liiga tiheda paiknemise tõttu, kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.

## Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole, sest toode võib kahjustada seedetrakti mikrofloorat. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Toote käitlemise ja kuivamise ajal hoolitseda korraliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine toote kasutamise ajal keelatud. Silma või nahale sattumisel loputada koheselt rohke veega. Sisaldab CG 22- 1130 (UV- absorbent), bis (1,2,2,6,6- pentametüül-4- piperidüül) sebakaati. Võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kõvastunud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/e): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 130 g/l LOÜ-d.

## TEHNILINE INFORMATSIOON 022

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01F

Koostis

Polüakrülaatvaik, mineraalsed pigmendid ja täiteained, vesi, glükoolleeter, esteralkohol, konservandid, kelmekonservandid.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald

75312 Harjumaa

Tel (+372) 600 0690

Fax (+372) 600 0691

e-mail [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee)

[www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)

### Tehniline informatsioon nr 022 – seisuga jaanuar 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektile valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) · [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)  
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: [info@daw.ee](mailto:info@daw.ee) · [www.caparol.ee](http://www.caparol.ee)  
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: [info@caparol.lt](mailto:info@caparol.lt) · [www.caparol.lt](http://www.caparol.lt)