

Capadur SilverStyle

Veega vedeldatav efektlasuur puidupindade omapäraseks kujundamiseks sise- ja välispindadel



Tootekirjeldus

Kasutusala	Metalse läikega efektlasuur puitpindade kõrgekvaliteediliseks ja tagasihoidlikuks kujundamiseks. Kasutatakse sise- ja välispindadel mõõtuhooldvatel puitehitusdetailidel nagu aknad ja uksed, piiratult mõõtuhooldvatel puitehitusdetailidel nagu nuut- ja punnvooderdused ja mitte mõõtuhooldvatel puitehitusdetailidel nt fassaadidel. Ei sobi pidevalt maapinnaga või veega kokkupuutuva puidule.
Omadused	<ul style="list-style-type: none"> ■ Suurepärase efekti tänu alumiiniumpronsile ■ Suurepärase UV-kaitse tänu peegeldavatele pigmentidele ■ Mõõtuhooldvate puitehitusdetailide kõrge niiskuskaitse ■ Suur difusioonivõime ■ Renoveerimiseks sobiv õhukesekihiline lasuur ■ Veega vedeldatav ■ Värvitud pinnad ei kleepu kokku ■ Vastab lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) direktiividele (2010) ■ Mittetilgav konsistents
Sideaine	Alküüd-akrüüldispersioon
Pakendi maht	1 l, 5 l
Värvitoonid	<ul style="list-style-type: none"> ■ Standardvärvitoon <p>Stardust</p> <p>ColorExpress toonimisemasinal Stardust värvitooni baasil järgmised värvitoonid: Neptun, Earth, Moon, Deep Space ja muud värvitoonid 3D, DB või pärlmuttertoonid RAL järgi.</p> <p>Puitpinna omadused, samuti kattekihtide arv ja pealekantav kogus mõjutavad värvitooni ja läiget.</p>
Läikeaste	Siidjasmatt
Säilitamine	Kuivas, jahedas ja mitte miinuskraadidel hoidmisel säilib originaalpakendis vähemalt 2 aastat.
Tehnilised andmed	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tihedus: ca 1,0 g/cm³



Töötlemine

Sobivad aluspinnad

Puitehitusdetailid siseruumides. Mõõtuhoivvad, piiratult mõõtuhoivvad ja mitte mõõtuhoivvad puitehitusdetailid välitingimustes.

Aluspind peab olema puhas, kande ja sellel ei tohi olla lahtisi osakesi. Puiduniiskus ei tohi mõõtuhoivvate puitehitusdetailide korral ületada 13% ja 15% piiratult mõõtuhoivvate ja mitte mõõtuhoivvate puitehitusdetailide puhul. Järgida konstruktiivse puidukaitse põhimõtteid. Need on kattematerjaliga töödeldud puidu püsiva kaitse eeldused.

Enne plaadikujuliste puitmaterjalide nagu nt massiivpuidust plaadid, kihiline vineer, puitlaast- ja puitkiudplaadid katmist jälgida BFS-infolehe nr. 18 lõik 2.2.3 jj juhiseid.

Märkus töödeldud puitehitusdetailide hooldamise kohta

Üksnes korrapärane ja asjatundlik hooldus tagab värvitud puitpindade väärtuse püsiva säilimise. Märkused hoolduse ja nõutavate hoolduse intervallide kohta leiate Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz komisjoni BFS-infolehest nr. 18, lisa C.

Aluspinna ettevalmistamine

Uued puitpinnad

Siledad, hõõveldatud pealispinnad lihvitakse piki kiudu ja puhastatakse, puidust immitsevad ained nagu nt vaik eemaldatakse. Välispinnad impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund.

Vanad puitpinnad välitingimustes

Hallinenud, ilmastikust mõjutatud puitpinnad lihvitakse kahjustamata, kandeõimelise puiduni ja puhastatakse. Impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund.

Värvkattega puitpinnad

Mittekandvad vanad värvikihid eemaldatakse kuni puidu pealispinnani täielikult. Puidu pealispind impregneeritakse tootega Capacryl Holzschutz-Grund. Kandvad, kinnised vanad värvikihid puhastatakse.

Seened ja vetikad eemaldatakse pinnalt põhjalikult pestes ja pealispind desinfitseeritakse tootega Capatop. Pind krunditakse katvalt tootega Capacryl Haftprimer renoveerimis-värvitoonis (Caparol 3D/ Palazzo 205). Seejärel kaetakse pind kahe- kuni kolmekordse soovitud värvitoonis Capadur SilverStyle kihiga (aaderdamistehnikas).

Materjali valmistamine

Capadur SilverStyle on kasutusvalmis, enne kasutamist segada. Pintsliga pealekandmiseks kasutada polüester- ja looduslike harjastega akrüülaki pintsli (nt Orelmix). Rulliga pealekandmiseks kasutada lühikesekarvalist polüamiidrulli ning hiljem viimistleda pintsliga.

Segamisvahekor

70-100 ml/m² pealekantava kihi kohta. Välispindadel minimaalselt 200 ml/m². Puitpinna omadused (nt karedus, imavus jt) mõjutavad materjalikulu. Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise käigus.

Kattekihtide ülesehitus

Aluspind	Kasutamine	Aluspinna ettevalmistus	Impregneerimine	Kruntimine	Vahekiht	Lõppviimistluskiht
Värvimata puitehitusdetailid	väljas	BFS-infoleht nr 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capadur SilverStyle	vajadusel Capadur SilverStyle	Capadur SilverStyle
Värvimata puitehitusdetailid	sees	lihvida, puhastada	—	Capadur SilverStyle	—	
Kandvate vanade värvikihtidega puitehitusdetailid	sees ja väljas	lihvida, puhastada	—	Capacryl Haftprimer reoveerimis-värvitoon (Palazzo 205)	Capadur SilverStyle	

Kulu

70-100 ml/m² pealekantava kihi kohta. Välispindadel minimaalselt 200 ml/m². Puitpinna omadused (nt karedus, imavus jt) mõjutavad materjalikulu. Täpne materjalikulu selgitada välja eelneva proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Materjali-, õhu- ja aluspinna temperatuur min + 8 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

+ 20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral pärast 2 tunni möödumist puutekindel. Järgnevad kihid kanda pinnale kõige varem pärast 4 tunni möödumist. Madalamatel temperatuuridel ja kõrgema õhuniiskuse korral, nt ehitusdetailide liiga tiheda paiknemise tõttu, kuivamisaeg pikeneb.

Tööriistade puhastamine

Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.

Tähelepanu

Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lihvimistöodel kasutada P2 tolmufiltrit. Töötlemise ja kuivamise ajal hoolitseda põhjaliku õhutuse eest. Söömine, joomine ja suitsetamine on toote käitlemise ajal keelatud. Silma või nahale sattudes loputada koheselt rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega maapinnale. Alumiiniumpulbri omadused on stabiliseerimise tagajärjel muutunud; seetõttu on süttimisohu vähenenud. Sisaldab järgmisi aineid: CG 22-1130 (UV- absorbeerija), bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidüül)sebakaat. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. Ohutuskart elukutselistele kasutajatele järelpärimisel kättesaadav.

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusesse anda üksnes täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida nagu vesialuseliste värvide jäägid, kuivanud materjalijäägid utiliseerida nagu kuivanud värvid või olmeprügi.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/e): 130 g/l (2010). See toode sisaldab max 60 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-KH01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 023 – seisuga jaanuar 2020

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektide valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt