

# Capalac GrundierWeiss

Ventileeriv ja isoleeriv puitehitusdetailide krunt välistöödeks, viimistletav lahusteid sisaldavate või veega lahjendatavate viimistlusmaterjalidega.



## Tootekirjeldus

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kasutusala        | Ventileeriv ja isoleeriv krunt välitöödeks mõõtuhoivatele kuni mitte mõõtuhoivatele puitehitusdetailidele, mis hiljem viimistleda Capalac ja Capacryl lakkidega või tootega Capadur Color Wetterschutzfarbe.   |
| Omadused          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kiiresti kuivav</li> <li>■ Katab väga hästi nurgad</li> <li>■ Väga hea kattevõime</li> <li>■ Väga hea difusioonivõime</li> <li>■ Väga hästi täitev</li> <li>■ Mittetilkuv</li> <li>■ Aromaatide vaba</li> </ul>                                 |
| Sideaine          | Lõhnatute lahustitega alküüdvaik   |
| Pakendi maht      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valge</li> </ul> <p>750 ml, 2,5l, 10l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ColorExpress</li> </ul> <p>0,950l, 2,375l</p>  |
| Värvitoonid       | <p>Valge.</p> <p>Toonitav ColorExpress (Capalac mix) toonimisemasinates ka paljudes 3D-kataloogi eritoonides, samuti paljude teiste värvikaartide värvitoonides.</p> <p>Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on kohustuslik täiendav kattekiht.</p> |
| Säilitamine       | Hoida jahedas, pakend tihedalt suletud.  |
| Tehnilised andmed | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tihedus: ca 1,2 g/m<sup>3</sup></li> </ul>  |

## Töötlemine

|                    |  |
|--------------------|--|
| Sobivad aluspinnad | Töötlemata ja värvitud puitehitusdetailid.<br>Aluspind peab olema puhas, kande, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest. Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoivda puitehitusdetaili puhul 13% ja mittemõõtuhoivda puitehitusdetaili puhul 15%. |
|--------------------|--|



# TEHNILINE INFORMATSIOON 026

Aluspinna ettevalmistamine

Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust immitsevad ained, nagu vaik. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehti nr 3 ja 18).

## Vanad kandvad viimistluskihid

Vanad kihid maha lihvida ja/või leeliselahusega töödelda. Vanad mittekanndvad viimistluskihid eemaldada.

Pealekandmise meetod

Capalac GrundierWeiss on kasutusvalmis. Enne kasutamist korralikult läbi segada ja vajadusel lahjendada 5-10% kunstvaiguvvedeldajaga või Caparol AF- vedeldajaga (aromaatide vaba).

## Kattekihtide ülesehitus

| Aluspind                         | Kasutamine | Aluspinna ettevalmistus          | Immutamine                                | Kruntkiht             | Vahekiht*   | Lõppviimistlus  |
|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Viimistlemata puitehitusdetailid | väljas     | BFS infoleht nr18                | Capalac Holz-Imragniergrund <sup>1)</sup> | Capalac GrundierWeiss | Capalac alküüdvaiklakid või Capadur Color Wetterschutzfarbe | Capalac alküüdvaiklakid või Capadur Color Wetterschutzfarbe |
| Vanad kandvad kattekihid         | väljas     | lihvida/töödelda leeliselahusega | —   | Capalac GrundierWeiss | —   | —   |

\* Mõõtuhoivatel puitehitusdetailidel on vastavalt BFS infolehele nr. 18 vajalik kahekordne vaheviimistlus.

<sup>1)</sup> Vajalik ainult sinavusega ohustatud puidul.

Kulu

Keskmiselt 100 ml/m<sup>2</sup>/kihi kohta. Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad erineda sõltuvalt aluspinnast. Täpsed kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel.

Töötlemistingimused

Materjali, õhu ja aluspinna temperatuur peab olema vähemalt + 5 °C.

Kuivamine/kuivamisaeg

| + 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures | tolmukuiv | puutekuiv |
|---|-----------|-----------|
| Tundide arv                                 | 2- 3      | 4- 5      |

Madalam temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega.

Kui lõppviimistlus tehakse Capacryli või Capaduri lakkidega, tuleb pinnal lasta enne kindlasti 2-3 päeva kuivada, kuna kruntkihis või puidu aluspinnas sisalduvad lahustijäägid võivad põhjustada õhumullide teket.

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist lakibensiini või tärpentiniga.

Tähelepanu

Capalac GrundierWeissi isoleerimisomadusi tuleb enne järgnevat katmist kontrollida (kehtib ainult veepõhiste lõppviimistlusmaterjalide, nagu Capacryl ja Capadur Color Wetterschutzfarbe puhul).

## Tähelepanu

Tähelepanu!

Süttiv. Kahjulik veeorganismidele, võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada! Vältida auru/sudu sissehingamist. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. Käidelda ainult hästiventileeritavas kohas. Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti. Sisaldab 2- butanoonoksiimi, kobaltkarboksülaati, propikonasooli- võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Jäätmekäitus

Jäätmekäitusesse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Jääke sisaldavad pakendid anda vanade värvide kogumiskohta.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(kat. A/g): 350 g/l (2010). See toode sisaldab max 350 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-GP02

Täpsemad andmed

Vt toote ohutuskaarti.

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald  
75312 Harjumaa  
Tel (+372) 600 0690  
Fax (+372) 600 0691  
e-mail info@daw.ee  
www.caparol.ee



## Tehniline informatsioon nr 026 – seisuga aprill 2015

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektid valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

**SIA DAW Baltica** · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv  
**SIA DAW Baltica Eesti filiaal** · Lāike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee  
**UAB „Caparol Lietuva“** · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt