

Histolith® Antik-Lasur

Dekoratiivne lasuurvärv välis- ja sisetöödeks.



Tootekirjeldus

Kasutusala Histolith®Antik-Lasur on värvitu lasuurikontsentraat, mida kasutatakse dekoratiivsete lasuurvärvikihtide kandmiseks ajalooliste hoonetele, järgides vanade värvkatete eeskjuu.

Sobib suurepärastelt ka looduskivide katmiseks struktuurihoidvate lasuurvärvkatetega.

Omadused

- väga ilmastikukindel
- vethülgav, w-väärtus = 0,05 kg/m²Öh
- väga hea veeauru läbilaskevõimega, S_d-väärtus < 0,01 m
- väga hästi süsinikdioksiidi läbilaskev

Sideaine Orgaaniliste lisanditega kaaliumvesiklaas standardi DIN 18 363 pt 2.4.1 järgi.

Pakendi maht 5 , 10 l

Värvitoonid Läbipaistev.

Käsitsi on võimalik toonida Sylytol-täistoonvärvide või toonitud tootega Histolith® Außenquarz, lisades neid maksimaalselt 30 %. Lasuuri värvitooni ja läbipaistvust tuleb kontrollida objektil proovikatmise käigus.

Läikeaste matt

Säilitamine Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures. Materjali hoida ainult plastpakendites.

Tehnilised andmed ■ Tihedus: ca 1,0 g/cm³

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	+	+	+
(-) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				

Töötlemine

Sobivad aluspinnad Aluspind peab olema kõva, kandev, puhas, kuiv, pinnal ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid. Järgida ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C osa, standardi DIN 18 363 pt 3.



Aluspinna ettevalmistamine

Välispinnad

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII/minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 1,5 N/mm²:

Ooteaeg enne värskelt krohvitud pindade katmist on 7 päeva. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Vanad katmata krohvid ehitussegude rühmadest PI, PII ja PIII/minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 1 N/mm² ja vanad mineraalsed katted:

Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1.

Krohviparandused:

Parandussegu liik ja struktuur peavad sobima parandatava krohvi omadega. Parandatud kohad peavad enne värvimist olema hästi kuivanud ja kõvastunud. Kõik krohviparandused töödelda tootega Histolith® Fluat ja seejärel pesta.

Looduskivid:

Värvi võib kanda ainult imavatele looduskividele. Võimalusel kontrollida värvi sobivust pinna proovikatmise teel. Pealispind põhjalikult puhastada. Lahtised kihid eemaldada. Liivase pealispinnaga looduskivid tugevdada enne värvimist tootega Histolith® Steinfestiger.

Tähelepanu!

Looduskivide korral, mis sisaldavad vees lahustuvaid aineid, võivad need värvkatte pinnale tõusta ja põhjustada plekkide teket.

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad:

Seenhallituse või vetikatega kaetud pinnad märjalt puhastada. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise toega.

Sisepinnad:

Värsked krohvid ehitussegude rühmadest P I, P II ja P III/ minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 1 N/mm²

Lasta 2-4 nädalat seista. Nõrglubjakiht eemaldada tootega Histolith® Fluat.

Kipskrohvid ehitussegude rühmast P IV/ minimaalse survetugevusega EVS EN 998-1 vähemalt 2 N/mm²

Tugevad krohvid kruntida tootega Histolith® Innengrund. Pehmed kipskrohvid tugevdada tootega Histolith® Spezialgrundierung. Nõrglubjakihtiga kaetud kipskrohvid lihvida ja tolmut puhastada ning kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung. Kui pind on hästi kuivanud, teha alati vahekiht tootega Histolith® Innengrund.

Kipskartongplaadid:

Pahtliservad maha lihvida. Kruntida tootega Histolith® Innengrund. Pehmed kipspahtlikohad kohad tugevdada tootega Histolith® Spezialgrundierung. Kruntida tootega Histolith® Innengrund. Vees lahustuvaid ja värvi andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida tootega Caparol Aqua-Sperrgrund (järgida BFS-folehte nr 12).

Kipsehitusplaadid:

Kruntida tootega Histolith® Innengrund.

Betoon:

Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed.

Vanad, kandvad, matid dispersioonvärvkatted:

Pealispind põhjalikult puhastada. Kruntida tootega Histolith® Quarzgrund, lahjendades seda maksimaalselt 10 % tootega Histolith® Silikat-Fixativ.

Liimvärvkatted:

Täielikult maha pesta. Kruntida tootega Histolith® Spezialgrundierung.

Seenhallitusega kaetud pinnad:

Seenhallitus maha pesta. Pärast pindade kuivamist tuleb neid töödelda tootega Histolith® Algenentferner ja seejärel lasta kuivada. Kattekihtide ülesehituse osas on vaja eelnevalt konsulteerida meie kohapealsete esindajate või tehnilise osakonna töötajatega.

Pealekandmise meetod

Olenevalt soovitud lasuuri efektist kantakse pinnale harjastega töövahendite, ümara pintsliga, naturaalse švammi või lapiga.

Kattekihtide ülesehitus

Kasutada ainult toonitud kujul.

Lasuurvärvkate looduskividel:

Krunt-, vahe- ja lõppviimistluskiht, vastavalt soovitud läbipaistvusele max 10 % lahjendada Histolith Silikat-Fixativ, 2 : 1 veega.

Dekoriivsed lasuurvärvkatted fassaadidel:

Tugevasti ja ebaühtlaselt imavad või liivase pealispinnaga mineraalsed aluspinnad kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1. Kattev krunt- või vahekiht teostada valgel kujul või järgneva lasuuri värvitooniga sobivas heledas toonis, mida on olenevalt soovitavast struktuurist toonitud tootega Histolith® Lasurgrund või Histolith® Außenquarz.

Lõppviimistlus vastavalt soovitud lasuuriefektile 1-3 kihti, võib lahjendada 10 % Histolith Silikat-Fixativ, 2 : 1 veega.

Dekoriivsed lasuurvärvkatted seintel:

Tugevasti ja ebaühtlaselt imavad või liivase pealispinnaga mineraalsed aluspinnad kruntida tootega Histolith® Silikat-Fixativ, lahjendades seda olenevalt aluspinna imavusest veega vahekorras 2:1 kuni 1:1. Kattev krunt- või vahekiht teostada valgel kujul või järgneva lasuuri värvitooniga sobivas heledas toonis, mida on olenevalt soovitavast struktuurist toonitud tootega Histolith® Lasurgrund või Histolith® Außenquarz.

Lõppviimistlus vastavalt soovitud lasuuriefektile 1-3 kihti, võib lahjendada 10 % Histolith Silikat-Fixativ, 2 : 1 veega.

Kulu

Siledal aluspinnal ca 80-100 ml/m² kihi kohta. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem. Täpne materjalikulu teha kindlaks objektil proovikatmise käigus.

Töötlemistingimused

Minimaalne lubatud temperatuur toote pealekandmisel

+8 °C õhk ja aluspind.

Kuivamine/kuivamisaeg

+20 °C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse juures on pealispind 12 tunni pärast ülevärvitav, 24 tunni pärast vihmakindel. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega

Tööriistade puhastamine

Töövahendid puhastada kohe pärast kasutamist veega

Tähelepanu

Et värvitud pinna üksikute osade vahel poleks märgatavaid piirjooni, tuleb kogu pind katta „märg-märjale” meetodiga ühes tööetapis. Värv ei sobi kasutamiseks veega kokkupuutuvatel horisontaalsetel või kaldega pindadel.

Mitte peale kanda otsese päikesekiirguse, kõrgete temperatuuride, tugeva tuule, äärmiselt suure õhuniiskuse, udu või vihma korral.

Vajadusel katta tellingud kaitsevõrgu või kaitsekiledega. Ettevaatust öökülmaohu korral!

Pindade kinnikatmine

Värvitava pinna ümbrus, eriti klaas, keraamika, lakitud pinnad, klinker, looduskivid, metall ja puit, tuleb hoolikalt kinni katta.

Tähelepanu

Tähelepanu!

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida värvipritsmete sattumist silma ja nahale. Silma või nahale sattumisel loputada kohe rohke veega. Mitte valada kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale. Värvitava pinna ümbrus hoolikalt kinni katta. Lakitud pinnale, klaasile, keraamilisele pinnale, metallile ja looduskividele sattunud pritsmed kohe maha pesta.

Jäätmekäitus

Jäätmekäitusse anda ainult täiesti tühjad pakendid. Vedelad materjalijäägid utiliseerida vesialuseliste värvide jääkidena, kuivanud materjalijäägid utiliseerida tahkunud värvide või olmeprügina.

ELi piirväärtus selle toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisalduse puhul

(Kat. A/a): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.

Värvide ja lakkide tootekood

M-SK01

SIA DAW Baltica Eesti filiaal

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
Fax (+372) 600 0691
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee

Tehniline informatsioon nr 1006 – seisuga jaanuar 2016

Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektile valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.

SIA DAW Baltica · Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 · tālr.: 67500072 · fakss: 67440660 · e-pasts: info@daw.lv · www.caparol.lv
SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri küla, Rae vald 75312 Harjumaa · büroo 600 0690 · faks 600 0691 · e-post: info@daw.ee · www.caparol.ee
UAB „Caparol Lietuva“ · Kirtimų g. 41, LT-02244 Vilnius, tel. 8 5 2602015, fax. 8 5 2639283, el.p.: info@caparol.lt · www.caparol.lt