


		Heliisolatsiooni teip / Kipskarkassi teip	Mõõt (mm)	Rull (m)	Karbis (tk)	€/Rull	EAN
		KKT-330-s heliisolatsiooni teip 3x30mm 30m Standard	3x30	30	34		4742879013038
		KKT-350-s heliisolatsiooni teip 3x50mm 30m Standard	3x50	30	20		4742879013502
		KKT-370-s heliisolatsiooni teip 3x70mm 30m Standard	3x70	30	14		4742879013700
		KKT-390-s heliisolatsiooni teip 3x90mm 30m Standard	3x90	30	10		4742879019030
			<b>TESTIMISMEETOD</b>	<b>ÜKSUS</b>	<b>MEETOD</b>	<b>VÄÄRTUS</b>	
Materjal						Polüetüleenvaht	
Materjali värvus						Tumehall / antrasiit	
Liim			Kuumsulatus	17 - 20 g/m <sup>2</sup>		Sünteeiline kummiliim	
Materjali tihendus			ISO 845	25 - 29 +/-3%		~30 kg/m <sup>3</sup>	
Materjali veeimavus						< 1 % vol	
Materjali vastupidavus kõrgele õhuniiskusele						Väga hea	
Tulekindlus						DIN 4102 B1	
Materjali temperatuuritaluvus					st. C	-40 °C +90 °C	
Materjali tõmbetugevus	Pikisuunas		ISO 1926	0,20	PN-EN ISO 1798	325 kPa	220 kPa
	Ristisuunas			0,30			

Materjali murdevenivus katkemisel		Pikisuunas	ISO 1926	70	PN	125%
		Ristisuunas		75		115%
Materjali survetugevus, def. 50%			ISO 844	> 25		98 kPa
		10 %		> 75		%
		30 %		> 135		%
		50 %		> 250		%
Materjali kokkusurutus			ISO 1856-B			12,00%
UV - Kindlus			Hea			
Materjali soojusjuhtivus			ISO 8301	0,33		W / mK
Materjali kasutamise tem.			Testitud sisetingimustes	Min 5	st. C	
<b>Mõõtude vahemik</b>						
Laius		10mm - 100mm				
Paksus		2mm - 10mm				
Pikkus		5m - 50m				
Värv		Antrasiit				
<b>Ladustamine</b>						
Teipi tuleb pakendada originaalpakendis kus hoiustusruum on kuiv ning kuhu ei pääse ligi kuumus ja päikesevalgus.						
Optimaalne hoiustustemperatuur on 15-24 C juures kus on niiskus vahemikus 30-70%.						
Hoiustusaeg on 6 kuud tellimusest.						
Enne paigaldamist hoida teipi temperatuuril 18-25 C miinimum 24 tundi.						
Kaetav pind puhastada enne tolmust, mustusest ning õlist.						