

# NAKS - 3

## KIIRKIVINEV PLAATIMISSEGU

### KASUTAMINE

- Kahhel-,klinker- ja kiviplaadide paigaldamiseks kivile, krohvile, betoonile, vanadele plaatidele ja ka kipsplaadile või puitlaastplaadile, kui plaaditootja kasutusjuhendis on see lubatud.
- Segu on kasutatav kuivades, niisketes ja märgades ruumides.
- Seinaplaatide ja põrandaplaatide paigaldamiseks.
- Kipsplaadide paigaldamiseks krohvile, kivile või betoonile.

### SEGU ETTEVALMISTAMINE

- Segupulber kallata kotist segistisse või laia avaga nõusse.
- Lisada vett 25% segupulbri kaalust (1,25 l 5 kg karbi või 6,25 l 25 kg koti kohta).
- Segada segu hoolikalt.
- Enne plaatide paigaldamist lasta segul seista 3 - 5 min.
- Valmissegu on kasutatav 25 - 30 minutit pärast vee lisamist.

### KAHHEL-, KLINKER- JA KIVIPLAATIDE PAIGALDAMINE

- Segu määratakse põrandale või seinale hambulise servaga pahtlilabidaga. Segu võib ka määrada paigaldatava plaadi taha.
- Korraga võib katta pindala, mida jõutakse 5 min. jooksul plaatida.
- Paigaldatud plaate saab korrigeerida 3 - 5 min. jooksul.
- Seinale ja põrandale määratud segukihi paksus on normaalselt 0,5 - 2 cm.

### KIPSPLAATIDE PAIGALDAMINE

- Sein või põrand, kuhu kipsplaate paigaldatakse, peab olema tasane ja ilma suuremate konarusteta.
- Segu määratakse pahtlilabidaga kipsplaadi tagumisele küljele või seinale.
- Olenevalt kipsplaadide suuruselt ja paigaldamise tingimustest tuleb valida sobilik kinnituskohdade arv ja suurus.
- Kipsplaat suruda ühtlase survega kinnitatavale pinnale.
- Paigaldatud kipsplaat on kohendatav 3 - 5 min. jooksul.

### KIVINEMINE

- Paigaldatud seinaplaadid sobivad vuukimiseks 2 tunni möödudes pärast paigaldamist.
- Plaatpõrandale saab astuda ja plaate vuukida 3 - 4 tunni möödudes pärast plaatide paigaldust.
- Plaatpõrandat ei ole soovitatav koormata enne 24 tunni möödumist.

### PIIRANGUD

- Plaatimise ajal ja 24 tundi peale plaatimist peab ruumi, segu ja plaaditava
- pinna temperatuur olema üle +10 °C. Madalamad temperatuurid aeglustavad kivinemist ja muudavad segu kvaliteeti.
- Põrandakütet EI TOHI kasutada plaatimise ajal ja 24 tundi peale plaatimist.
- Toode sisaldab tsementi. Ärritab silmi, hingamisteid ja nahka. Kasuta töötamisel kaitseprille ja kindaid. Väldi tolmu sisse hingamist. Silma sattumisel loputa kohe rohke puhta veega.

### SÄILITAMINE

- Segu säilimisaeg on 1 aasta.
- Karpides ja kottides segu hoida kuivas ruumis.

### KULUNORM

- Segu kulu 1m<sup>2</sup> plaatide paigaldamisel on 3 - 4 kg sõltuvalt aluspinnast ja segukihi paksusest.