

weber VH Hall



NIISKUSKINDEL HALLI VÄRVI VIIMISTLUSPAHTEL

- Tagab sileda pinna värvimiseks ja tapetseerimiseks
- Niiskuskindel
- Külmakindel
- Kuumakindel
- Kerge lihvida
- Lihtne paigaldada

TOOTEKIRJELDUS

weber VH Hall on halli värvi niiskus-, külma- ja kuuma-kindel viimistluspahtel seinte ja lagede viimistlemiseks. Pahteldatud pind jääb sile ning seda võib värvida ning tapetseerida. Toode sobib kasutamiseks nii eluruumides kui ka duširuumides, saunas jm niisketes oludes. weber VH Hall sobib ka köetavate pindade (ahjud, pliigid, kaminad, korstnad) pahteldamiseks.

KASUTUSALA

Seinte ja lagede viimistluspahtel kuivades, niisketes ja märgades ruumides.

ALUSPIND

Krohv, Fibo, silikaat, tellis, betoon, gaasbetoon

TEA ENNE KASUTAMIST

Pahteldatav sein peab olema puhas, tugev ja piisavalt sile. Tolm ning lahtised või lagunevad aluspinnakihid tuleb eemaldada. Kuivades ja soojades oludes on soovitatav enne segu seinale kandmist aluspinda niisutada ja/või

TEHNILINE INFORMATSIOON

Materjali kulu	1,2 kg/m ² /mm
Tera suurus	0,3 mm
Soovituslik kihipaksus	1...3 mm
Soovituslik veekogus	6,4...7,2 l/20 kg
Segamisaeg	3...5 min
Paigaldustemperatuur	+10...+30°C
Kasutusaeg	4 h
Avatud aeg	20 min
Kuivamisaeg	1...2 päeva
Konsistents	Mört
Sideaine	Tsement, polümeerid
Täiteaine	Lubjakivijahu
Lisand	Polümeerid
Survetugevus	6...8 MPa (EN 1015-11)
Tulekindlusklass	A1
Veeauru läbilaskvus	μ 15/35
pH	12...13
Tihedus	1200 kg/m ³
Värvus	Hall
Säilivusaeg	12 kuud
Pakend	20 kg
Sertifikaat	EN 998 1:2010

vajadusel kruntida weberprim 811 lahusega. Ei sobi pehmete lubikrohvidega ega polümeerse pahtliga tasandatud aluspindadele.

SEGAMINE

Sundsegisti, trell ja vispel

TÖÖJUHISED

weber VH Hall kantakse seinale kas käsitsi või pahtlipumbaga. Khipaksus 1...3 mm. Käsitsi seinale kandmiseks kasutatakse laia terasliipi. Seinale kantud pahtel tasandatakse kohe, korrigeerimiseks on aega 10...20 minutit. Mahukamate pahteldamistöõde korral sobib segu seinale kandmiseks kruvipump (mitte läbivoolusegisti). Sõltuvalt ruumi temperatuurist ja niiskusest on pahtli kuivamisaeg 12...24 tundi. Pahtli lihvimiseks on soovitatav kasutada liivapaberit jämedusega P120, P150 ja P180.

JÄRELHOOLDUS

Kuivades ja soojades oludes on soovitatav pahteldatud pinda 1-2 ööpäeva jooksul niisutada.