

Sanitaarne Silikoon STOP

Toote kirjeldus

Sanitaarne Silikoon STOP on kvaliteetne, elastne, ühekomponentne, silikoonil põhinev vuugihernetik.

Omadused

- Väga hea nake paljude materjalidega
- Tinavaba
- Lihtne kasutada
- Hea UV-kindlus
- Hallitust mitteläbilaskev
- Pärast kõvenemist püsivalt elastne
- Äädikhappe lõhnaga
- Pole värvitav
- Ei sobi kasutamiseks koos loodusliku kiviga

Rakendused

- Ühendusvuugid seina ja vanni või dušialuste vahel.
- Siseroomides, mis puutuvad kokku kõrge suhtelise õhuniiskusega
- Sanitaarruumide (vannitoa) ja köögi vuukide hermetiseerimine.

Tehnilised nõuded

Alus		Polüsiloksaan
Konsistents		Stabiilne pasta
Kuivamissüsteem		Niiskuspõhine kõvenemine
Kile moodustumine		Ca. 10 minutit
Tahkumise kiirus		Ca. 2 mm/24h
Tihedus		Ca. 1.03 g/ml
Maksimaalne lubatud deformatsioon		± 25 %
Elastsusmoodul	ISO 37	Ca. 0.44 N/mm ²
Venivus purunemiseni	ISO 37	> 800 %
Maksimaalne ping	ISO 37	Ca. 3.31 N/mm ²
Kõvadus		23 ± 5 Shore A
Kasutamistemperatuur		+5°C → +35°C
Temperatuuritaluvus		-60°C → +180°C

Joonealune märkus: Kile moodustumine ja tahkumise kiirus võivad erineda olenevalt keskkonnateguritest, nagu temperatuur, niiskus ja aluspinna tüüp.

Alusmaterjalid

- Aluspinna seisund
Pind peab olema jäik, puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba.
- Aluspinna ettevalmistamine
Poorsed pinnad tuleb kruntida Primer 150-ga. Vajadusel võib mitteporeid pindu ette valmistada Soudali aktivaatori või puhastusvahendiga (vaadake tehnilist tootelehte).

Sanitaarne Silikoon STOP

- Aluspindade tüübid
Sanitaarne Silikoon STOP nakkub hästi järgmiste aluspindadega: kõik tavalised ehituspinnad, jne.. Sanitaarne Silikoon STOP ei ole hea haardumisega või ei sobi PE, PP, PTFE (Teflon®), PVC, betoon, bituumensubstraadid. Soovitame teha igale pinnale esialgne nakkumis- ja ühilduvuskatse.

Kasutusviis

- Kasutusviis
Kasutage manuaalset, aku- või pneumaatilist hermeetikupüstolit. Kandke Sanitaarne Silikoon STOP vuuki ühtlaselt, ilma õhumullideta. Siluge spaatliga siledaks, kasutades viimistluslahust. Vältige viimistluslahuse sattumist vuugi servade ja hermeetiku vahele (et kleepuvust mitte vähendada). Kasutage toodet hästi ventileeritud kohas. Hea ventilatsioon on oluline kogu kõvenemisaja jooksul.
- Puhastamine
Puhastage Soudali tootega Pinna puhastaja või tootega Swipex Wipes kohe pärast kasutamist.
- Viimistlus
Soudali viimistluslahusega enne pinna kuivamist.
- Parandus
Remont sama materjaliga.

Tervise- ja ohutusalsed soovitused

Töötamisel lähtuge tavapärasest tööhügieenist. Lisateabe saamiseks lugege pakendi etiketti ja ohutuslehte.
Hoidke ala hästi ventileerituna toote kasutamise ja kõvenemise ajal.
Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Pakendamine/Logistika

Värvus: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.
Pakend: Palun vaadake tootekataloogi, Soudali veebisaiti või kontakteeruge Soudali esindajaga.
Säilivusaeg: 12 kuud avamata pakendis, jahedas ja kuivas kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°C., Pärast avamist on toote säilivusaeg piiratud.

Vuukide mõõtmed

- Minimaalne vuugi laius: 5 mm
Maksimaalne vuugi laius: 30 mm
Minimaalne vuugi sügavus 5 mm
Soovituslikud tihendustööd: vuugi laius = 2 x vuugi sügavus

Keskkonnanõuded

- Leedi määrus: toode vastab LEED nõuetele. Madala emissiooniga materjalid: liimid ja hermeetikud. SCAQMD reegel 1168. Vastab USGBC LEED 2009 krediidile 4.1: madala emissiooniga materjalid – liimid ja hermeetikud LOÜ sisalduse osas.

Märkused

- Happeliste omaduste tõttu võib reageerida mõne metalliga (vask, plii).
- Ärge kasutage looduslikul kivil nagu marmor, graniit jne (tekitab plekke).
- Vältida tuleb otsest kokkupuudet klaaspaketi sekundaarse tihendusega (isolatsiooniga) ja turvaklaasi PVB-kilega.
- UV-kiirguse täielik puudumine võib põhjustada hermeetiku värvi muutumist.
- Happelises keskkonnas või pimedas ruumis võib valge hermeetik veidi kollaseks muutuda. Päikesevalguse mõjul muutub see tagasi esialgseks värviks.
- Viimistlus- või seebilahusega viimistledes veenduge, et see lahus ei puudutaks pindu. See võib vähendada hermeetiku nakkuvust pinnal. Seetõttu soovitame sellesse lahusesse kasta ainult viimistlustööriista.
- Soovitame tungivalt mitte kasutada viimistluslahust lauspäikese käes, kuna see kuivab sellises olukorras väga kiiresti.



Sanitaarne Silikoon STOP

- Mitte kasutada polükarbonaadil.
- Ei sobi akvaariumite liimimiseks.
- Ärge kasutage kohtades, mis võivad olla pidevalt vee all.
- Erinevate reageerivate vuugihernetikute kasutamisel peab esimene vuugihernetik enne teise hermeetiku pealekandmist täielikult kõvenema.

See tehniline andmeleht asendab kõik varasemad versioonid. Selles dokumentatsioonis sisalduvad juhised on meie katsete ja kogemuste tulemus ning need on esitatud heas usus. See on oma olemuselt üldine ega too kaasa mingit vastutust. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ning meie kontrolli alt väljas olevate rakenduste suure arvu tõttu ei saa me saavutatud tulemuste eest mingit vastutust võtta. Kuna disain, substraadi kvaliteet ja töötlemistingimused ei ole meie kontrolli all, ei võeta selle väljaande alusel vastutust. Kasutaja vastutab oma katsetega kindlaks teha, kas toode sobib kasutamiseks. Igal juhul on soovitatav läbi viia eelkatsed. Tootja jätab endale õiguse tooteid ette teatamata muuta.