



tesa® 51960

Toote Teave



Vaibateip Professionaalsetele kasutajatele * eemaldatav -

Toote kirjeldus

tesa® 51960 on PP-kilest ja akrüüllimainest koosnev kahepoolne teip vaipade paigaldamiseks. Teibi avatud pool on peagu eemaldatav paljudelt aluspindadelt. Kleepuvust saab kohandada vaipade paigaldamiseks vajaliku väärtuse järgi. Toode tagab väga hea kleepuvuse paljude tavapäraste aluspindadega.

- 51960 peab vananemisele ja plastifikaatorite toimele kõige paremini vastu (ei muuda PVC-/CV-põrandakatete värvust). Suurema kleepuvusega pool on kaetud valge kaitsekilega.

Rakendused

Vahtmaterjalist või kootud tekstiilmaterjalist aluspõhjaga põrandakatete, aga ka PVC- ja CV-põrandakatete servade ja otste ühendamine peaaegu kõikidel pindadel

Tehniline informatsioon (üldine)

Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa käsitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

- | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| • Põhimiku materjal | polüpropüleenkile, kiuga tugevdatud | • Kogupaksus | 248 µm |
| • Liimi tüüp | rikastatud akrüül | • Värvus | läbikumav |

Omadused / jõudlusväärtused

- | | | | |
|--------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Katkevenivus | 80 % | • Pehmendikindlus | keskmine |
| • Tõmbetugevus | 30 N/cm | • Staatiline nihkekindlus (23 °C) | keskmine |
| • Kemikaalikindlus | väga hea | • Staatiline nihkekindlus (40 °C) | madal |
| • Nake | keskmine | • Temperatuuritaluvus lühiajaline | 120 °C |
| • Niiskuskindlus | väga hea | • Temperatuuritaluvus pikaajaline | 60 °C |

Adhesioon

- | | | | |
|---|----------|---|-----------|
| • Nakkuvus PEga (esialgne) | 3 N/cm | • Nakkuvus PPga (kaetud kül, esialgne) | 4.2 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (14 päeva pärast) | 3.5 N/cm | • Nakkuvus terasega (esialgne) | 4.7 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (kaetud kül, 14 päeva pärast) | 5.1 N/cm | • Nakkuvus terasega (14 päeva pärast) | 6.6 N/cm |
| • Nakkuvus PEga (kaetud kül, esialgne) | 4.5 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud kül, 14 päeva pärast) | 13.7 N/cm |
| • Nakkuvus PPga (esialgne) | 3.5 N/cm | • Nakkuvus terasega (kaetud kül, esialgne) | 9 N/cm |

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51960>



tesa® 51960

Toote Teave

Lisateave

Standardi DIN 18365 kohaselt peab pind olema sile, puhas, püsikinnitusega ja kuiv, samuti õli- ja vahavaba.

- (Ei sobi looduskividest põrandate korral.)

Lahtiütlus

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärase kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.

Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte <http://l.tesa.com/?ip=51960>