



HAMMERITE BARBECUE PAINT (BBQ)

SPETSIAALNE METALLIVÄRV GRILLIDELE

- Peab vastu kuni 600°C kuumusele
- Ei vaja eraldi kruntvärvi
- Musta värvi



OMADUSED

Hammerite Barbecue Paint (BBQ) on väga hea kuumuskindluse matt metallivärv taludes kuni +600°C kuumust. Värvitud pind on vastupidav koduleemiale ja rasva mõjule, samuti niiskusele ja temperatuuri kõikumistele.

KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud kasutamiseks metallist grillide värvimiseks.

ALUSPIND

Värv sobib uute ja varem värvitud mustmetallist (nt teras, malm) grillide värvimiseks. Puudub vajadus eraldi kruntvärvi järele.

PINNA ETTEVALMISTUS

- Enne tööde algust veendu, et grill ei oleks kuum.
- Kvaliteetse lõpptulemuse saamisel on tähtis osa pinna hoolikal ettevalmistusel!
- Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas mustusest ja rasvast. Eemalda mustus pinnalt mehhaaniliselt (nt terasharjaga) või puhastusvahendiga. Puhastusvahendi kasutamise järel pese pind puhta veega.
- Pinnal olev lahtine rooste, valtskiht või vana koorunud värv eemalda kaabitsa, terasharja või pritspuhastusega.
- Parema nakke tagamiseks võib pinnal oleva vana läikiva värvkatte lihvida lihvpaberiga matiks, seejärel eemaldada lihvimistolm.
- Puhastatud pind ei vaja eraldi kruntimist.

VÄRVIMINE

- Enne värvimise algust veendu, et grill ei oleks kuum.
- Metallpinna värvimiseks kasuta toodet **Hammerite Barbecue Paint (BBQ)**.
- Enne kasutamist loksuta aerosoolipudelit, kuni on kuulda kuuli liikumist, seejärel loksuta veel 3 minutit.
- Pihusta värv ühtlase kihina pinnale, seejärel laske kuivada.
- Kui värvitud pind on puutekuiv (u 15 min pärast), siis kanna pinnale täiendavalt 2-3 kihti, jättes kihtide vahele u 5-10 min kuivamisaega.
- Lase värvitud grillil kuivada üle öö.
- Enne toidu asetamist grilli restile laske kuumusel ära põletada kõik värvi aurud.

SOOVITUSED VÄRVIMISEKS

- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvimisel ja värvi kuivamise ajal +10...25°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskus < 80 %. Välti värvimist külma ja niiske (vihm, udu, kaste), samuti tuulise ilmaga või otsese päikese käes.
- Kihtide vahel laske värvitud pinnal nõuetekohaselt kuivada.

PINNA PUHASTAMINE

Määrduvad pinna puhastamiseks kasuta puhast vett ja vajadusel neutraalset puhastusvahendit. Puhastusvahendi kasutamise järel loputa pind puhta veega. Pesemiseks kasuta leiget pesuvett ja töövahendina käsna või harja. Välti orgaanilisi lahusteid (nt. alkoholi) sisaldavaid puhastusvahendeid.



TEHNILISED ANDMED

KASUTUSKOHT	välistöõd
KUUMUSKINDLUS	+ 600°C
LÄIGE (GARDNER, 60°)	matt
KUIVAMISAEG (23°C, RH 50%)	puutekuiv 15-20 minuti pärast.
VÄRVUS	must
SÄILIVUSAEG SULETUD TEHASETAARAS	2 aastat
HOIDMINE	hoida suletud taaras kuivas ja jahedas (üle +5°C)
PAKEND	400 ml

TÖÖOHUTUS

Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all ning võib kuumenemisel lõhkeda. Võib põhjustada naha- või silmade ärritust, samuti unisust või peapööritust. Mürgine veeorganismidele. Väldi toote sattumist keskkonda, kogu maha voolanud toode kokku. Töötamisel kannu kaitsekindaid, -prille või -maski. Hoida pakendit eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leکیدest ja muudest süüteallikatest. Ära pihusta toodet leکیدesse või muusse süüteallikasse. Värvu üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Värvimisel väldi tolmu või udu sissehingamist. Kasutamise järel pese käed hoolikalt puhtaks. Halva enesetunde korral võta ühendust Mürgistusteabekeskuse või arstiga. Toote silma sattumisel loputa silma mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Kui silmade ärritus ei möödu, siis pöördu arsti poole.

HOIDMINE

Töö lõppedes sulge hoolikalt värvinoõ. Hoida pakendit püstises asendis varjulises jahedas kohas, temperatuuril üle +5°C.

KESKKONNAKAITSE NING JÄÄTMEKÄITLUS

Sisu ja pakend kõrvalda vastavuses kõigi kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste õigusaktidega. Ära vala toodet kanalisatsiooni või veekogusse. Vedelad värvijäägid toimetatakse kahjulike ainete kogumiskohta, jäätmekäitlusesse tohib suunata ainult täielikult tühjendatud nõud.

TOOTJA

AkzoNobeli ettevõtte tellimusel Euroopa Liidus.

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustel ning võivad seetõttu varieeruda sõltuvalt toote pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Esitatud informatsiooni võib kasutada juhisenä toodete ja töömeetodite valikul. Esindaja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks pöörduda toote esindaja poole. Toote esindaja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.