



simply refresh windows&doors

Uue põlvkonna poolmatt akna- ja uksevärv „kaks ühes“ – krunt ja värv üheskoos

- ✓ Hea nakkuvus värvitava pinnaga
- ✓ Vastupidav kulumisele, löökidele ja kriimustustele
- ✓ Kaitseb rasvapekkide eest, värvitud pind on lihtsasti puhastatav
- ✓ Kuivab kiiresti
- ✓ Nõrga lõhnaga, värv sisaldab vähe lenduvaid orgaanilisi ühendeid



TOOTE OMADUSED

„Simply Refresh Windows&Doors“ on uue põlvkonna akna- ja uksevärv „kaks ühes“ – krunt ja pinnavärv üheskoos. Värv nakkub ideaalselt värvitava pinnaga, on eriti kulumiskindel, sh löögi- ja kriimustuskindel ning kaitseb erinevate plekkide eest. Kuivab kiiresti ja on õrna lõhnaga. Värvitud pind on lihtsasti puhastatav ja hooldatav. Sobib akende, uste, aknalaudade, mööbli, torude, radiaatorite, põrandaliistude ja muude puit- ja metallpindade värvimiseks ja renoveerimiseks õues ja siseruumides.

Erinevalt lahustipõhistest alküüdvärvideist ei muutu veepõhine värv **Simply Refresh Windows&Doors** aja jooksul kollaseks ja säilitab oma esialgse värvitooni.

Värv sobib ka varem õlivärviga värvitud seinte uuendamiseks.

OTSTARVE

Akende, uste, mööbli, aknalaudade, radiaatorite, põrandaliistude ja teiste puit-, metall-, plastpindade värvimiseks sise- ja välistingimustes.

ALUS

Alküüd- või õlivärvidega kaetud uued ja varem värvitud puit- ja metallpinnad, samuti puitkiud- ja puitlaastplaadid, kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pealispind peab olema kuiv, puhas, rasva- ja tolmuvaba. Puhastada pind leige või sooja veega, tugevalt määrdunud pindade jaoks kasutada spetsiaalset pesuvahendit. Eemaldada vana, lahtine värv ja nõrgalt nakkuvad pinna-kihid, et aluspind oleks puhas ja tugev. Eemaldada metallpindadelt hoolikalt rooste ja puitpindade servad muuta lihvides ümaramaks. Parema nakkuvuse huvides karestada eelnevalt õli- või alküüdvärvidega värvitud pind. Lihvimispaberiga. Täita praod ja ebatasasused sobiva Sadolini sarja pahtliga. Lihvida pahteldatud pind siledaks ja eemaldada sellelt tolm.

KRUNTIMINE

Uue põlvkonna värv „kaks ühes“ – krunt ja pinnavärv üheskoos, mistõttu ei ole pinda vaja eraldi kruntida.

Erandid

Enne tugevalt roostes metallpindade värvimist tuleks eemaldada lahtine rooste ja vajadusel kasutada roostemuundurit. Tugevalt roostes pindade puhul on soovitatav kasutada ka korrosioonivastast krunti, et rooste ei kahjustaks värvikattet.

Uued puitpinnad puutuvad välistingimustes kokku erinevate ilmastikutingimustega (päike, vihm, lumi jne), mistõttu tuleb neid töödelda biotsiidse immutusvahendiga. Seda värvi võib kasutada krundida, kuid puitpindade pikema kasutusea tagamiseks on soovitatav enne värvimist pind kruntida sobiva puidukrundiga.

LÕPUVIIMISTLUS

Enne kasutamist segada värv hoolikalt. Uus pind värvida pintli või rulliga 2 korda, varem värvitud pind värvida 1 või 2 korda. Värv on kasutusvalmis. Vajaduse korral võib esimese kihi jaoks värvi lahjendada puhta veega (kuni 10% mahust), viimane kiht tuleb aga värvida lahjendamata värviga. Vajaduse korral lihvida pinda kergelt peene lihvimispaberiga enne iga järgmise kihi pealekandmist.

PINDADE PUHASTAMINE

Tavatingimustes kõvastub värvikiht lõplikult 2 nädala jooksul pärast värvimist, seega ei ole soovitatav pinda enne seda pesta ega puhastada.

Värvitud pind puhastada leige puhta veega, vajaduse korral võib kasutada ka neutraalset või nõrgalt aluselist (pH 7–8) puhastusvahendit.

Loputada pind pärast puhastusvahendiga puhastamist hoolikalt puhta veega, sest aluseline pesuvahend võib värvikilet pehmeneda ja muuta selle veelgi matimaks.

Vältida tugevate leeliseliste pesuvahendite ja karedate harjade kasutamist. Pealispinda tuleb puhastada niiske lapi või pehme käsna. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid, karedaid käsnu ega kõvasid harju.



TEHNILISED ANDMED

Otstarve	sise- ja välistöödeks.
Sideaine	akrüül
Läikivus ISO 2813:2014 (60°)	poolmatt, 30
Kuivaine sisaldus	53%
Katvus	varem värvitud pinnale: 10 m ² /l; imavale pinnal: 8–10 m ² /l
Kuivamise aeg (23 °C, suhteline õhuniiskus 65%)	tolmukuiv 2 tunni pärast, järgmise kihi võib kanda peale 6 tunni möödudes.
Lahjendi	vesi. Toode on kasutusvalmis ja seda lahjendada ei ole vaja. Vajaduse korral võib värvi esimese kihi jaoks lahjendada kuni 10% puhta veega.
Toonimine	Acomix toonimissüsteem, kogu värvivalik
Töövahendid	pintsell, rull
Töövahendite pesemine	veega kohe pärast kasutamist
Lenduvate orgaaniliste ühendite kogus	< 70 g/l (Eli piirmäär tootes sisalduvatele lenduvatele orgaanilistele ühenditele (A/e pogr.) – 130 g/l)
Hoidmine	suletud pakendis, kuivas jahedas kohas (üle +5 °C), 3 aastat. Kaitsta külma eest.
Pakend	0,5 l / 2,5 l

TÖÖSOOVITUSED

Õhu ja pinna temperatuur värvimise ajal +10...25 °C (soovitav +18±2 °C), suhteline õhuniiskus 40...80% (soovitav 65%). Otseste päikesevalguse käes või päikese käes kuumenenud pinda ei ole soovitav värvida. Lubatust kõrgemal pinnatemperatuuril võib värv liiga kiiresti kuivada ja selle tulemusena võib tulemus jääda ebaühtlane, pinnale võib jääda pintslijälgi. Niiske ilma ja madala õhutemperatuuri korral pikeneb oluliselt ka värvi kuivamisaeg.

Enne järgmise kihi pealekandmist peab pind korralikult kuivama. Suured pinnad tuleks värvida ilma pausideta; pause saab teha ainult nurkades.

Eriti hoolikalt tuleks värvida puitlaudade otsad, sest seal satub niiskus puitu kõige kiiremini.

TÖÖOHUTUS JA JÄÄTMEKÄITLUS

Töötada ainult hästi ventileeritavas ruumis. Pärast töö lõpetamist sulgeda toote anum korralikult. Mitte valada värvijääke ja töövahendite pesuveejääke kanalisatsiooni. Vedelad värvijäägid viia kohalikku ohtlike jäätmete kogumispunkti või võtta ühendust jäätmekäitlusettevõttega. Värv säilib avamata pakendis 3 aastat tootmiskuupäevast (vt pakendit).

TOOTJA

Akzo Nobel, Prantsusmaa

ESINDAJA

Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 6305 299, info.ee@akzonobel.com

Tootekirjelduses esitatud andmed on saadud laboritingimustes, seega praktilised andmed teiste pinnakatte meetodite, ilmastikutingimuste jms kohta võivad neist veidi erineda. Esitatud teabe eesmärk on aidata valida tooteid ja töömeetodeid. Esindaja ei vastuta kahjude eest, kui toodet on kasutatud valesti või mittesihipäraselt. Lisateabe saamiseks tuleb võtta ühendust oma esindajaga. Jätame endale õiguse muuta esitatud andmeid ilma ette teatamata.