

Caparol Extra

Universaalne sisevärv



Tootekirjeldus

Kasutusala	Kvaliteetne sisevärv uusehitiste ja renoveerimistöode jaoks, mõeldud seinte ja lagede värvimiseks siseruumides.
Omadused	■ Minimeeritud emissiooniga, lahusti- ja lõhnava ■ Lihtne peale kanda ■ Veega lahjendatav ja keskkonnasõbralik ■ Sd-väärtus < 0,1 m
Sideaine	Dispersioonvärv
Pakendi maht	15 l
Värvitoonid	Valge. Toonitav ColorExpress süsteemis heledatesse värvitoonidesse.
Läikeaste	Tuhmmatt (vastavalt standardile DIN EN 13 300)
Säilitamine	Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.
Tehnilised andmed	Omadused vastavalt standardile DIN EN 13 300. Toonimise käigus võivad tekkida tehnilistes parameetrites kõrvalekalded. ■ Märghõrdeklass: klass 3 ■ Kontrastsus: H10 2 (kattevõime klass 2) vastavalt standardile DIN EN 13 300, värvikulu 6 m²/l ehk 150 ml/m² ■ Suurim tera suurus: peen (< 100 µm) ■ Tihedus: ca 1,54 g/cm³

Kasutusala definitsioon tehnilise infolehe nr 606 järgi

sees 1	sees 2	sees 3	väljas 1	väljas 2
+	+	-	-	-
(-) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib				



Töötlemine

Sobivad aluspinnad

Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII/DIN EN 998-1 järgi ja survetugevus min 2 N/mm²

Tugevat, normaalse imavusega krohvi viimistletakse ilma eelneva ettevalmistuseta. Tugevalt poorsed, imavad ja murenevad krohvipinnad kruntida tootega CapaSol RapidGrund või CapaSol Konzentrat.

Kruntimine sõltuvalt pahtli imavusest ja aluspinnast

Dispersioonpahtel (madala või keskmise imavusega). Pind kruntida tootega CapaSol Konzentrat, lahjendatud veega vahekorras 1:3 (1 osa krunti, 3 osa vett).

Krunt kanda pinnale **pintsliga**, hoolikalt sisse hõõrudes, kuni toode on täielikult imendunud.

Tugevalt imavad või tolmuavad kipspahtlid ja -krohvid

- Kui pinnal ei ole pärast veebaasil kruntvärvidega töötlemist plekke või laiike, siis kasutada toodet OptiSilan TiefGrund – pinnale kanda pintsliga või rulliga. Tugevalt imavate pindade puhul lahjendada kruntvärvi veega vahekorras 1:1.

- Kui pinnale tekivad pärast veebaasil kruntvärvidega töötlemist tumedamad ja mõned heledamad laigud või neil on kummaline värvus (kollakas varjund jne), kruntida tootega Dupa-Putzfestiger, mis tuleb pintsliga pinnale kanda. Kui veebaasil kruntvärvi on siiski vaja, kasutada spetsiaalset kruntvärvi CapaSol RapidGrund, mis kantakse peale rulli või pihustiga.

Kipsist ehitusplaadid

Niiskust imavad plaadid krunditakse tootega CapaSol RapidGrund. Väga tiheda pinnaga siledatele plaatidele kantakse peale toode Caparol HaftGrund EG.

Kipskartongplaadid

Pahteldamise ebatasasused lihvida. Pehmed lihvitud kohad kinnitatakse krundiga Caparol Dupa-Putzfestiger. Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund EG, CapaSol RapidGrund või CapaSol Konzentrat. Kui plaadid sisaldavad vees lahustuvaid värvilisi täitematerjale, tuleb kruntkiht teha tootega Caparol AquaSperrgrund.

Betoon

Eemaldada võimalikud määrded ja jäägid, samuti tolmu ja mahapudenevad jäägid.

Poorbetoon

Kruntkiht teha tootega Capaplex, lahustatud veega vahekorras 1:3.

Liivakivi ja tellismüüritis

Värvitakse ilma eelneva ettevalmistuseta.

Kandvad pinnad

Matid, nõrga imavusega pinnad võib katta eelneva töötluseta. Lääkivad ja lakitud pealispinnad karestada. Kruntkiht teha tootega Caparol Haftgrund EG.

Mittekandvad pinnad

Mittekandvad laki- ja dispersioonvärvide katted, samuti kunstvaigust krohvikihid eemaldada. Nõrgalt imavad siledad pinnad kruntida tootega Caparol Haftgrund EG. Väga poorsed, liivased, imavad krohvid kruntida tootega CapaSol RapidGrund või CapaSol Konzentrat. Mittekandvad halva kandevõimega mineraal-pinnakatted mehaaniliselt eemaldada ja pinnad puhastada tolmust. Kruntkiht teostada tootega Dupa-Putzfestiger.

	Liimvärvid Pesta kuni aluspinnani maha. Kruuntida tootega Dupa-Putzfestiger. Värvimata struktuur- ja reljeeftapeedid ning värvitavad struktuurtapeedid, mis on tehtud paberist, katta ilma eelneva töötlemiseta. Lahtised tapeedid Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruuntida tootega Dupa-Putzfestiger. Hallitusega kaetud pinnad Hallitus või seened eemaldada märjalt harjates, hõõrudes või kraapides. Pinnad töödelda tootega Capatox või FungiGrund ja lasta põhjalikult kuivada. Kruunkiht teha vastavalt aluspinna omadustele ja imavusele. Tugevasti kahjustunud pinnad viimistleda tootega Indeko-W või Malerit-W. Järgida seaduslikke ja ametkondlikke juhiseid (nt biotsiidide ja ohtlike ainete direktiivi). Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvapekkidega pinnad Nikotiini-, samuti tahma- või rasvapekkilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates. Pind kruuntida isoleeriva kruundiga Caparol AquaSperrgrund. Tugevasti määrdunud pinnad viimistleda tootega Caparol Aqua-inn No 1. Puit ja puitmaterjalid Värvida vees lahustuvate, keskkonnasõbralike, puhaste Capacryl akrüül- või akrüül-polüuretaanlakkidega. Väikesed defektid Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad pahtliga Caparol Akkordspachtel, järgides kasutusjuhendit, ning vajadusel kruuntida pind üle.
Pealekandmise meetod	Pintsliga, rulliga või õhuvaba pihustamise teel. Enne kasutamist korralikult läbi segada. Lahjendamine: Airfix toote versiooni tuleb kanda pinnale lahjendamata kujul. Kui lahjendamist on siiski vaja, sõltub lahjendamine seadme võimsusest (maksimaalne efektiivsus/voog) ja pihustamismeetodist. Pihustusnurk ja düüsi suurus sõltuvad pihustamise kiirusest (soovitud kihipaksuse saavutamiseks). Mitte kasutada, kui ümbritseva keskkonna, aluspinna või värvi temperatuur on alla +5 °C või üle +30 °C ning suhteline õhuniiskus ületab 80%.
Kulu	Ca 200–250 ml/m² kahekordsel katmisel siledal aluspinnal. Täpne materjalikulu teha kindlaks proovikatmise teel.
Kuivamine/kuivamisaeg	+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvkatte pind 4–6 tunni pärast kuiv ning ülevärvitav.
Tööriistad	Tööriistad puhastada pärast kasutamist veega.

Tähelepanu	
Ohutusnõuded (trükkimineku seisuga)	Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Jäätmekäitus	Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele nõuetele.
Koostis	Polüvinüülatsetaatvaik, kaltsiumkarbonaat, titaandioksiid, silikaadid, vesi, lisandid, säilitusained.
SIA DAW Baltica Eesti filiaal	Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa Tel (+372) 600 0690 e-mail info@daw.ee www.caparol.ee