



P590

SEAL'N'FLEX ONE PLUS MADALA ELASTUSMOODULIGA POLÜURETAANHERMEETIK

TEHNILINE ANDMELEHT

EELISED

- Äärmiselt elastne, > 1000% venivus purunemisel
- Null-mullitamine
- Suurepärane nakkumine poorsetele aluspindadele ilma kruntimiseta
- Ülim UV-kindlus
- Sildita

TOOTE KIRJELDUS

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS on uue põlvkonna ühekomponentseline madala mooduliga professionaalne kõrgekvaliteediline ja vastupidav polüuretaanhermeetik, mis niiskuse mõjul kõveneb, moodustades vastupidava elastse mullivaba hermeetiku.

TAOTLUSED

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS on välja töötatud kui kõrgekvaliteediline hermeetik kõikide ühendus- ja paisumiskohtade jaoks paljudes levinud ehitusmaterjalides, nagu betoon, puit, metall, alumiinium ja PVC raamid, müüritis ja isegi looduslik kivi, graniit ja marmor.

KASUTUSJUHEND

Õigete mõõtmetega vuuk suudab absorbeerida ehitusmaterjalide vahelisi liikumisi. Vuugi sügavus peab alati olema õiges suhtes vuugi laiussega. Üldreegel on, et vuugi sügavuse ja laiussega suhe on kuni 10 mm laiussega vuugi puhul 1:1, kusjuures laius ja sügavus peavad olema vähemalt 5 mm. Üle 10 mm laiuste vuukide puhul on sügavus laius jagatud kolmeks pluss 6 mm.



TEHNILISED ANDMED

100% modulus	ISO 8339	0,30 N/mm ²
Application rate		90 g/ml
Application temperature		+5°C to +40°C
Base		New Generation PU
Curing time	@ +23°C/50% RH	3 mm/24 hours
Density	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Elongation at break	ISO 8339	> 1000%
Joint movement		25%
Shore A hardness	DIN 53505	20
Skin formation	DBTM 10.00	90 min. @ +23°C/50% RH
Temperature resistance		-30°C to +80°C
Tensile strength	ISO 8339	1,20 N/mm ²

Need väärtused on tüüpilised omadused ja võivad erineda +/- 3%.

PIIRANGUD

- Ei sobi PE, PP, PC, PMMA, PTFE, pehme plastiku, neopreeni ja bituumenpõhiste aluste jaoks
- Ei sobi kasutamiseks koos kloriididega (basseinid)
- Valge hermeetik võib ultraviolettkiirguse mõjul kergelt kolletuda

PINNA ETTEVALMISTUS JA VIIMISTLUS

Kohaldamistemperatuur + 5 °C kuni + 40 °C (kehtib keskkonna ja alusmaterjalide kohta). Kõik alusmaterjalid peavad olema tugevad, puhtad, kuivad ning rasva- ja tolmuvabad. Puhastage aluspinnad **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER** puhastusvahendiga. **Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS**. Kleepub enamikule mittepoorsetele aluspindadele ideaalselt ilma alusvärvi kasutamiseta. Poorsed aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER** alusvärviga. Enne kasutamist kontrollige alati kleepuvust. Kasutage **Bostik T500 FINISHING SOAP** liimimisjälje silumiseks.

VÄRVITAVUS

Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS on värvitav veepõhiste ja enamiku kahekomponentsete värvidega. Sünteetilised värvid võivad kuivada aeglasemalt. Soovitame enne kasutamist testida värvi sobivust. Kui **Bostik P590 SEAL'N'FLEX ONE PLUS** värvitakse üle (pole vajalik), soovitame enne kasutamist hermeetikku ja ühenduskohti kergelt lihvida Scotch-Brite'iga. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame värvida mõne päeva jooksul pärast kasutamist.

PUHASTAMINE

Kuivamata materjali ja tööriistu saab puhastada **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER** abil. Kuivanud materjali saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Käsi saab puhastada **Bostik T150 CLEANING WIPES** abil.

VÄRV(ID)

- Valge
- Helehall
- Keskmise hall
- Tumehall
- Must

PAKEND

300 ml padrun, 12 tükki karbis
600 ml Vorstid, 12 tükki karbis

KASUTUSAEG

Avatud originaalpakendis temperatuuril +5 °C kuni +25 °C on säilivusaeg kuni 15 kuud alates tootmiskuupäevast, kui seda hoitakse kuivas kohas.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne kasutamist tuleb lugeda ja mõista toote ohutuskarti. Need on saadaval nõudmisel ja veebilehtedel.

SERTIFIKAADID

- Bostik Flex-IQ®
- F-EXT-INT-CC 25LM
- PW-EXT-INT-CC 25LM
- ASTM C920 Type S, Grade NS, Class 50, Use T1 and NT, M, A
- ASTM C1248
- SNJF F25E
- A+ French VOC Regulation

Toote spetsifikatsioonide kohta vaadake palun veebisaidi toote üksikasjade lehte

Käesolevas dokumendis ja kõigis meie muudes väljaannetes (sh elektroonilistes) esitatud teave põhineb meie praegusel teadmistel ja kogemustel ning on Bostiku ainuomane (intellektuaalne) omand. Käesoleva dokumendi ühtegi osa ei tohi Bostiku kirjaliku nõusolekuta kopeerida, kolmandatele isikutele näidata, reprodutseerida, avalikult edastada ega muul viisil kasutada. Käesolevas dokumendis esitatud tehniline teave on soovituslik ja mittetäielik. Bostik ei vastuta käesoleva dokumendi (toimetuskäsu) vigade, puudulikkuse ja/või ebaõigsuse tõttu tekkinud otsese või kaudse kahju eest. See hõlmab muu hulgas puudulikkust ja/või ebaõigsust, mis on tingitud tehnoloogilistest muutustest või käesoleva dokumendi avaldamise kuupäeva ja toote ostmise kuupäeva vahel läbi viidud uuringutest. Bostik jätab endale õiguse muuta käesoleva dokumendi sõnastust. Bostik ei vastuta kahju eest, mis on otseselt või kaudselt seotud käesolevas dokumendis kirjeldatud toote(te) kasutamisega. Kasutaja peab enne toote kasutamist lugema ja mõistma käesolevas dokumendis ja muudes toodetega seotud dokumentides esitatud teavet. Kasutaja vastutab kõigi vajalike katsete tegemisest, et veenduda toote sobivuses kavandatud kasutusotstarbeks. Meil puudub mõju toote kasutamise viisile ja/või ladustamise või transpordi ajal toimuvate sündmustega seotud asjaoludele ning seetõttu ei võta me vastutust mis tahes kahju eest. Kõik tärned toimuvad ainult vastavalt meie üldtingimustele, mis on registreeritud Hollandi Kaubanduskojas.

Bostik Benelux BV

Denariusstraat 11 • NL-4903 RC Oosterhout
Tel.: +31 (0)162 491 000
www.bostik.com

BOSTIK SMART SUPPORT

Smart help digital
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Smart help
+31 (0)162 491 000

