











3130 superfix

Valge, tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud plaadiliim põrandatele ja seintele, sise-ja välistingimustes, niisketes ja kuivades ruumides mõõduka deformatsiooniga aluspindadel.

- **Sobib mõõduka deformatsiooniga aluspindadele**
- **Sobib igat tüüpi keraamilise plaadi ja looduskivi paigaldamiseks. Eriti sobiv poolläbipaistvate plaatide ja õhukese marmori paigaldamiseks.**
- **Ei tolma**
- **C2TE S2**

3130 superfix on väga laialdaste kasutusvõimalustega plaadiliim, mis vastab enamuste aluspindade ja plaaditüübi nõuetele.

3130 superfix on kuivsegu, mis on peale veega segamist valmis kasutamiseks. Plaadiliimi on on kerge ette valmistada ja lihtne pinnale kanda.



Tarind

- [x] Sein
- [x] Põrand
- [x] Kuiv ruum
- [x] Märg ruum
- [x] Bassein
- [x] Sisetingimustes
- [x] Välitingimustes

Aluspind

- [x] Betoon
- [x] Kergbetoon
- [x] Veetõke
- [x] Köetav põrand
- [x] Põrandasegu
- [x] Krohvitud müüritis
- [x] Kipsplaat
- [x] Krohv
- [x] Vana plaat/värv
- [ ] Puitpind
- [ ] Roostevaba metall, plastlaminaat
- [x] Ahi, soemüür

Tootekirjeldus

Valge tsemendi baasil, külmakindel, veekindel, polümeeridega tugevdatud kuivsegu.

Tehniline teave

Tihedus	1450 kg/m^3
Toote klass EN 12004	C2TE S2
Kasutusaeg valmissegatuna	kuni 6 h
Kuivamisaeg 18° C juures	
Edasiseks töötluseks/kergeks koormamiseks	10–24 h
Täiskoormus	7 päeva
Soovituslik töötemperatuur	10–25 °C
Kulu seintel (keskmine)	2 kg/m^2
Kulu põrandatel (keskmine)	3 kg/m^2

Kasutusala

Igat tüüpi keraamiliste, klinkerplaatide ja looduskivi paigaldamiseks seintel ja põrandatel, sise-ja välistingimustes, kuivades ja niisketes ruumides. Eriti sobilik küttega põrandatele, klaasmosaiigi, õhukeste poolläbipaistvate plaatide, marmori jmt. paigaldamiseks.

Aluspinnad

Mõõduka deformatsiooniga seinad ja põrandad nagu krohvitud müüritised, kiviseinad, kipsplaadid, kipskrohv, betoonelemendid ja kergbetoonelemendid keskmise mahukõikuvusega.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kandev, stabiilne, pragudeta, puhas tolmust, rasvast ja tsemendipiimast. Pind peab olema nii kuiv, et mira 4180 primer imendub.
Vanadele plaatidele ja värvitud pindadele paigaldades veenduda, et plaadid ja värv on tugevalt kinnitatud. Pind puhastada kasutades mira 7110 base cleanerit.
Absorbeeruvad pinnad kruntida 4180 primeriga ja niisked ruumid teha veetihedaks vastavalt ETAG 022 reeglitele ning mira juhendile.

Paigaldus

Pulber segada puhta veega homogeenseks massiks ning segu on valmis kasutamiseks.

5 kg + 1,3–1,5 l H_2O
15 kg + 3,7–4,2 l H_2O
20 kg + 5,2–6,0 l H_2O

Parima tulemuse saamiseks segada segumikseriga.
Pulber, vesi ja aluspind peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Plaadisegu tuleb ära kasutada 6 tunni jooksul pärast valmissegamist. Ei ole soovitav segu kanda suurematele pindadele, kui jõutakse plaatidega katta enne kooriku tekkimist.
3130 superfix kanda pinnale ja hõõruda laiali segukammi sirge servaga, seejärel kammida läbi hambulise servaga. Segukamm valida vastavalt plaadile. Plaadid suruda märga segusse. Kontrollida, et plaadi tagakülg oleks seguga täielikult kaetud.
Suuremad pinnad kui 36 m^2 või küljega pikemad kui 8 m jaotatakse tavaliselt eraldi töötavateks osadeks läbi kogu konstruktsiooni.
Sõltuvalt plaatide imavusest ja ruumi temperatuurist on pind valmis edasiseks töötluseks umbes 10 tunni pärast seintel ja 18 tunni pärast põrandatel.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi, järgige tsemendiga töötamise ohutusnõudeid.
Toode on valmistatud valge tsemendi baasil, millel on loomulik väga madal kuuevalentse kroomi sisaldus, jäädes alati alla lubatud piirmäära 2 mg/kg.
Vaata ka ohutuskaarti.

Pakend

3130 superfix on saadaval 5 kg ja 15 kg paberkottides.

Ladustamine ja transport

Transportida ja ladustada kuivas. Säilivusaeg avamata pakendis min 12 kuud tootmiskuupäevast. Toode on kasutatav ka hiljem, aga tehnilised parameetrid, näiteks kivinemisaeg, võivad muutuda.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.