Alpina Sturm Effekt

Efektvärv dekoratiivsete pinnaviimistluste loomiseks peene kvartsliiva ja õrnalt helkleva läikeefektiga.

TOOTEKIRJELDUS

Kasutusala: efektvärvid sobivad nii uute kui ka renoveeritavate pindade värvimiseks, näiteks siledate seinte ja lagede (müüritis, krohv), reljeefsete pabertapeetide ja struktuurtapeetide, krunditud kipskartong- ja laeplaatide ning eelnevalt dispersioonvärviga värvitud pindade viimistlemiseks.
Pakendi suurus: 1 l
Värvitoonid: antratsiit ja hõbe
Säilitamine: hoida jahedas, kaitsta külma eest. Avatud anumaid hoida tihedalt suletuna.
Transport: pakend tuleb transportida püstiasendis ning kaitsta ümberkukkumise ja võimaliku lekkimise eest.

TÖÖTLEMINE

Aluspinnad ja nende ettevalmistamine

Sobivad aluspinnad: aluspind peab olema kuiv, puhas, tugev ning piisava kandevõimega. Sobivad järgmised sisepinnad: müüritis, krohv, krunditud kipskartongplaadid, laeplaadid, vanad dispersioonvärvikihid ja kinnised tapeedid, mis on liimitud dispersioonliimiga.
Aluspinna ettevalmistamine: väga kontrastsete või töötlemata aluspindade korral on soovitatav kanda peale eelkiht Alpinaweiß värviga. Tugevalt imavad aluspinnad tuleb eelnevalt töödelda Alpina Tiefgrund krundiga. Enne kasutamist segage värv hoolikalt läbi.
Kipsplaadid: pahtliservad siledaks lihvida. Seejärel kanda pinnale kruntkiht tootega Alpina Tiefgrund LF.
Betoon: võimalikud eraldusainejäägid eemaldada rasvu lahustuva majapidamispuhastusvahendiga, tolmavad/lahtised ained harjamise teel.
Mittekandvad kattekihid: mittekandvad dispersioonvärvikihid või kunstvaikkrohvist kihid eemaldada mehaaniliselt (kraapides, harjates, lihvides) ja pind täielikult tolmust puhastada.
Liimvärvid: täielikult maha pesta.
Lahtised tapeedid: täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid.
Väikesed defektid: pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad sobiva pahtliga ning vajadusel kruntida.
Vanad värvikihid: vanad värvikihid tuleb enne töötlemist lihvida ja/või puhastada leeliselise puhastusvahendiga, et parandada uue värvikihi nakkuvust. Ebapiisava kandevõimega või lahtised vanad värvikihid tuleb täielikult eemaldada.
Sobivad töövahendid: Rost Efekt pealekandmiseks kasutada Alpina harja.

TI_Sturm Effekt · Juuni 2026
Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
Tootja: DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt, Saksamaa. **Maaletooja:** SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa · 600 0690

Sobivad töövahendid: Sturm Effekt pealekandmiseks kasutada Alpina harja.
Töötlemine: Sturm Effekt kantakse pinnale ühes tööetapis. Värva kantakse pinnale harjaga. Soovitud visuaalse efekti saavutamiseks võib Alpina harjaga luua vertikaalse, horisontaalse või kombineeritud struktuuri.
Töövahendite puhastamine: puhastage tööriistad ja töövahendid kohe pärast kasutamist vee ja seebiga. Pesuvett ei tohi valada kanalisatsiooni ega keskkonda.

JUHISED

Ohutusnõuded: võib esile kutsuda allergilise nahareaktsiooni. Arsti poole pöördudes näidata toote pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Kanda kaitsekindaid. **NAHALE SATTUMISEL:** pesta rohke veega. Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1).
Jäätmekäitlus: sisu ja pakend tuleb kõrvaldada kooskõlas kohalike, piirkondlike, riiklike ja rahvusvaheliste jäätmekäitlusnõuetega. Pesuvett ei tohi juhtida kanalisatsiooni ega keskkonda.
Koostis: polüvinüülatsetaatvaik, silikaadid, anorgaanilised värvilised pigmendid, metallpigmendid, vesi, lisandid, säilitusained.





Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul. Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
Tootja: DAW SE, D-64372 Ober-Ramstadt, Saksamaa. **Maaletooja:** SIA DAW Baltica Eesti filiaal · Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald 75312 Harjumaa · 600 0690