TEHNILINE ANDMELEHT

Uuendatud: 01. september 2026

TYCROC FAST FIX

TOOTE IDENTIFITSEERIMINE
Toote nimetus: Tycroc® Fast Fix
Toote tüüp: vee baasil akrüülliim



KASUTUSALAD
Toode on mõeldud Tycroc UHP plaatide liimimiseks nii puitkonstruktsioonile (näiteks laudis, OSB plaat, vineer jms), erinevatele ehitusplaatidele (tsementkiudplaat, kipsplaat jms) kui ka betoonpinnale.
Samuti on akrüülliim sobilik Tycroc TWP või teiste ehitusplaatide liimimiseks erinevatele aluspindadele.

KASUTUSTINGIMUSED
Kasutamistemperatuur +18 °C kuni +25 °C. Suhteline õhuniiskus ruumis ei tohi ületada 65%. Enne liimimist peavad liim ja liimitav materjal olema samaväärsed põranda temperatuuriga (+18 °C kuni +25 °C). Suhteline niiskus aluspõrandal peab olema maksimaalselt 85–90% RH, sõltuvalt materjalist. Vajadusel tuleb aluspõrand niiskuse eest isoleerida.

Toode ei sobi kasutamiseks kahe veekindla kihi vahele, kus kuivamine on raskendatud või võimatu. Põranda- või seinakattematerjalide paigaldamisel tuleks alati järgida vastava toote tootja / müüja poolt ette antud tingimusi.

ARTIKLID	MÕÕDUD
H5301	15 kg
H4067	15 kg

Pakend:
3 kg ämber – 6 tk kastis (512 × 392 × 180 mm / 20,32 kg)
15 kg ämber – 33 tk alusel

KULUNORM TYCROC UHP PLAATIDE LIIMIMISEKS
ca 0,6 kg/m², s.t üks 15 kg ämber ca 25 m² jaoks või üks 3 kg ämber ca 5 m² jaoks.
Mõõdetud B3 liimikammiga, (erineva kammi kasutamine ja erineva materjali liimimine annab erineva kulunormi).

LADUSTAMINE JA KÄSITSEMINE
- Säilivusaeg 18 kuud tootmiskuupäevast avamata originaalpakendis.
- Hoida kuivas ja ventileeritud ruumis temperatuuril kuni +30 °C, kaitstuna niiskuse eest.
- Testitud külmumis-sulamistsüklid temperatuuridel -18 °C ja +23 °C, ühe tsükli kestus 48 tundi (24 tundi temperatuuril -18 °C ja 24 tundi +23 °C), vastupidavus 3 tsüklit.

KASUTUSJUHEND
Eeltööd: aluspind peab olema paigaldusvalmis, st kandevõimeline, puhas, kuiv, õli-, tolmu- ja rasvavaba. Kasutustingimusi tuleb kontrollida vastavalt kehtivatele ehitusnõuetele ja standardile DIN 18356. Lihvida tsement-, betoon- ja isetasanduvad aluspõrandad ning ebatasased, vanemad ja mittekandevõimelised aluspinnad, kuni tekib tugev, nakkuv pind. Peale lihvimist eemaldada põrandalt tolm.

Pealekandmine: enne pealekandmist tuleb liim hoolikalt läbi segada. Liim kanda liimkammi abil aluspinnale. Mitte kasutada rohkem liimi, kui vaja põrandakatte liimimiseks. Paigaldada põrandakate kohe või pärast lühikese avatult seismise aja möödumist. Ajada liim hoolikalt laiali, et eemaldada liigne õhk ja tagada liimi hea kontakt põrandakattega. Parima tulemuse annab katete paigaldamiseks ettenähtud rulli kasutamine. Veenduda, et kogu põrandakatte pind saavutab liimiga hea kontakti.

Märgliimimine: liim kanda pinnale liimkammiga. Liimitav pind asetada märjale liimile. Hiliseim märgliimimise aeg võib olla kuni 20 minutit pärast liimi kandmist pinnale. Liimitav pind hõõruda tugevalt kinni sobiva töövahendiga.

Kahepoolne liimimine: liim kanda pinnale liimkammiga. Asetada liimitav pind märjale liimile, eemaldada pinnad teineteisest ja lasta liimil kuivada 5–10 minutit enne, kui liimitavad pinnad uuesti kokku suruda. Kahepoolset kontaktliimimist kasutades on eriti oluline, et kate surutakse tugevalt vastu pinda. Märgades ruumides liimimise korral tuleb veekindlalt sulgeda kõik põrandakatte ühenduskohad.

© 2026 Tycroc OÜ

TEHNILISED OMADUSED

Parameeter	Väärtus	
Tööaeg	5 - 20 min	
Pindkuivamise aeg	60 min	
Kuivamiskiirus	24 mm / 24 h	
Kuivaine sisaldus	70 %	
Temperatuuritaluvus tardunult	−30 kuni +70 °C	

Kõik näitajad on mõõdetud temperatuuril +23 °C ja suhtelise õhuniiskuse juures 50%.

TERVISHOID, OHUTUS JA KESKKOND

- Toote kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon
- Hoida lastele kättesaamatus kohas
- Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Toote sattumisel silma või nahale pesta koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
- Sulgeda pakend kohe pärast kasutamist.
- Pakend täielikult tühjendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.
- Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).

SERTIFIKAADID JA VASTAVUS

- Keskkonnadeklaratsioon (EPD): vastavalt EN 15804 ja ISO 14025:2011
- Soome M1 emissiooniklassi sertifikaat

ÕIGUSLIK MÄRKUS

Käesolevas tehnilises andmelehes esitatud teave põhineb koostamise hetkel olemasolevatel teadmistel ja katsetustel ning on mõeldud üldiseks juhiseks. Paigaldamine peab toimuma vastavalt tootja juhistele ja kehtivatele ehitusnõuetele. Tycroc OÜ jätab endale õiguse muuta toote spetsifikatsioone ette teatamata.

© 2026 Tycroc OÜ