Kiilto Pro Elastic Fix S1



Universaalne, mittevalguv, halli värvi plaatimissegu keraamiliste plaatide paigaldamiseks. Pikk avatud aeg. Sobib ka välistingimustesse. C2TES1.

- C2TES1
- Suurepärane kontakt plaadi tagaküljega
- Mittevalguv
- Sobib nii seintele kui põrandale
- Pikk avatud aeg
- Sobib keraamiliste plaatide, mitteniiskutundliku looduskivi, dekoratiivkivi kinnitamiseks
- Sise - ja välistingimustesse
- Eriti sobiv märgadesse ruumidesse

KASUTUSALA

Kiilto Pro Elastic Fix S1 on mittevalguv, tsemendipõhine plaatimissegu keraamiliste- ja klinkerplaatide, kergbetoonplokkide ja mitteniiskustundlike looduskivide paigaldamiseks vinüüliga, värviga, plaatidega või klinkerplaatidega kaetud pindadele ning tavapärastele kivipindadele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi või Kiilto Pro Moisture Proof niiskustõkkega töödeldud pindadele.
Plaatimistööd saab sooritada ilma vuuginöörita. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Ei sobi alaliselt vee all olevate pindade plaatimiseks (näiteks basseinid).
Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil viimistlus- ja tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada veega või kruntida 1:4 veega vedeldatud Kiilto Pro Start Primeriga. Ehitusplaatpinnad töödeldakse vedeldamata Kiilto Pro Start Primeriga. Libedad ja mitteimavad pinnad kruntida Kiilto Pro Fix Primeriga. Lülitage põrandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist ning uuesti sisse nädala möödudes vuukimisest. Vinüül-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides tuleb jälgida, et
- pind on plaatimiseks piisavalt tugev,
- plaaditav pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal,
- vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt Kiilto Pro Prepaint cleaner puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm.

KASUTUSJUHIS

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 5 min ja seejärel segage veelkord kergelt läbi. Kandke plaatimissegu hammastatud segukammiga tugevalt surudes pinnale, mille jõuad plaatida 10–15 minuti jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaatide asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Avage pisteliselt

ALUSPÕRANDA NIISKUS	Betoon < 90 % RH
AVATUD AEG	>0.5 MPa / 30 min (EN1346)
KASUTUSTEMPERATUUR	Optimaalne +18–20 °C, minimaalne +5 °C
KLASSIFIKATSIOONID	C2TES1 (EN12004), M1
MAX TERA SUURUS	0.5 mm
DEFORMATSIOON	> 2.5 mm (EN12002)
TULETUNDLIKKUSKLASS	E
KULU	u. 4.2 kg/m²: 10 mm x 10 mm x 10 mm hammastusega segukamm u. 3.0 kg/m²: 8 mm x 8 mm x 8 mm hammastusega segukamm u. 2.6 kg/m²: 6 mm x 6 mm x 6 mm hammastusega segukamm u. 1.6 kg/m²: 4 mm x 4 mm x 4 mm hammastusega segukamm
SEGAMISSUHE	5.4–6.4 l vett / 20 kg pulbrit
NAKKETUGEVUS	>1.0 MPa EN 1348
SIDEAINE TÜÜP	Portlandtsement
TÖÖAEG	Tööaeg u 3 h peale vee lisamist
LIBISEMINE	< 0.5 mm (EN1308)

paigaldatud plaate ja kontrollige, et plaadi tagakülg oleks piisavalt seguga kaetud (kahhelplaadid 70–75% ja klinkerplaadid 80–90%). Välitingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülje kaetus olema 100 % ning segu tuleb kanda nii aluspinnale kui ka plaadi tagusele. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist.

Värsked segujäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.


Plaaditud pinda saab vuukida ning talub kerget koormust 12 tunni möödudes plaatimisest; mitteimaval aluspinnal 24 h möödudes. Soovitame vuukimiseks kasutada Kiilto Pro Tile grout või Kiilto Pro Floor Tile grout vuugitäidiseid.

Laske plaaditud pinnal nädal aega kuivada enne ruumi otstarbekohast kasutuselevõttu. Kuivamisaeg pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toimel. Elementide ja seinte nurgad, seina- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid tihendage Kiilto Sanitary Silicone või Kiilto Pro Silicone E sanitaarsilikooniga.

Plaadisegu sobib väikeste (kuni 5 mm) aluspinna ebatasasuste korrigeerimiseks enne plaatimist. Suuremate ebatasasuste korrigeerimiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

Paigaldades suuremõõtmelisi plaate, plaadisegu kuivamisaeg pikeneb.

KAMMI HAMMASTUS



LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes (+23 ºC ja 50 RH%). Kui paigaldustingimused erinevad käesolevas dokumendis toodutest, mõjutab see saavutatavaid väärtusi ja toote toimivust. Lõpptulemust mõjutab oluliselt ka töö teostamise viis.
Kiilto Oy vastutab selle eest, et toote kvaliteet vastab meie kvaliteedisüsteemi nõuetele. Kuna me ei saa mõjutada töö nõuetekohast teostamist ega valitsevaid töötingimusi, ei saa me vastutada lõpptulemuse eest. Toote nõuetekohane kasutamine eeldab paigaldusjuhendi ning võimaliku tööjuhise järgimist.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Lisateavet toote ja pakendi utiliseerimise kohta leiate meie veebisaidilt www.kiilto.com.

PAKENDI SUURUSED	5 kg plastnõu, 20 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.