

TEHNILINE ANDMELEHT

PENOSIL Premium SpeedFix All Interior 697

Väga hea esmase nakkega sisetöödeks sobiv kasutusvalmis liim akrülaat dispersiooni baasil. Sobib erinevate materjalide ühendamiseks nagu puit, poleerimata kivid, betoon, kipsplaat, keraamika, erinevad tellised, polüstüreen. Tardunult UV- ja niiskuskindel ning ülevärvitav.

Kasutusala

Liim on mõeldud kasutamiseks üldehitusliku liimina ja sobib ehitusel puitdetailide ning puit- ja kipsplaatide paigaldamiseks, kruvikinnituse tugevdamiseks ja kruvide arvu vähendamiseks. Samuti viimistlustöödel ukse- ja põrandaliistude kinnitamiseks ning erinevate dekoratiivkaunistuste ja karniiside paigaldamiseks. Liim ühendab detailid jäigalt ning seetõttu ei sobi liikuvate ühenduste liimimiseks. Mitte kasutada veealustel töödel ega piirkondades, mis on pidevas kokkupuutes veega. Liimi nakkumist ja sobivust kasutuskohaga tuleb vajadusel testida.

Kasutamistingimused

Kasutamistemperatuur +5 °C kuni +30 °C. Tardumise käigus vabaneb niiskust, seepärast peaks ruumid olema piisavalt hästi õhutatud, et niiskust vähendada. Tardumine võib aeglustuda, kui mõlemad liimitavad pinnad on mittepoorsed.

Kasutusjuhend

Ühendatavad pinnad puhastada rasvast, õlist, tolmust ja lahtistest osakestest. Padruni keermeetatud ots lõigata lahti ja keerata peale paigaldusotsik liimi suunamiseks. Otsik lõigata nii, et tekiks doseerimiseks sobiv ava. Asetada padrun koos otsikuga püstolisse ja täita otsik liimimassiga, pumbates korduvalt püstoli päästikut. Liim kanda liimitavale detailile ja suruda see koheselt aluspinnale. Kergemad detailid toetada 2–3 tunniks, raskemad ja rippuvad detailid kuni liimi lõpliku tardumiseni. Liimi lõplik tardumine sõltub liimikihi paksusest, liimitavatest materjalidest ja õhuniiskusest. Üks liimitavatest pindadest peaks olema veeauru läbilaskev, et võimaldada liimil tarduda. Pärast lõplikku tardumist on liimi võimalik akrüülvärviga üle värvida.

Puhastamine

Kuivamata liimi puhastamiseks kasutada vett. Tardunud liim eemaldada mehaaniliselt.

Tehnilised andmed

Omadus	Ühik	Väärtus
Tööaeg	minutid	3–5
Pindkuivamise aeg	minutid	10
Kuivamisaeg	mm/24h	2-3
Tihedus	g/cm ³	1,3
Temperatuuritaluvus tardunult	°C	-30 kuni +70

Toodud parameetrid on mõõdetud tingimustel +23 °C ja 50% suhtelist õhuniiskust, kui ei ole märgitud teisiti.

Värvus

Valge.

Pakend

290 ml plastpadrun, 12 tk karbis.

Säilitamine

Garanteeritud säilivusaeg 12 kuud tootmispäevast ladustatuna niiskuskindlalt suletud originaalpakendis kuivas kohas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C.

Ohutus

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Toote sattumisel silma loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Täpsem ohutusinfo on kättesaadav toote ohutuskaardil (SDS).