

# Kiilto Kerapid DF Kiirkivinev remontplaatimisseg u



Kiirkivinev plaatimisseguga keraamiliste-, kiviplaatide ja niiskusetundliku looduskivi kinnitamiseks. Vuukida on võimalik juba 2–4 tunni pärast. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks.



- vuukida saab kohe pärast plaatimist
- vähetolmav
- mittevalguv plaatimisseguga keraamiliste plaatide, dekoratiivsete kivide ja kiviplaatide kinnitamiseks
- C2FTES1
- vähese kuluga

## KASUTUSALA

Väga kiiresti kivinev, mittevalguv plaatimisseguga keraamiliste-, klinker- ja kiviplaatide kinnitamiseks vinüüluga, värviga, plaatidega, klinkerplaatidega kaetud pindadele ja muudele üldkasutatavatele pinnakatetele, samuti Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi või Kiilto Kerastopiga töödeldud pindadele. Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid).

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage veebaasil silumis- ja tasandussegud. Kuivasid ja imavaid pindasid tuleb niisutada või kruntida lahjendatud Kiilto Start Primeriga. Laudadest aluspinda tuleb kruntida lahjendamata Start Primeriga. Lülitage pörandaküte välja u 24 tundi enne plaatimist. Plast-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu plaatides (ainult siseruumides) tuleb jälgida, et:

- plaaditav pinnakatematerjal on tugevalt kinni aluspinnal,
- vaha, rasv ja mustus pestakse plaaditavalt aluspinnalt leeliselise puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult.

Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;

## KASUTUSJUHIS

Puistake pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Kandke segu plaaditavale pinnale ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 10–15 min. jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaatide asendit on võimalik muuta u 10 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et plaadi tagakülg oleks piisavalt seguga kaetud (seinaplaadid 70–75% ja pörandaplaadid 80–90%). Välistingimustes plaatimisel peab plaadi tagakülg olema seguga laetud 100%. Piisava kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje

ALUSPÖRANDA NIISKUS	- betoon < 90% RH
AVATUD AEG	üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)
KASUTUSTEMPERatuur	Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	C2FTES1, M1
MAX TERA SUURUS	max 0,5 mm
KÜLMAKINDLUS	Külmakindel
TULETUNDLIKKUSKLASS	E
KULU	u 3 kg/m <sup>2</sup> kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 mm x 6 mm x 6 mm), u 2 kg/m <sup>2</sup> kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: 4 mm x 4 mm x 4 mm).
SEGAMISSUHE	u 3,5 l vett / 15 kg pulbrit (seinad), u 4,0 l vett / 15 kg pulbrit (pörandad).
NAKKETUGEIVUS	üle 1,0 MPa (EN1348)
SIDEAINE TÜÜP	Plasti-eritsemendi-kvartsibaasiline pulber
TÖÖAEG	Tuleb kasutada ära u 30–45 min jooksul pärast vee lisamist (segu temp. 18 °C).
LIBISEMINE	alla 0,5 mm (EN1308)
PAKENDI SUURUSED	5 kg plastmahuti, 15 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis kuivades oludes 6 kuud.


mustrist.

Värsked segujäägid eemaldage kohe vee ja niiske svammiga. Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt. Kõvenemisaeg 2–4 tundi olenevalt tingimustest.

Vuukida saab vuugitaidisega Kiilto Saumalaasti 2–4 tundi pärast plaatimist; mitteimavate pindade puhul mitte varem kui 4 tunni pärast. Elementide ja ehitusplaatidest seinte nurgad, sein- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuukige elastse hermeetikuga. Kiilto Fixbinder lisandi juhistekohase lisamise abil saab suurendada Kerapidi elastsust (CE-märk C2ES2).

Sobib väiksemate pinnaebatasuste parandamiseks enne plaatimist. Üle 15 millimeetri kõrguste pinnaebatasuste parandamiseks soovitame kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

#### KAMMI HAMMASTUS



#### LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

#### KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).