



3901

CASCO ROOFSEAL



KASUTUSALA

Elastne SMP-polümeere sisaldav liim-hermeetik katusetööks. Nakkub üldlevinud ehituspindadega, nagu alumiinium, teras, katusepapp, betoon jt. Sobib katusepapi kinnitamiseks ja tihendamiseks ning katusepapi mullide ja pragude parandamiseks. Samuti sobib väga hästi katusekivide ja katuseplekkide parandamiseks ning korstnaümbruse tihendamiseks. Sobib kasutamiseks nii sise- kui ka välistingimustes.

TOOTE OMADUSED

1-komponentne niiskuse käes kõvastuv mittevalguv liim-hermeetik. Elastne, vastupidav niiskusele ja ilmastikutingimustele. Ülevärvitav tavapäraste katusevärvidega koos katuse kruntvärviga. Avaldab keskkonnale minimaalset mõju.

TEHNILISED ANDMED

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Alusaine | SMP (modifitseeritud polümeerid) |
| Tihedus | Umbes 1600 kg/m ³ |
| Värvus | Must |
| Konsistents | Tiksotroopne pasta |
| Kuivaine sisaldus | 100% |
| Süttimispunkt | > 100 °C, pole kohaldatav |
| Lahusti | Puudub |
| Temperatuuritaluvus | -40...+80 °C |

KASUTAMISTINGIMUSED

| | |
|----------------------|--|
| Kasutamistemperatuur | +5...+40 °C |
| Pindkuiv | 2–4 tundi, sõltuvalt paksusest ja temperatuurist |
| Kuivamisaeg | 2–3 mm 24 tunni pärast |
| Kelme moodustamine | 1–2 tundi |
| Töövahendid | Silikoonipüstol, spaatel |
| Pakend | 300 ml |
| Säilivusaeg | 12 kuud |
| Säilitamine | Avamata originaalpakendis. |

KASUTUSJUHEND

Et tagada head tulemust, on oluline, et katus oleks kaldu. Ei tohi kasutada kohtades, kus pärast vihma esinevad veelombid, ja samuti ka horisontaalpindadel, kus kõnnivad jalakäijad.

1. Töödeldavad pinnad peavad olema puhtad ja vabad õlist, lahtistest osakestest ja hallituse tõrjevahenditest.
2. Lõigata ära padruni nurk ja paigaldada aplikaator kohale. Padrunis olev liim-hermeetik kantakse silikoonipüstoliga peale.



3. Materjal tuleb kanda korralikult vuugi sisse, et tagada ühenduspindade täielik märgumine. Pinda võib tasandada märja spaatliga. Kui RoofSeal-i kasutatakse liimina, siis kandke see pinnale spaatli või hammasspaatliga.
4. Kuivamisaeg sõltub vuugi laiuselt ja kasutatud materjalist ning kestab umbes 24 tundi.
5. Võib üle värvida tavapärase katusevärvidega koos katuse kruntvärviga. Hea tulemuse saavutamiseks on soovitatav värvi proovida esmalt väikesel pinnal enne täies mahus töö alustamist.

Puhastamine

Liim-hermeetikuga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada ettevaatlikult ja hoolikalt, et vältida plekke. Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne liim-hermeetiku kuivamist. Kuivanud liim-hermeetiku saab eemaldada mehaaniliselt.

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toodet ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.