



Ersätter:

Kuupäev: august 2019

## RubberFix

Paranduspasta parandamiseks, kaitsmiseks ja veekindlaks tegemiseks.

Sobib ideaalselt kummi, naha, tekstiili, neopreeni, erinevate sünteetiliste materjalide, puidu, metalli või keraamika liimimiseks, täitmiseks ja tihendamiseks.

- **Veekindel parandus-**  
**toode väga heade**  
**nakkuvusomadustega**
- **Väga paindlik**
- **Temperatuuritaluvuse**  
**vahemik: -40 °C kuni**  
**+120 °C**
- **Tagab läbipaistva**  
**tulemuse**
- **Hea nakkuvus paljude**  
**materjalidega**
- **Kõrge tahkete ainete**  
**sisaldus**

### TEHNILISED ANDMED

Alus: MS polümeer

Välimus: läbipaistev

Viskoossus: umbes 125 mPa.s

Niiskuskindlus: väga hea

Veekindlus: hea

Temperatuuritaluvus: -40 °C kuni +120 °C

UV-kindlus: hea

Kemikaalitaluvus: hea

Elastsus: väga hea

Täitevõime: väga hea

### KASUTAMISTEAVE

Töötemperatuur: ärge kasutage temperatuuridel alla +5 °C või äärmiselt madala suhtelise õhuniiskuse tingimustes.

Kuivamine

Pindkuivamise aeg: umbes 10–30 minutit.

Kõvenemisaeg: umbes 48 tundi.

\*Kõvenemisaeg võib erineda olenevalt pinnast, toote kogusest, niiskustasemest ja õhutemperatuurist.

Säilimisaeg: vähemalt 12 kuud alates tootmiskuupäevast. Piiratu säilimisaeg pärast avamist. Hoida kuivas, jahedas ja külmumiskindlas kohas.

**Töövahendid:** liivapaber ja spaatel (komplektis).

### KASUTUSALA

Sobib ideaalselt kummi, naha, tekstiili, neopreeni, erinevate sünteetiliste materjalide (nt Hypalon®), puidu, metalli või keraamika liimimiseks, täitmiseks ja tihendamiseks.

Sobib ka (spordi)jalatsite, taldade ja kandade, saabaste, kinnaste, tuhvlite, (hoki)keppide, kummist või pehmest PVC-st täispuhutavate esemete (nt paadid, õhkmadratsid), vihmamantlite, reisikottide, kalipsode, sukeldumisvarustuse, telkide, (hobuse) sadulate, dekoratiivmaterjalide ja esitulede parandamiseks, õmbluskohtade tugevdamiseks ning vuukide ja vahede täitmiseks.



## KASUTUSSUUNISED

Nõuded pinnale: parandatavad materjalid peavad olema täiesti kuivad.

Eelnev pinnatöötlus: kõik pinnad peavad olema täiesti puhtad ja määrdevabad. Karestage pinda alati kaasasoleva liivapaberiga.

Määrige pastat spaatliga ühtlaselt vähemalt 2 mm kihina parandatavale alale (eelistatavalt tervele pinnale).

Siluge pastat spaatliga.

Jalatsite aukude ja kummipaaside parandamine: materjalid peavad olema täiesti puhtad ja kuivad.

Lihvige alati korralikult liivapaberiga.

Kandke peale õhuke kiht pastat (alla 1 mm).

Pressige kaasasolev polüester-marli (min laius 2,5 cm) pastasse, kasutades kaasasolevat spaatlit.

Kandke õhuke kiht pastat marli peale ja selle ümber.

Siluge spaatli ja vähese loputusvedelikuga. Laske kuivada vähemalt 48 tundi.

**Plekid/jäägid:** eemaldage värsked plekid kohe atsetooniga. Kuivanud liimijäägid saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

**Tähelepanu:** kui kork on kinni kuivanud, hoidke seda kuuma kraanivee all ja keerake lahti. Puhastage kork noaga kuivanud pastast.

RubberFix kõveneb õhuniiskuse toimel. Selle tulemusel võib esineda kergelt vahutamist. Madal õhuniiskuse tase võib kõvenemisprotsessi aeglustada.

## PIIRANGUD

Ei sobi kasutamiseks polüpropüleen- (PP), polüetüleen- (PE), PMMA-, PC-, teflon- ja bituumenpindadel.

Pikaajaline kokkupuude UV-kiirgusega võib põhjustada

värvimuutust ja mõjutada UV-stabiilsust.

## HOOLDUS

Pigistage toodet kuni tuubi otsikuni. Enne korgi paigaldamist puhastage otsik korralikult atsetooniga.

Avatud tuubi hoiustamine sügavkülmikus pikendab selle kestvust. Sulatage tuub enne kasutamist üles.

## KESKKONNANÕUDED

Täiendavat tervise- ja ohutuselast teavet vaadake ohutuskaardilt.

## SERTIFIKAAT

Puuduvad.

Meie teave põhineb laborikatsetel ja praktilisel kogemusel ning seda võib kasutada juhendina toodete ja töömeetodite valimisel. Kuna kasutaja töötingimused on väljaspool meie kontrolli, ei vastuta me ühegi tagajärje eest. Meie vastutusalasse kuuluvad ainult isikuvigastused ja varakahjustused, mille puhul on tõestatud, et need on tingitud meie valmistatud toodete vigadest või defektidest.

### Sertifitseeritud:



Sika Estonia OÜ  
Valge 13  
11415 Tallinn, Eesti  
Tel.: +372 604 0000  
www.casco.ee