

Kiilto LW Niiskuskindel valmispahtel



Niiskuskindel valmispahtel seinte ja lagede tasandamiseks kuivades ja märgades ruumides. Annab sobiva pinna veetõkke paigaldamiseks, plaatimiseks või värvimiseks. Max kihi paksus tasandamisel 3 mm, aukude täitmisel 10 mm. Veelahustuv.



- kergpahtel märgadesse ruumidesse
- siseruumide seintele ja lagedele, niiskuskindel
- annab sobiva pinna veetõkke paigaldamiseks ja plaatimiseks
- tasandamine max 3 mm kiht, aukude täitmisel max 10 mm
- kuivamisaeg 2–3 h/mm

KASUTUSALA

Kiilto LW on veelahustuv, kasutusvalmis universaalpahtel. Pahtel annab sobiva pinna veetõkke paigaldamiseks, plaatimiseks või värvimiseks. Vastab standardi EN 15824:2009 nõuetele.

KASUTUSJUHIS

Pahteldatav pind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Uue kihi võib peale kanda alles siis, kui eelmine on kuiv. Vajadusel tuleb pinda enne uue kihi pealekandmist hoolikalt lihvida ja puhastada.

Kiilto LW on valmispahtel. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Vajadusel võib pahtlit vedeldada väikese koguse veega. Kandke pahtel pinnale teraspahtililabidaga

LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on esitatud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -viisidest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta endale vastutust toote ebaõige kasutamise või selliste ümbritsevate olude korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega pole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhimoetete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

KIHI PAKSUS	3 mm, aukude täitmisel 10 mm
KUIVAMISE KIIRUS	u 2–3 h/mm (18 °C) (sõltuvalt kihi paksusest ja ümbritsevatest oludest)
TÖÖTINGIMUSED	tavalised ruumitingimused, madalaim kasutustemperatuur 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	ülevärvitavate pindade koormusklass RL01... RL05 (ehitustööde kvaliteedi üldnõuete ja hea ehitustava koodeks RYL 2012)
MAX TERA SUURUS	0,15 mm
NAKKETUGEVIKUS	> 0,5 MPa (EN15824)
ERIKAAL	1,1
SIDEAINE TÜÜP	Plastdispersioon-kergsideaine-lubjakivi baasiline tasanduspahtel
VÄRVID	Rohekas
PAKENDI SUURUSED	3 l, 10 l plastnõu
LADUSTAMINE	Avamata originaaltaaras temperatuuril üle 1 °C, 1 aasta.