

# **GRANIITBETOON M 500**

## **GRANIITKILLUSTIKUL PÕHINEV VALUBETOON**

Survetugevusklass **C45/55** EVS-EN 206-1

**SUURE ILMASTIKUKINDLUSEGA, ERITI TUGEV VALUBETOON  
KASUTAMISEKS KOHTADES, KUS BETOONILE LANGEB SUUR KOORMUS**

### **KASUTAMISKOHAD:**

Treppide, silluste, betoonvööde, tasanduskihtide valamiseks.

Raudbetoondetailide montaažitöödeks.

Montaaživigade parandamiseks.

**Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.**

### **KOOSTIS**

- Graniitkillustik (2-6 mm), kvartslüiv, portlandtsement, plastifikaatorid.

### **ETTEVALMISTUSED TÖÖKS**

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.
- Lisada vett 10 - 14% segu kaalust. (2,5-3,5 liitrit 25 kg koti kohta)
- Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Valmissegu kasutatav kuni 1 tund.

### **SÄILITAMINE**

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg kuni 1 aasta.