

KERAAMILISTE PLAATIDE PAIGALDUSSEGU

NAKS - 1

KASUTAMISVÕIMALUSED

- Halli tooniga plaatimisegu Naks-1 on segu tavatingimustes.
- Sobilik kasutada kivil-, krohvil-, betoonil-, kipsplaadil ja teistel mineraalsetel pindadel.
- Seina- ja põrandaplaatide paigaldamiseks kuivadesse, niiskettesse ja märgadesse ruumidesse.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Aluspinnad puhastada tolmust, õlist, rasvast, lahtisest värvist jms.
- Niiskuskartlikke pindu kruntida Uninaks NIISKUSTÕKKEGA. Nõrku aluspindu tugevdada Uninaks NAKKEDISPERSIOONIGA.
- Segupulber kallata kotist segistisse või segamishõusse.
- Lisada vett 20 - 26% segu kaalust (5- 6,5 liitrit 25 kg koti ja 1- 1,3 l 5 kg karbi kohta).
- Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.
- Enne plaatide paigaldamist soovitatav lasta segul seista umbes 10 min. ja segada kergelt veelkord.
- Valmisegu on kasutatav 4 tundi pärast vee lisamist.

PAIGALDAMINE

- Segu kantakse aluspinnale plaatimislabidaga.
- Seguga kaetakse aluspind, mida jõuab plaatida 10-15 min jooksul.
- Seinale määratud segukihi paksus on normaalselt 4-6 mm.
- Plaatide korrigeerimise aeg seinal kuni 10 min.

KIVINEMINE

- Paigaldatud plaadid sobivad vuukimiseks 1-2 ööpäeva möödudes.
- Plaaditud põrandale ei ole soovitatav astuda enne 2-3 ööpäeva.
- Põrandat ei tohi koormata ja põrandakütet sisse lülitada enne 2 nädala möödumist.

PIIRANGUD - HOIATUSED

- Segu ja aluspinna temperatuur plaatimisel ja vuukimisel peab olema 2 ööpäeva vältel üle +5 °C.
- Toode sisaldab tsementi. Veega kokkupuutumisel tekib leeliseline reaktsioon. Võib tekitada naha ärritust. Silma sattumisel loputa kohe rohke veega. Täpsemad andmed toote ohutuskaardil.
- Vältida segu jääkide sattumist kanalisatsiooni.

KULUNORM

- Kuivsegu kulu 1 m² plaatide paigaldamiseks 3- 4 kg

SÄILITAMINE

- Originaalpakendis segu säilitamisaeg kuivades tingimuste 1 aasta.